

SILTEK АРМУЮЧА СІТКА

РУЛОН 50 м

1,0 м x 50 м: 1300 0650

ЗАСТОСУВАННЯ

Для армування гідрозахисного шару в системі теплоізоляції TM Siltek. Ефективна для влаштування армуючого шару при штукатурних та шпаклювальних роботах всередині та зовні будівель.

ВЛАСТИВОСТІ:

- Лугостійка;
- Збільшує міцність штукатурного шару;
- Запобігає розтріскуванню штукатурки;
- Довговічна;
- Зручна у застосуванні;
- Не містить токсичних та небезпечних для людини речовин.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Суміш для систем теплоізоляції: Т-77, Т-87.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- щілини між плитами утеплювача, ширина яких перевищує 2 мм, потрібно заповнити смужками, вирізаними з мінераловатних або пінополістирольних плит;
- усі кути віконних та дверних прорізів потрібно додатково армувати прямокутними вирізками з лугостійкої армуючої сітки Siltek розміром не менше, ніж 200x300 мм.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- на поверхню приклеєного утеплювача нанести перший шар розчиновою суміші шириною, яка на 10 см більша від ширини лугостійкої сітки;
- поступово втопити сітку та розрівняти її, так щоб не було складок (кожна наступна смужка сітки повинна на 10 см по довжині і ширині перекривати попередню);
- за допомогою шпателя нанести другий шар розчинової суміші та вирівняти поверхню.



ЛУГОСТІЙКА



ГУСТИНА



ДОВГОВІЧНА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | 1,0 м x 50 м |
|--|--------------|
| Щільність, г/м ² | 160 |
| Розмір плетіння, мм | 5,0 x 5,0 |
| Ширина рулону, м | 1 |
| Розривне навантаження у вихідному стані, Н/5см | 1500 |
| Зменшення розривного навантаження, % | до 50% |
| Номінальна площа рулону, м ² | 50 |
| Площа опорядження, м ² | 45 |

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

ВУПАКОВКА

- рулон 50x1,0 м. Маса нетто 9,4 кг.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- на фасадах або цоколях будівель, які піддаються значним механічним навантаженням, рекомендується укладати армуючу сітку Siltek в два шари;
- при армуванні великих площин контролювати розташування сітки всередині штукатурного шару;

- зберігати в сухому провітрюваному приміщенні у вертикальному положенні в заводській упаковці. Строк придатності — необмежений.