

PLASTIFIKATOR G-530

ПЛАСТИФІКАТОР ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ «ТЕПЛА ПІДЛОГА»

КАНІСТРА 1 / 5 / 10 Л

1 л: 1301 2624

5 л: 1301 2628

10 л: 1301 2632

ОПИС

Модифікуюча добавка-пластифікатор для будівельних розчинів на основі портландцементу. Підвищує пластичність, щільність та міцність цементних стяжок при влаштуванні підлог з підігрівом.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для покращення фізико-механічних характеристик будівельних розчинів на основі портландцементу, що застосовуються при влаштуванні стяжок підлог. Рекомендований при приготуванні стяжок для системи «тепла підлога».

ВЛАСТИВОСТІ

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт;
- Збільшення пластичності та рухливості розчинової суміші;
- Покращення розподілу тепла по поверхні за рахунок підвищення щільності стяжки;

СКЛАД

- органічні ПАР, модифікуючі добавки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- добавку додати у воду для приготування розчинової суміші у відповідній пропорції та ретельно перемішати.

УПАКОВКА

- пластикова канистра об'ємом 1 л, 5 л та 10 л.

УВАГА

- добавку перед застосуванням ретельно перемішати.
- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до



ЗБІЛЬШУЄ МІЦНІСТЬ



ЗБІЛЬШУЄ ПЛАСТИЧНІСТЬ



ВСЕРЕДИНИ ТА ЗОВНІ



ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛА ПІДЛОГА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Температура застосування	від +5 °С до +30 °С
Тип	пластифікуюча
Витрата	0,7-1,2 % від кількості цементу (0,7-1,2 л на 100 кг цементу)

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

+30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %.

- не допускати заморожування при транспортуванні та зберіганні добавки.
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °С до +30 °С. Строк придатності добавки – 12 місяців з

дати виготовлення, зазначеної на упаковці;

- після закінчення строку придатності добавки, рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У В.2.7-20.5-054170426532-001:2016