

## ІНСТРУКЦІЯ

### SILTEK DECOR SI & SI PRO “ДЕКОРАТИВНА СИЛІКАТ-СИЛІКОНОВА ШТУКАТУРКА СТРУКТУРА КАМІНЦЕВА”

**Опис:** готова до застосування, тонкошарова силікат-силіконова штукатурка з мікрОВОЛОКОМ, для декоративного оздоблення мінеральних поверхонь зовні будівель (бетон, штукатурка тощо).

**Властивості:**

- Оптимальний захист фасаду від вологи при високій паропроникності;
- Зручна у застосуванні;
- Утворює довговічне покриття стійке до атмосферних впливів та дії УФ-випромінювання;
- Стійка до ураження пліснявою та іншими грибками;
- Професійно тонується, зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу;
- Містить армуючі волокна, що запобігають утворенню мікротріщин;
- Висока адгезія до мінеральних поверхонь;
- Відповідає вимогам директиви 2004/42/ЄС про обмеження кількості летких органічних сполук.

**Склад:** водно-полімерна латексна дисперсія, силікат калія, армуючі волокна, силіконова смола, заповнювачі, функціональні добавки.

**Технічні характеристики:**

|   |  |            |            |
|---|--|------------|------------|
| Густина                                       | приблизно 1,8 кг/л   |            |            |
| Паропроникність                               | висока, клас V <sub>1</sub>  |            |            |
| Водопроникність                               | середня, клас W <sub>2</sub>   |            |            |
| Час висихання*                                | 24 години  |            |            |
| Структура                                     | «камінцева»  |            |            |
| Максимальна товщина шару                      | 1 мм   | 1,5 мм     | 2 мм       |
| Витрата суміші на 1 м <sup>2</sup>            | від 1,9 кг   | від 2,6 кг | від 2,8 кг |
| Максимальний вміст летких органічних сполук** | 28 г/л згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019  |            |            |
| База / колір                                  | база DA можна використовувати як білу штукатурку або затонувати;<br>база DC (безбарвна), використовувати тільки після тонування. |            |            |

\* За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

**Застосування:** для первинного та ремонтного оздоблення фасадів житлових, торговельних, адміністративних, промислових будівель. Рекомендується для влаштування фінішного оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача.

**Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):**

- підготовлена до нанесення штукатурки поверхня повинна бути сухою, міцною, чистою, однорідною за водопоглинанням та рівною, без напливів розчину (перепад по площині повинен становити не більше 2 мм на 2 погонних метра);
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- за необхідності відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- невеликі нерівності, напливи розчину, зняти за допомогою шпателя та зашкурити наждачною теркою;

- для забезпечення кращого зчеплення декоративної штукатурки з поверхнею рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення:
  - цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з невизначеною міцністю обробити ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
  - перед нанесенням штукатурки поверхню обов'язково обробити ґрунт-фарбою Siltek Contact E-105 або Contact Silicon ES-10, тонованою під колір штукатурки;
- проґрунтовані поверхні перед початком нанесення штукатурки витримати не менше 4 годин.

#### **Виконання робіт:**

- штукатурку перед використанням ретельно перемішати низькооборотним міксером протягом 1-2 хвилин;
- нанести штукатурку на поверхню металевим шпателем з нержавіючої сталі суцільно без пропусків та вирівняти на максимальну товщину шару. До створення фактурної поверхні необхідно приступати одразу після нанесення, використовуючи пластикову терку, але не пізніше, ніж через 10 хвилин (за нормальних умов);
- роботи на одній площині виконуються безперервно – від кута до кута будівлі чи приміщення, або в межах рельєфних елементів огорожувальних конструкцій;
- у випадку необхідності непланової технологічної перерви вздовж лінії закінчення робіт потрібно приклеїти малярну стрічку, яка видаляється разом з залишками затверділої суміші після її нанесення та надання фактури. По закінченню перерви роботу продовжити з місця припинення робіт;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

#### **Упаковка:**

- пластикове відро, маса нетто 25 кг.

#### **Увага:**

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С;
- свіжонанесену штукатурку протягом 24 годин захищати від дощу та дії прямих сонячних променів;
- для збереження рівномірності кольору при оздобленні поверхонь тоновану штукатурку з різних партій рекомендується змішати;
- не рекомендується використовувати для опорядження цоколя;
- штукатурне покриття набуває своїх технічних характеристик через 28 діб\*;
- при високій вологості або низькій температурі повітря час висихання значно збільшується.

#### **Зберігання:**

- в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +30 °С. Запобігати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні. Строк придатності – 24 місяці з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності, рекомендується передати штукатурку для утилізації як будівельні відходи.

#### **Правила безпеки:**

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- запобігати контакту зі шкірою;
- у разі потрапляння суміші в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.

#### **Гарантія виробника:**

- виробник гарантує відповідність штукатурки Siltek Decor Si & Si Pro вказаним технічним характеристикам, лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;

- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даною інструкцією. Інструкція носить рекомендаційний характер і не замінює професійної підготовки виконавця. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування, або звернутись за консультацією до виробника.

*\*\* Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 12 «Матеріали для покриттів з декоративним ефектом», вміст ЛОС не перевищує допустимі 200 г/л.*

**Виробник ПрАТ «Термінал-М»  
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8  
Відділ продажів – тел. (044) 507-12 -15 (17)  
Технічна підтримка – тел. (044) 507-03-66  
Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновками.  
ДСТУ EN 1062-1:2012 – S<sub>3,4</sub><sup>b</sup>V<sub>1</sub>W<sub>2</sub>**