

ІНСТРУКЦІЯ

SILTEK ELASTIC E-5 “ҐРУНТІВКА ЕЛАСТИЧНА”

Опис: еластична ґрунтівка для укріплення поверхонь, зменшення водопоглинання мінеральних основ, а також створення адгезійного шару перед нанесенням опоряджувальних матеріалів (самовирівнювальних підлог, клеїв, штукатурок тощо).

Властивості:

- Покращує зчеплення з поверхнею;
- Зменшує водопоглинання пористих поверхонь;
- Еластична;
- Підходить для систем «тепла підлога».

Склад: водно-полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	безбарвна
Термін висихання*	від 6 до 12 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук**	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення*	0,15-0,25 л, витрата залежить від поглинаючої здатності поверхні

* За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

Застосування: для підготовки поверхонь бетонних чи цементно-піщаних підлог, перед нанесенням самовирівнювальних підлог, стяжок, приклеюванням плитки та опорядженням штукатурками пористих поверхонь (піно-, газобетону, ракушняку тощо). Підходить для поверхонь, які піддаються деформаціям в процесі експлуатації (магnezитові плити, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB тощо). Ефективна у системі «тепла підлога».

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби, тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- за необхідності, відремонтувати поверхню дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

Виконання робіт:

- ґрунтівку перед використанням перемішати;
- для ґрунтування щільних та слабопоглинаючих поверхонь можливе розбавлення ґрунтівки водою у пропорції 1:2;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки, валика або розпилювача рівномірно без пропусків. Наносити необхідно в один, або декілька шарів в залежності від водопоглинання поверхні. Після кожного ґрунтування перевіряти стан поверхні, для

того щоб пересвідчитись в необхідності нанесення наступного шару. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього;

- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка:

пластикові каністри, об'єм 10 л.

Зберігання:

в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності ґрунтівки – 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунтівки, рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

Увага:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %;
- не допускати дію прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні ґрунтівки Siltek Elastic E-5.

Правила безпеки:

зберігати в недоступному для дітей місці. Під час роботи берегти очі та шкіру. У разі потрапляння ґрунтівки в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.

Гарантія виробника

- виробник гарантує відповідність ґрунтівки Siltek Elastic E-5 вказаним технічним характеристикам, лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даною інструкцією. Інструкція носить рекомендаційний характер і не замінює професійної підготовки виконавця. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування, або звернутись за консультацією до виробника.

*** Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 7 «Ґрунтівки», вміст ЛОС не перевищує допустимі 30 г/л.*

Виробник ПрАТ «Термінал-М»

Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8

Відділ продажів – тел. (044) 507-12 -15 (17)

Технічна підтримка – тел. (044) 507-03-66

Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновком

ТУ У 20.3-31749934-004:2015