

## ІНСТРУКЦІЯ SILTEK FACADE PRO «ДОВГОВІЧНА ФАСАДНА ФАРБА»

**Опис:** довговічна латексна фарба з підвищеною покривною здатністю для оздоблення та захисту мінеральних поверхонь (бетон, штукатурка, декоративні штукатурки, силікатна цегла, цементно-волокнисті плити тощо) всередині та зовні будівель.

### **Властивості:**

- Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь;
- Підвищена покривна здатність;
- Довговічний захист фасадів від атмосферних впливів;
- Висока паропроникність;
- Термін ефективної експлуатації в системі теплоізоляції TM Siltek – 25 років\*\*\*\*;
- Стійка до УФ-випромінювання;
- Відмінно зберігає яскравість кольору протягом тривалого часу;
- Додатковий захист поверхні від водоростей, плісняви та грибків;
- Витримує інтенсивне багаторазове миття;
- Зберігає захисні та декоративні властивості в лужному середовищі.
- Екологічно сертифікований продукт\*\*.

**Склад:** водно-полімерна латексна дисперсія, наповнювачі, пігменти, функціональні добавки.

### **Технічні характеристики:**

Розріджувач	вода
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	гладкі невбираючі поверхні: 0,09-0,11 л/м <sup>2</sup> , шорсткі та пористі поверхні: 0,17-0,25 л/м <sup>2</sup> , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Густина	приблизно 1,6 кг/л (база FA), 1,4 кг/л (база FC)
Блиск	матовий
Паропроникність	висока, V <sub>1</sub>
Водопроникність	низька, W <sub>3</sub>
Стійкість до мокрої стирання	1 клас
Час висихання одного шару*	4-6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук***	до 2 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база FA - можна використати як білу фарбу або затонувати; база FC (безбарвна) – використовувати тільки після тонування.

\* За нормальних умов – температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

**Застосування:** для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, торгівельних, адміністративних, промислових, складських будівель. Рекомендована для фарбування системи фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватись для стін та стель в місцях загального користування, де необхідне довговічне покриття, здатне витримувати інтенсивне багаторазове миття: паркінги, гаражі, сходові клітини, фойє, готелі, офісні приміщення, розважальні центри, громадські заклади таке інше.

### **Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):**

- підготовлена для фарбування поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, з однорідним і низьким водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- при первинному фарбуванні:
  - цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з невизначеною міцністю обробити зміцнюючою ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
  - цегляне мурування, міцні цементно-піщані та бетонні поверхні, а також гіпсові поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100;
- при повторному або ремонтному фарбуванні:
  - видалити покриття, що відшаровуються чи осипаються;
  - неміцні поверхні обробити зміцнюючою ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
  - поверхні с неоднорідним водопоглинанням обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100;
- проґрунтовані поверхні перед початком нанесення фарби витримати не менше 4 годин;
- фарбування мінеральної декоративної штукатурки виконувати без попереднього ґрунтування, не раніше, ніж через добу після її нанесення (за нормальних умов).

### **Виконання робіт:**

- фарбу перед застосуванням ретельно перемішати;
- нанесення виконувати за допомогою валика, щітки або фарборозпилювача в один або два шари;
- при нанесенні першого шару (ґрунтувального) в фарбу можна додати до 10 % води від її об'єму та ретельно перемішати;
- при нанесенні другого шару або при одношаровому нанесенні, додавання води в фарбу не рекомендується;
- другий шар наноситься через 4-6 години, в залежності від температури та вологості навколишнього середовища;
- роботи безповітряним розпиленням виконувати з застосуванням форсунки 0,017"–0,019" та робочим тиском до 180 бар;
- фарбування стель виконувати рівномірно, без пропусків, лише в протилежному від вікна напрямку;
- перерву в роботі або завершення фарбування необхідно виконувати в місцях стикування поверхонь (кутів);
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

### **Упаковка:**

- пластикове відро. Об'єм 0,9 л, 4,5 л та 9 л.

### **Увага:**

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %;
- свіжнанесену фарбу протягом 12 годин захищати від дощу та дії прямих сонячних променів;
- при нанесенні безповітряним розпиленням фарбу ретельно перемішати та пропустити через фільтр-сито (не менше 100 мкм);
- для збереження рівномірності кольору при фарбуванні, тоновану фарбу з різних партій рекомендується змішати;
- для забезпечення однорідності кольору пофарбованої поверхні, перед нанесенням фарби насичених яскравих тонів з низькою покривною здатністю, рекомендується влаштування ґрунтувального шару фарбою кольору наближеного до обраного, затонованою на основі бази А.

- покриття набуває остаточної зносостійкості приблизно за 4 тижні після нанесення, тому інтенсивне очищення пофарбованої поверхні рекомендується виконувати не раніше ніж через 28 днів;
- до цього терміну поводитися з пофарбованою поверхнею з обережністю. Через 2 тижні, за необхідності, проводити очищення поверхні м'якою губкою з нейтральними мийними засобами, без сильного тертя;
- для миття пофарбованої поверхні, після досягнення нею остаточної зносостійкості, використовувати побутові або професійні мийні засоби, що призначені для миття пофарбованих поверхонь. Забруднення видаляти одразу після їх появи, сильне тертя може зробити поверхню глянсовою.

#### **Зберігання:**

- в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °С до +30 °С; не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні фарби. Строк придатності фарби – 24 місяці з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності фарби рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи;

#### **Правила безпеки:**

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи берегти очі та шкіру. У разі потрапляння фарби в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.

#### **Гарантія виробника:**

- виробник гарантує відповідність фарби Siltek Facade Pro вказаним технічним характеристикам, лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даною інструкцією. Інструкція носить рекомендаційний характер і не замінює професійної підготовки виконавця. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування, або звернутись за консультацією до виробника.

\*\* сертифікований згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445

\*\*\* Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 1 «Лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін і стель», вміст ЛОС не перевищує допустимі 30 г/л (г/л).

\*\*\*\* — система теплоізоляції ТМ Siltek з пофарбуванням фарбою Siltek Facade Pro відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2006 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008, термін ефективної експлуатації складає 25 умовних років (відповідно до протоколу випробування № 17к / 17 від 24.03.2017 р., ДП «ДНІБК»).

**Виробник ПрАТ «Термінал-М»**

**Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8**

**Відділ продажів – тел. (044) 507-12 -15 (17)**

**Технічна підтримка – тел. (044) 507-03-66**

**Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновками.**

**ДСТУ EN 1062-1:2012-G<sub>3</sub>E<sub>2</sub>S<sub>1</sub>V<sub>1</sub>W<sub>3</sub>**