



МОЗ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ
ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦКПХ МОЗ»)

Адреса для листування: вул. Івана Драча, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-22-54, т.ф (44)486 40 27
вул. Естонська, 3, м.Київ, 03190
E-mail: kccdc@ses.gov.ua, www.kccdc.ses.gov.ua
Код ЄДРПОУ 38518296

Санітарно-гігієнічна лабораторія
(радіологічна група)

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел./факс 427-11-79

Свідоцтво про технічну компетентність лабораторії за № 0121/18 від 26.12.2018 р. видане
Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»
(Головна організація метрологічної служби МОЗ України), чинне до 25.12.2023 р.

ПРОТОКОЛ № 117


радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
від «21» серпня 2023 року

1. Замовник: ПрАТ «Термінал-М»
2. Адреса замовника: вул. Резервна, 8, м.Київ, 04074, Україна, тел./факс (044) 507-24-16
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М «АКП-С», зав. № 07800
5. Дата проведення Держпівірки: свідоцтво №KIR 01031403822 від 30.12.2022р., діє до 30.12.2023р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність Бк·кг ⁻¹			A _{эф} Бк·кг ⁻¹	Клас засто- сування
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K		
1	Мурувальна суміш Siltek M-1-100	-	16,8	204,0	39,34	1 клас

Ефективна питома активність (A_{эф}) природних радіонуклідів (ПРН) складає 39,34 Бк·кг⁻¹

Вимірювання провів: провідний інженер  Борозенко В.П.
(посада, підпис, П.І.Б.)

Висновок: представлений на дослідження зразок мурувальної суміші Siltek M-1-100 відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Лікар з радіаційної гігієни  Бабенко Р.І.
(підпис, П.І.Б.)

