

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SILTEK INTERIOR MOSAIC ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «МОЗАІКА» З ВМІСТОМ ВОСКУ

Опис: готова до застосування тонкошарова полімерна штукатурка з кольоровим заповнювачем, для декоративного оздоблення стін та стель всередині будівлі.

Застосування: для оздоблення мінеральних поверхонь (бетон, штукатурка тощо), гіпсокартону, ДВП, ДСП, OSB плит в житлових, офісних, торговельних приміщеннях, місцях загального користування.

Властивості:

- різноманітна кольорова гама;
- еластична, не утворює мікротріщин під час висихання;
- стійка до експлуатаційних навантажень;
- містить віск, стійка до забруднень;
- не перешкоджає проходженню водяної пари;
- відповідає вимогам директиви 2004/42/ЄС про обмеження кількості летких органічних сполук.

Склад: водно-полімерна дисперсія, віск, фракціоновані кольорові заповнювачі, функціональні добавки.

Технічні характеристики:

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Густина | приблизно 1,7 кг/л |
| Час висихання ¹ | 24 години |
| Міцність зчеплення з поверхнею | не менше 0,5 МПа |
| Максимальна товщина шару | 1,6 мм |
| Витрата | від 3,3 кг/м ² |
| Максимальний вміст летких органічних сполук ² | до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019 |
| Колір | Кольори згідно каталогу «Декоративні штукатурки Mosaic» |

¹ За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- підготовлена до нанесення штукатурки поверхня повинна бути сухою, міцною, однорідною за водопоглинанням, очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, покриттів що відшаровуються та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію. Основа має бути рівною, без напливів розчину (перепад по площині повинен становити не більше 2 мм на 2 погонних метра);
- вологість цементних основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових - 0,5%;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження. Для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- за необхідності відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- невеликі нерівності, напливи розчину, зняти за допомогою шпателя та надати їм шорсткості наждачною теркою;
- цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з невизначеною міцністю обробити ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- для забезпечення кращого зчеплення декоративної штукатурки з поверхнею, запобігання просвічування кольору основи та однорідності кольору оздоблення, основу обов'язково обробити ґрунт-фарбою Siltek Contact E-105 тонованою під колір штукатурки;

- ґрунт-фарбу слід наносити рівномірно по всій поверхні, без пропусків. За необхідності нанести другий шар після висихання попереднього (через 4-6 годин);
- проґрунтовані поверхні перед початком нанесення штукатурки витримати не менше 4 годин.

Виконання робіт:

- всі роботи виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65%. Не допускати дії протягів під час нанесення матеріалу;
- штукатурку перед використанням ретельно перемішати низькооборотним міксером протягом 1-2 хвилин;
- нанести штукатурку на поверхню суцільним рівномірним шаром на товщину зерна металевим шпателем з нержавіючої сталі, після чого свіжнанесену суміш загладити тим самим інструментом до отримання гладкої поверхні з зернистою фактурою. Загладжування виконувати в одному напрямку, для запобігання можливої нерівномірності кольору;
- при роботі на одній площині використовувати матеріал з однієї партії, оздоблення виконувати безперервно – від кута до кута приміщення, або в межах рельєфних елементів. Для збереження рівномірності кольору при оздобленні суцільних поверхонь рекомендується змішувати штукатурку з різних партій;
- у випадку необхідності непланової технологічної перерви вздовж лінії закінчення робіт потрібно приклеїти малярну стрічку, яка видаляється разом з залишками суміші одразу після її нанесення та загладжування. По закінченню перерви роботу продовжити з місця припинення робіт;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити;
- при оздобленні приміщень з підвищеною вологою або поверхень, що можуть періодично контактувати з водою, рекомендується додатковий захист декоративної штукатурки лаком Siltek Stone Varnish.

Упаковка: пластикове відро, маса нетто 25 кг.

Увага:

- мозаїчна штукатурка виготовляється з натуральної сировини, тому у складі кольорового заповнювача можливі вкраплення інших кольорів, а також включення ненормованої фракції в незначній кількості (до 1%);
- свіжнанесена штукатурка має білий відтінок, який повністю зникає після висихання
- штукатурне покриття набуває своїх технічних характеристик через 28 діб¹;
- при високій вологості або низькій температурі повітря час висихання значно збільшується;
- не застосовувати на горизонтальних поверхнях, що піддаються механічному навантаженню та поверхнях, що піддаються постійній дії води;
- при довготривалому контакті з водою може відбуватись побіління поверхні декоративного покриття, яке не впливає на експлуатаційні показники та зникає після висихання.

Зберігання: в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні за температури від +5 °С до +30 °С. Запобігати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні. Строк придатності штукатурки – 24 місяці з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності, рекомендується передати штукатурку для утилізації як будівельні відходи;

Правила безпеки:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- запобігати контакту зі шкірою;
- у разі потрапляння суміші в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря;
- вся необхідна інформація з описом основних характеристик і можливої небезпеки, яка може виникнути при використанні, зберіганні або транспортуванні декоративної штукатурки, вказана в паспорті безпеки, який можна отримати за запитом.

Гарантії виробника:

- виробник гарантує відповідність вказаним фізико-технічним властивостям штукатурки Siltek Interior Mosaic лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даним описом. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника.

² Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 11 «Матеріали для покриттів з багатокольоровим ефектом», вміст ЛОС не перевищує допустимі 100 г/л (г/л).

Виробник ПрАТ «Термінал-М»

Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8

Гаряча лінія – тел. 0 (800) 60-70-55

Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновками.

ДСТУ EN 15824:2019