

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SILTEK DECOR LASUR «ДЕКОРАТИВНА ЛАЗУР»

Опис: лазур на силікатній основі з додаванням воску, для декоративно-захисного оздоблення мінеральних поверхонь (бетон, моделююча штукатурка, декоративні штукатурки) всередині та зовні будівель.

Застосування: для створення декоративних лесуючих покриттів, що підкреслюють фактуру поверхні на фасадах житлових, торговельних, громадських, промислових будівель, а також при реставрації пам'яток архітектури. Рекомендована для використання в поєднанні з декоративно-армувальною сумішшю Siltek S-17 для отримання різноманітних декоративних ефектів (бетону, природного каменю тощо) всередині та зовні будівель. Ефективна для фінішного оздоблення в системі фасадної теплоізоляції в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача.

Властивості:

- для зовнішніх та внутрішніх робіт;
- підходить для фінішного оздоблення систем фасадної теплоізоляції;
- тонується в світлі, темні кольори;
- лесуючий ефект підкреслює фактуру поверхні;
- висока атмосферостійкість та паропроникність;
- збільшує строк експлуатації фасадів;
- завдяки вмісту воску, забезпечується легкість видалення забруднень;
- стійка до ураження грибками плісняви;
- відмінно зберігає захисні та декоративні властивості в лужному середовищі;
- відповідає вимогам директиви 2004/42/ЄС про обмеження кількості летких органічних сполук.

Склад: силікат калію, водно-полімерна латексна дисперсія, гідрофобізуючі та інші модифікуючі добавки.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,1 кг/л (база L)
Блиск	матовий
Витрата при одношаровому нанесенні	0,08 – 0,15 л/м ² , витрата залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при виконанні робіт
Паропроникність	висока, V ₁
Водопроникність	середня, W ₂
Час висихання одного шару ¹	4-6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база L - (безбарвна) – можна використовувати як прозору лазур або затонувати. Відтінок та бажана ступінь прозорості лесуючого шару визначаються пробним нанесенням.

¹ За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників

можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- підготовлена для нанесення лазурі поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, з однорідним і низьким водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- для забезпечення рівномірності кольору перед нанесенням тонованої лазурі, а також за необхідності зміцнення поверхонь рекомендується застосовувати прозору базу Siltek Deco Lasur або ґрунтівку Siltek ER-2 відповідно до рекомендацій;
- проґрунтовані поверхні перед початком нанесення лазурі витримати не менше 4 годин.

Виконання робіт:

- лазур перед застосуванням ретельно перемішати;
- нанесення виконувати за допомогою валика, щітки в один або декілька шарів;
- при нанесенні першого шару (ґрунтувального) в лазур можна додати до 20-30 % води від її об'єму та ретельно перемішати;
- при нанесенні наступних шарів, додавання води в лазур не рекомендується;
- наступний шар наноситься через 4-6 години, в залежності від температури та вологості навколишнього середовища;
- декоративну обробку поверхні виконувати не пізніше 5 – 10 хвилин* після нанесення лазурі за допомогою гумової тертки або вологої губки;
- перерву або завершення робіт необхідно виконувати в місцях стикування поверхонь (кутів);
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка: пластикове відро. Об'єм 0,9, 2,7 та 4,5 л.

Увага:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %;
- свіжнананесену лазур протягом 12 годин захищати від дощу та дії прямих сонячних променів;
- не рекомендується для оздоблення відкритих горизонтальних поверхонь зовні будівель;
- для запобігання зміни кольору інтенсивне очищення поверхні рекомендується виконувати після набуття лазурі остаточної стійкості, не раніше ніж через 28 діб після нанесення.

Зберігання:

- в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °С до +30 °С;
- не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні матеріалу. Строк придатності лазурі – 24 місяці з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності лазурі рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

Правила безпеки:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи берегти очі та шкіру. У разі потрапляння лазурі в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря;
- вся необхідна інформація з описом основних характеристик і можливої небезпеки, яка може виникнути при використанні, зберіганні або транспортуванні матеріалу, вказана в паспорті безпеки, який можна отримати за запитом.

Гарантії виробника:

- виробник гарантує відповідність вказаним фізико-технічним властивостям лазурі Siltek Decoq Lasur лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даним описом. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника.

² Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 5 «Оздоблювальні лаки та лазури для внутрішніх/ зовнішніх робіт», вміст ЛОС не перевищує допустимі 130 г/л (г/л).

Виробник ПрАТ «Термінал-М»

Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8

Гаряча лінія – тел. 0 (800) 60-70-55

Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновками.

ДСТУ EN 1062-1:2012-G₃E₂S₁V₁W₂