

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SILTEK INTERIOR ELITE “ЕЛЕГАНТНОМАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ПРЕМІУМКЛАСУ”

Опис: стійка до миття глибокоматова латексна фарба з відмінними декоративними властивостями, для оздоблення стін і стель та створення тонкошарових покриттів на мінеральних поверхнях (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка тощо), гіпсокартоні, ДВП, ДСП, різних видах шпалер в приміщеннях з нормальною вологістю.

Застосування: рекомендується для пофарбування приміщень з високими вимогами до безпеки оздоблювальних матеріалів та зовнішнього вигляду пофарбованих поверхонь: спальні, вітальні, дитячі кімнати, інші житлові приміщення, а також дошкільні, учбові, курортно-оздоровчі заклади, готелі тощо. Легкість нанесення фарби і уповільнений час висихання полегшує роботу на великих площинах. Підходить для ремонтного оздоблення поверхонь, раніше пофарбованих латексною чи алкідною фарбою.

Властивості:

- фарба без різкого запаху;
- легко наноситься та розподіляється по поверхні;
- уповільнений час висихання полегшує роботу на великих площинах;
- утворює абсолютно матове гладке покриття без слідів від валика;
- не приховує фактуру поверхні, підходить для пофарбування рельєфних шпалер;
- витримує миття з застосуванням мийних засобів;
- професійно тонується, відмінно зберігає яскравість кольору;
- екологічно сертифікований продукт з мінімальною емісією ЛОС².

Склад: водно-полімерна латексна дисперсія, наповнювачі, пігменти, функціональні добавки.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,45 кг/л (база А), 1,35 кг/л (база С)
Блиск	глибокоматовий
Витрата, при одношаровому нанесенні	0,09-0,11 л/м ² , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Стійкість до мокрого стирання	1 клас
Час висихання одного шару ¹	2-3 години
Покривність, згідно з ДСТУ EN 13300	1 клас, при нормі вкриття 5,2 м ² /л 2 клас, при нормі вкриття 11,2 м ² /л
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база А - можна використати як білу фарбу або затонувати; база С (безбарвна) – використовувати тільки після тонування.

¹ За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, з однорідним і низьким водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких речовин, що знижують адгезію;
- вологість цементних основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових - 0,5%;

- міцні глянцеві поверхні зашліфувати до матовості, знявши поверхневий блиск та прибрати пил;
- для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- для фінішного вирівнювання стін та стель в сухих приміщеннях, рекомендується використовувати акрилову шпаклівку Siltek Acryl Finish;
- для зміцнення поверхні та забезпечення кращого зчеплення фарби з поверхнею рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek: Universal E-100 або Profi E-110 відповідно до призначення;
- проґрунтовані поверхні перед початком нанесення фарби витримати не менше 4 годин.

Виконання робіт:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %;
- фарбу перед застосуванням ретельно перемішати;
- нанесення виконувати за допомогою валика, пензля або фарборозпилювача в один або два шари;
- при нанесенні першого шару (ґрунтувального) в фарбу можна додати до 10 % води від її об'єму та ретельно перемішати;
- при нанесенні другого шару або при одношаровому нанесенні, додавання води в фарбу не рекомендується;
- другий шар наноситься через 2-3 години, в залежності від температури та вологості навколишнього середовища;
- роботи безповітряним розпиленням виконувати з застосуванням форсунки 0,017"– 0,019" та робочим тиском до 180 бар;
- при нанесенні безповітряним розпиленням фарбу ретельно перемішати та пропустити через фільтр-сито (не менше 100 мкм);
- при роботі на одній площині використовувати матеріал з однієї партії, фарбування виконувати безперервно – від кута до кута приміщення, або в межах рельєфних елементів. Для збереження рівномірності кольору при оздобленні поверхонь рекомендується змішувати тоновану фарбу з різних партій;
- фарбування стель виконувати рівномірно, без пропусків, лише в протилежному від вікна напрямку;
- перерву в роботі або завершення фарбування необхідно виконувати в місцях стикування поверхонь (кутів);
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка: пластикове відро, об'єм 0,9, 4,5 та 9 л.

Увага:

- для забезпечення однорідності кольору пофарбованої поверхні, перед нанесенням фарби насичених яскравих тонів з низькою покривною здатністю, рекомендується влаштування ґрунтувального шару фарбою кольору наближеного до обраного, затонованою на основі бази А.
- для запобігання зміни кольору інтенсивне очищення поверхні рекомендується виконувати після набуття фарбою остаточної стійкості, не раніше ніж через 60 діб після нанесення;
- для миття пофарбованої поверхні, після досягнення нею остаточної зносостійкості, використовувати побутові або професійні мийні засоби, що призначені для миття пофарбованих поверхонь.

Зберігання:

- в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні за температури від +5 °С до +30 °С. Строк придатності фарби – 36 місяців з дати виготовлення, зазначеної на

упаковці. Запобігати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні.

Правила безпеки:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи берегти очі та шкіру. У разі потраплення фарби в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря;
- всю необхідну інформацію з описом основних характеристик і можливої небезпеки, яка може виникнути при використанні, зберіганні або транспортуванні фарби, вказана в паспорті безпеки, який можна отримати за запитом.

Гарантії виробника:

- виробник гарантує відповідність вказаним фізико-технічним властивостям фарби Siltek Interior Elite лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даним описом. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника.

² Сертифікований згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445

³ Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 1 «Лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін та стель», вміст ЛОС не перевищує допустимі 30 г/л (г/л).

**Виробник ПрАТ «Термінал-М»
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8
Гаряча лінія – тел. 0 (800) 60-70-55**

**Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновками.
ДСТУ EN 13300:2012**