

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SILTEK E-33 «КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЕЛАСТИЧНОЇ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ» КОМПОНЕНТ Б

Застосування: для влаштування гідроізоляційного шару на мінеральних поверхнях (бетон, цегляне мурування, цементно-піщана штукатурка, стяжка тощо), які в процесі експлуатації піддаються деформаціям (фундаменти, басейни, відкриті балкони та тераси, фонтани, сан. вузли тощо). Ефективна для використання всередині та зовні будівель і споруд, при будівництві, реконструкції, а також в системі «тепла підлога». Наноситься з боку дії води, перед облицюванням штучними або природними матеріалами. Може застосовуватись для гідроізоляції резервуарів з питною водою. Забезпечує надійний захист як при постійному, так і при періодичному зволоженні, а також при гідростатичному тиску водяного стовпа висотою до 20 м.

Властивості:

- Еластична
- Водо- та морозостійка
- Високоадгезійна
- Використовувати із Siltek V-33

Склад: водно-полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

Підготовка поверхні, виконання робіт та технічні характеристики – див. інструкцію «компоненту А».

Приготування розчинової суміші:

- у чисту робочу ємність налити рідкий «компонент Б» у кількості $\frac{2}{3}$ від його розрахункового об'єму, дотримуючись наступної пропорції:
 - **для обмазувального шару гідроізоляції:** 5,0-5,2 л «компоненту Б» на 1 мішок Siltek V-33 (0,28-0,29 л на 1 кг сухої суміші);
 - **для штукатурного шару гідроізоляції:** 4,0-4,2 л «компоненту Б» на 1 мішок Siltek V-33 (0,22-0,23 л на 1 кг сухої суміші);
- поступово додати суху суміш «компоненту А» і перемішати низькооборотним міксером. Продовжуючи перемішувати, додати решту «компоненту Б» до отримання пастоподібної маси без грудок необхідної консистенції. Витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати. Необхідна консистенція розчинової суміші підбирається в залежності від поверхні та способу нанесення.

Упаковка: пластикова каністра об'ємом 5 л.

Зберігання: в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +30 °С. Строк придатності – 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Запобігати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні. Після закінчення строку придатності суміші, рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

Увага: всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С.

Правила безпеки:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- запобігати контакту зі шкірою;
- у разі потрапляння ґрунтівки в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря;
- всю необхідну інформацію з описом основних характеристик і можливої небезпеки, яка може виникнути при використанні, зберіганні або транспортуванні засобу, вказана в паспорті безпеки, який можна отримати за запитом.

Гарантії виробника:

- виробник гарантує відповідність вказаним фізико-технічним властивостям гідроізоляції Siltek V-33/E-33 лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даним описом. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника.

**Виробник ПрАТ «Термінал-М»
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8
Гаряча лінія – тел. 0 (800) 60-70-55**

**Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновками.
ТУ У 20.3-31749934-004:2015**