

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SILTEK TEXTURIT «ФАРБА СТРУКТУРНА З СИЛІКОНОМ»

Опис: силіконмодифікована структурна фарба з дрібним мармуровим наповнювачем, для оздоблення і захисту житлових, торговельних, адміністративних, промислових, складських будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Застосування: для первинного або ремонтного фарбування міцних мінеральних поверхонь (бетон, штукатурка тощо) всередині та зовні будівель. Рекомендована для опорядження системи фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватися для створення декоративних ефектів в інтер'єрі та на фасаді.

Властивості:

- Приховує дрібні недоліки поверхні
- Надійний захист фасаду від дії вологи при високій паропроникності
- Відмінно зберігає захисні та декоративні властивості в лужному середовищі
- Висока адгезія до мінеральних поверхонь
- Додатковий захист поверхні від водоростей, плісняви та грибків
- Зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу
- Екологічно сертифікований продукт²

Склад: водно-полімерна латексна дисперсія, силіконовий гідрофобізатор, наповнювачі, пігменти, функціональні добавки.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,6 кг/л
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,25-0,5 л/м ² , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також від методу нанесення та умов при фарбуванні
Паропроникність	висока, V ₁
Водопроникність	низька, W ₃
Час висихання ¹	4-6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база ТА - можна використати як білу фарбу або затонувати; тонована фарба не підлягає обміну та поверненню.

¹ За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитися від вказаних в таблиці.

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- підготовлена для фарбування поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, з однорідним і низьким водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з невизначеною міцністю, обробити зміцнюючою ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- перед нанесенням фарби, поверхню обробити ґрунтівкою Siltek Contact E-105, тонованою під колір фінішного покриття;
- проґрунтовані поверхні перед початком нанесення фарби витримати не менше 4 годин.

Виконання робіт:

- фарбу перед застосуванням ретельно перемішати;
- додавання води в фарбу не рекомендується;
- нанести на поверхню за допомогою шпателя, валика або щітки в один шар;
- відразу після нанесення, за допомогою різноманітних інструментів можна надати поверхні бажаної фактури;
- для збереження рівномірності кольору при фарбуванні, тоновану фарбу з різних партій рекомендується змішати;
- перерву в роботі або завершення фарбування необхідно виконувати в місцях стикування поверхонь (кутів);
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Увага:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %;
- свіжнанесену фарбу протягом 12 годин захищати від дощу та дії прямих сонячних променів;
- для запобігання зміни кольору інтенсивне очищення поверхні рекомендується виконувати після набуття фарбою остаточної стійкості, не раніше ніж через 28 діб після нанесення.

Упаковка: пластикове відро, об'єм 4,5 та 9 л.

Зберігання: в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °С до +30 °С. Не допускати дію прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні фарби. Строк придатності фарби – 36 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності фарби рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

Правила безпеки:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи берегти очі та шкіру. У разі потраплення фарби в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря;
- вся необхідна інформація з описом основних характеристик і можливої небезпеки, яка може виникнути при використанні, зберіганні або транспортуванні фарби, вказана в паспорті безпеки, який можна отримати за запитом.

Гарантія виробника:

- виробник гарантує відповідність вказаним фізико-технічним властивостям фарби Siltek Facade Texturit лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даним описом. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника.

² Сертифікований згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445.

³ Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 1 «Лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін і стель», вміст ЛОС не перевищує допустимі 30 г/л (г/л).

Виробник ПрАТ «Термінал-М»
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8
Гаряча лінія – тел. 0 (800) 60-70-55
ДСТУ EN 1062-1:2012-Е3S3V1W3