МОЗ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦКПХ МОЗ»)

вул. Естонська, 3, м.Київ, 03190 тел. (044) 486-22-54
E-mail: kccdc@ses.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296
Санітарно-гігієнічна лабораторія (радіологічна група)
вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190 тел.(044) 4271179
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
за № 06-0105/2023 видане 12.12.2023 р. ДП «Київоблстандартметрологія»,
чинне до 12.12.2026 р.

ПРОТОКОЛ № 12 р - 25
радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
від «16» січня 2025 року

1. Замовник: ПрАТ «Термінал-М»
2. Адреса замовника: вул. Резервна, 8, м.Київ , 04074, Україна, тел./факс (044) 501-91-82
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М "АКП-С", зав. № 07800
5. Дата проведення Держповірки: свідоцтво №KIR 01000403824 від 23.01.2024р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність Бк·кг$^{-1}$			$A_{еф}$ Бк·кг$^{-1}$	Клас засто-сування
		^{226}Ra	^{232}Th	^{40}K		
1	Штукатурка стартова для газобетону Siltek PM-114 ДСТУ EN 998-1:2019	20,2	4,3	135	37,32	1 клас

Ефективна питома активність ($A_{еф}$) природних радіонуклідів (ПРН) складає 37,32 Бк·кг$^{-1}$

Вимірювання провів: провідний інженер _____ Борозенко В.П.
(*посада, підпис, П.І.Б.*)

Висновок: представлений на дослідження зразок штукатурки стартова для газобетону Siltek PM-114 ДСТУ EN 998-1:2019 відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Лікар радіаційної гігієни _____ Бабенко Р.І.
(*підпис, П.І.Б.*)

Зав. санітарно-гігієнічною лабораторією _____ Дмитрієва Л. Р.
(*підпис, П.І.Б.*)