



SILTEK™

**СУЧАСНІ
БУДІВЕЛЬНІ
МАТЕРІАЛИ
2025**

ЗМІСТ

КЛЕЙОВІ СУМІШІ

T-80	Клей для плитки	7
T-801	Клей для плитки та каменю універсальний	7
T-81 Pro	Клей для плитки супереластичний	8
T-803	Клей для плитки Грес	8
T-82	Клей для мармуру	9
T-83	Клей для облицювання підлоги	9
T-84	Клей для облицювання камінів та печей	10
T-88	Клей для гіпсокартону	10
T-90	Клей монтажний для маяків	11
T-91 Ultra Format	Клей для широкоформатної плитки	11
Fuga	Еластична суміш для заповнення швів	12
Рекомендації по підбору клеїв		13

СТЯЖКИ ТА ПІДЛОГИ

F-20	Стяжка для підлоги товщиною від 10 мм до 100 мм	15
F-22	Стяжка легковирівнювальна товщиною від 5 мм до 50 мм	15
F-35	Стяжка високоміцна товщиною від 5 мм до 50 мм	16
F-05	Самовирівнювальна суміш для підлоги товщиною від 3 мм	16
F-50	Самовирівнювальна підлога товщиною від 2 до 40 мм	17
FM-50	Самовирівнювальна підлога з підвищеною міцністю товщиною від 2 мм	17
Рекомендації по підбору підлог		18

ШТУКАТУРКИ

PM-10	Штукатурка цементно-вапняна	20
P-11	Штукатурка цементна стартова	20
PM-11	Штукатурка цементна стартова	21
PM-114	Штукатурка стартова для газобетону	21
PM-115 Pro	Штукатурка універсальна полегшена	22
PM-19	Штукатурка гіпсо-цементна	22
P-02	Штукатурка гіпсова стартова	23
PM-20 Pro	Штукатурка гіпсова універсальна	23
Рекомендації по підбору штукатурок		24

ШПАКЛІВКИ

S-11	Шпаклівка цементна стартова	26
S-12	Шпаклівка цементна фінішна	26
S-20	Шпаклівка гіпсова фінішна	27
Acryl Finish	Шпаклівка фінішна акрилова	27

МУРУВАЛЬНІ СУМІШІ

M-1	Мурувальна суміш	30
M-2	Мурувальна суміш для пористих блоків	30
M-3	Мурувальна суміш для блоків з легкого бетону	31
M-4	Мурувальна суміш теплоізоляційна	31
M-5, M-5 Plus	Кольорова мурувальна суміш	32
M-5z	Кольорова суміш для заповнення швів	32
Рекомендовані витрати мурувальних сумішей		33

РЕМОНТНІ СУМІШІ

A-40	Монтажно-анкерна суміш	34
B-25	Універсальна суміш «Сухий бетон»	34
R-1	Контактна суміш	35
R-2	Шпаклівка ремонтна	35
R-5	Ремонтна дрібнозерниста суміш	36
R-30	Ремонтна середньозерниста суміш	36
R-100	Ремонтна крупнозерниста суміш	37
RF-10	Швидкотвердіюча ремонтна суміш	37
Рекомендації по підбору ремонтних сумішей		38

ЗМІСТ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ

V-30	Суміш для гідроізоляції	40
V-33 \ E-33	Суміш для еластичної гідроізоляції двокомпонентна	40
VP-35	Проникаюча гідроізоляція	41
VP-90	Герметизуюча гідроізоляційна суміш подвійної дії	41
Prooflex	Високоеластична однокомпонентна гідроізоляція	42
Siltek	Гідроізоляційна стрічка	42

ГРУНТІВКИ ТА КОМПОЗИЦІЇ

Universal E-100	Грунтівка універсальна	44
Profi E-110	Грунтівка глибокопроникаюча зміцнююча	44
Gasbeton E-200	Грунтівка з індикатором для газобетону	45
Contact E-105	Грунт-фарба контактна	45
Beton Contact E-106	Грунтівка адгезійна	46
Contact Silicon ES-10	Грунт-фарба контактна силіконова	46
Force ER-2	Грунтівка зміцнююча	47
Elastic E-5	Грунтівка еластична	47
Biostop E-112	Антисептичний засіб для мінеральних поверхонь	48
Grunt	Грунтівка універсальна	48
Quartzgrunt	Грунт-фарба контактна	49

СУМІШІ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

T-75	Клей для теплоізоляції	51
T-76	Суміш для теплоізоляції «Термо-котедж» 2 в 1	51
T-77	Суміш «універсал» для теплоізоляції	52
T-85	Клей для систем теплоізоляції	52
T-87	Суміш для систем теплоізоляції	53
S-17	Декоративно-армувальна суміш	53
Теплоізоляційні плити	зі спіненого полістиролу EPS	54
Теплоізоляційні плити	зі спіненого полістиролу EPS з додаванням графіту	55
Siltek	Армуюча сітка	56

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ

S-15	Декор-спрей	58
P-15	Декоративна мінеральна штукатурка	58
Decor	Штукатурка декоративна акрилова	59
Decor Pro	Штукатурка декоративна армована мікрОВОЛОКНОМ «камінцева» та «короїд»	59
Decor Silicon Pro	Штукатурка декоративна силіконова структура «камінцева»	60
Decor Si&Si Pro	Штукатурка декоративна силікат-силіконова структура «камінцева»	60
Decor Silicon Mosaic	Штукатурка декоративна силікон-акрилова «мозаїка»	61
Interior Mosaic	Штукатурка декоративна «мозаїка» з вмістом воску	61
Stone Varnish	Лак для каменю і бетону	62
Decor Lasur	Декоративна лазур	62
Рекомендації по підбору матеріалів для фінішного опорядження поверхонь		63

ФАРБИ ІНТЕР'ЄРНІ

Interior Standard	Фарба матова для стелі	65
Interior Matt Latex	Фарба матова латексна для стін і стель	65
Interior Top Latex	Фарба латексна з високою покривною здатністю	66
Interior Elite	Фарба латексна матова преміумкласу	66
Interior Magic Matt	Фарба глибокоматова з вмістом воску	67
Interior Prestige 5	Фарба латексна оксамитово-матова	67
Interior Prestige 7	Фарба латексна шовковиста преміумкласу	68
Рекомендації по підбору матеріалів для фінішного опорядження поверхонь		69

ФАРБИ ФАСАДНІ

Facade	Фарба латексна атмосферостійка	71
Facade Pro	Фарба фасадна довговічна	71
Facade Silicon Pro	Фарба силіконова преміумкласу	72
Facade Silicat Pro	Фарба силікатна преміумкласу	72
Facade Si&Si Pro	Фарба силікат-силіконова	73
Facade Elastic Pro	Фарба гумова Універсальна	73
Facade Texturit	Фарба структурна з силіконом	74
Structurit	Фарба латексна структурна	74
Beton Pro	Фарба для бетонних поверхонь	75
Рекомендації по підбору матеріалів для фінішного опорядження поверхонь		76

ПІНИ, ГЕРМЕТИКИ ТА МОНТАЖНІ КЛЕЇ

Multifix	Клей акриловий універсальний	78
Siltek	Монтажна піна	79
Siltek	Монтажна піна PRO	79
Siltek	Клей-піна PRO	80
Siltek	Вогнестійка піна Pro	80
Siltek	Монтажний клей (білий)	81
Siltek	Монтажний клей (прозорий)	81
Siltek	Герметик акриловий	82
Siltek	Герметик силіконовий універсальний (білий, прозорий)	82
Siltek	Герметик силіконовий санітарний (білий, прозорий)	83
Siltek	Очищувач піни	83

ПЛАСТИФІКАТОРИ ТА ДОБАВКИ ДО БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

Plastifikator G-500	Пластифікатор для бетону та будівельних розчинів «Універсальний»	85
Plastifikator G-510	Повітрявтягуюча добавка для штукатурних та мурувальних розчинів «Замінник Вапна»	85
Plastifikator G-520	Пластифікатор для бетону та будівельних розчинів «Антифриз»	86
Plastifikator G-530	Пластифікатор для будівельних розчинів «Тепла підлога»	86

SILTEK™



КЛЕЙОВІ СУМІШІ



SILTEK T-80

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
(≥ 0,8 МПа)



РОЗМІР ПЛИТКИ



ТЕХНОЛОГІЧНЕ
ПЕРЕСУВАННЯ



СТІЙКИЙ ДО
СПОВІЗАННЯ



ВИСОКОПЛАСТИЧНИЙ

Застосування:

Для приклеювання керамічних плиток розміром не більше ніж 50х50 см із водопоглинанням більше 1% на горизонтальні та вертикальні поверхні (бетон, цегляне мурування, цементно-піщані, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, стяжки тощо), що не деформуються, у сухих та вологих приміщеннях. Дозволяється облицювання горизонтальних поверхонь плитками із водопоглинанням менше 1% (керамограніт), розміром не більше ніж 40х40 см. Для кріплення плиток зовні будівель слід застосовувати суху суміш Siltek T-80 з використанням композиції Siltek Arm-mix E-120 замість води.

Технічні характеристики

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Міцність зчеплення з основою через 28 діб ¹	не менше 0,8 МПа
Відкритий час ¹	не менше 15 хвилин
Час коригування ¹	не менше 15 хвилин
Технологічне пересування ¹	через 24 години
Розшивка та заповнення швів ¹ :	
- на вертикальних поверхнях	через 12 годин
- на горизонтальних поверхнях	через 24 години
Температура експлуатації (з використанням Siltek Arm-mix E-120)	від 0 °C до +40 °C (від -30 °C до +70 °C)
Витрата сухої суміші на 1 м² при товщині шару 1 мм	≈ 1,4 кг

МІШОК 5/25 кг

5 кг: 1301 2843
25 кг: 1300 0226



SILTEK T-801

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ УНІВЕРСАЛЬНИЙ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
(≥ 1,0 Н/мм²)



РОЗМІР ПЛИТКИ



ТЕХНОЛОГІЧНЕ
ПЕРЕСУВАННЯ



ДЛЯ СИСТЕМ
«ТЕПЛА ПІДЛОГА»



ВОДО- ТА
МОРОЗСТІЙКИЙ

Застосування:

Для приклеювання всіх типів облицювальних плиток (крім мармурових) розміром до 80х80 см із водопоглинанням від 0 % на горизонтальні та вертикальні поверхні (бетон, цегляне мурування, цементно-піщані, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, стяжки тощо), всередині та зовні будівель. Ефективний при облицюванні балконів, терас, цокольної частини будівель та при влаштуванні систем «тепла підлога».

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 3 годин
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб	не менше 1,0 Н/мм²
Відкритий час ¹	не менше 20 хвилин
Час коригування ¹	не менше 15 хвилин
Технологічне пересування ¹	через 48 годин
Розшивка та заповнення швів ¹ :	
- на вертикальних поверхнях	через 24 години
- на горизонтальних поверхнях	через 48 годин
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м² при товщині шару 1 мм	≈ 1,3 кг

МІШОК 5/25 кг

5 кг: 1301 2850
25 кг: 1300 0227



SILTEK T-803

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ «ГРЕС»



Застосування:

Для приклеювання керамогранітних (GRES) та керамічних облицювальних виробів розміром не більше ніж 60х60 см на горизонтальні та вертикальні поверхні (бетон, цегляне мурування, цементно-піщані, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, стяжки тощо), всередині та зовні будівель.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 3 годин
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 днів	не менше 1,0 Н/мм ²
Відкритий час ¹	не менше 20 хвилин
Час коригування ¹	не менше 15 хвилин
Можливість технологічного пересування, розшивки та заповнення швів ¹	через 48 годин
Температура експлуатації	від -30 °C до +50 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 1 мм	≈ 1,35 кг



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0293

SILTEK T-81 Pro

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СУПЕРЕЛАСТИЧНИЙ



Застосування:

Для приклеювання всіх типів природних (крім мармуру) та штучних (керамічних, мозаїчних, бетонних, скляних і т.п.) облицювальних виробів площею не більше ніж 1,5 м² на усі види мінеральних поверхонь всередині та зовні будівель. Рекомендується для облицювання поверхонь, що деформуються, з підвищеною щільністю та інших складних мінеральних поверхонь (магнєзитова плита, бетон, гіпсокартон, OSB тощо). Ефективний для тонкошарового мурування склоблоками, а також при облицюванні балконів, басейнів (глибиною до 5 м), терас, цокольної частини будівель, влаштуванні систем «плитка на плитку» та «тепла підлога». Може застосовуватися для облицювання барбекю, мангалів, камінів та печей.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 днів	не менше 1,4 Н/мм ²
Поперечна деформація (прогин)	не менше 2,5 мм
Технологічне пересування ¹	через 48 годин
Розшивка та заповнення швів ¹ :	
- на вертикальних поверхнях	через 24 години
- на горизонтальних поверхнях	через 48 годин
Відкритий час ¹	не менше 30 хвилин
Час коригування ¹	не менше 20 хвилин
Температура експлуатації	від -30 °C до +90 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 1 мм	≈ 1,3 кг



МІШОК 5/25 кг

5 кг: 1301 2947
25 кг: 1300 0228

SILTEK T-82

КЛЕЙ ДЛЯ МАРМУРУ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
(≥ 1,2 Н/мм²)



РОЗМІР ПЛИТКИ



БІЛОГО КОЛЬОРУ



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
«ТЕПЛОГО ПІДЛОГУ»



ВОДО- ТА
МОРОЗОСТІЙНИЙ

Застосування:

Для облицювання всіх видів недеформівних мінеральних горизонтальних та вертикальних поверхонь плитамі з мarmуру та природного каменю розміром до 80х80 см, всередині та зовні будівель. Ефективний для приклеювання мозаїчних плиток, в тому числі скляних та при опорядженні фундаментів, басейнів, терас і влаштування систем «тепла підлога».

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб	не менше 1,2 Н/мм²
Відкритий час ¹	не менше 20 хвилин
Час коригування ¹	не менше 15 хвилин
Технологічне пересування	через 24 години
Розшивка та заповнення швів ¹ :	
- на вертикальних поверхнях	через 12 годин
- на горизонтальних поверхнях	через 24 години
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м² при товщині шару 1 мм	≈ 1,2 кг

МІШОК 25 кг

Артикул: 1301 2602



SILTEK T-83

КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПІДЛОГИ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
(≥ 1,2 Н/мм²)



РОЗМІР ПЛИТКИ



ТЕХНОЛОГІЧНЕ
ПЕРЕСУВАННЯ ТА
РОЗШИВКА ШВІВ



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
«ТЕПЛОГО ПІДЛОГУ»



ВОДО- ТА
МОРОЗОСТІЙНИЙ

Застосування:

Для приклеювання керамічних, керамогранітних, клінкерних облицювальних виробів, природного каменю (крім мarmуру) площею до 1 м² з водопоглинанням від 0% на бетонні і цементно-піщані горизонтальні поверхні, що не деформуються всередині та зовні промислових і цивільних будівель. Ефективний при влаштуванні всіх типів систем «тепла підлога». Рекомендується застосовувати при локальному ремонті горизонтальних поверхонь перед облицюванням.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2,5 годин
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб	не менше 1,2 Н/мм²
Відкритий час ¹	не менше 20 хвилин
Час коригування ¹	не менше 15 хвилин
Можливість технологічного пересування, заповнення та розшивки швів ¹	через 36 годин
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м² при товщині шару 1 мм	≈ 1,5 кг

МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0230



SILTEK T-84

КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ КАМІНІВ ТА ПЕЧЕЙ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
($\geq 1,0 \text{ Н/мм}^2$)



РОЗМІР ПЛИТКИ
(до $0,36 \text{ м}^2$)



ТЕМПЕРАТУРА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(до $+150^\circ \text{C}$)



ДЛЯ ВОДЯНОГО
ПІДГРІВУ ПІДЛОГ



СТІЙКИЙ ДО
СПОВЗАННЯ

Застосування:

Для облицювання поверхонь печей, камінів, димоходів всередині приміщень клінкерними, теракотовими та майоліковими плитками, а також інших поверхонь всіма типами природних та штучних облицювальних виробів крім мармурових (світлих порід) розміром до $60 \times 60 \text{ см}$. Рекомендується застосовувати в температурному інтервалі до $+150^\circ \text{C}$. Дозволяється застосовувати для облицювання в системі водяного підігріву підлог. Ефективний для вирівнювання поверхонь камінів та печей шаром до 10 мм перед подальшим опорядженням.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 днів	не менше $1,0 \text{ Н/мм}^2$
Відкритий час ¹	не менше 20 хвилин
Час коригування ¹	не менше 10 хвилин
Можливість заповнення та розшивки швів ¹	через 24 години
Температура експлуатації	від -20°C до $+150^\circ \text{C}$
Витрата сухої суміші на 1 м^2 при товщині шару 1 мм	$\approx 1,2 \text{ кг}$

МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0231



SILTEK T-88

КЛЕЙ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
($\geq 0,5 \text{ МПа}$)



ПОДАЛЬШЕ
ОПОРЯДКЕННЯ



СТІЙКИЙ ДО
СПОВЗАННЯ



ВИСОКОПЛАСТИЧНИЙ



ЗРУЧНИЙ У ЗАСТО-
СУВАННІ

Застосування:

Для приклеювання гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плит на цегляні, бетонні, піно- та газобетонні, оштукатурені тощо, поверхні стін із нерівністю від 5 до 30 мм , всередині будівель. Рекомендується застосовувати для зведення перегородок з гіпсових блоків та монтажу гіпсових плит. Ефективний для приклеювання декоративних гіпсових виробів (плитки, багети, розетки тощо).

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 30 хвилин
Міцність на стиск через 7 днів ¹	не менше $7,5 \text{ МПа}$
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею: - через 1 добу - через 7 днів	не менше $0,3 \text{ МПа}$ не менше $0,5 \text{ МПа}$
Можливість подальшого опорядження ¹	через 24 години
Температура експлуатації	від 0°C до $+70^\circ \text{C}$
Витрата сухої суміші на 1 м^2 : - для гіпсокартону - для блоків (при товщині шару 1 мм)	$\approx 6 \text{ кг}$ $\approx 1,5 \text{ кг}$

МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0216



SILTEK T-90

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ ДЛЯ МАЯКІВ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
($\geq 0,5 \text{ МПа}$)



ШВИДКОТВЕРДІЮЧИЙ
СТІЙКИЙ ДО
СЛОВ'ЯНИН



ЗРАЧНИЙ У ЗАСТО-
СУВАННІ



ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ

Застосування:

Для фіксації штукатурних маяків та інших допоміжних направляючих елементів, у тому числі захисних кутиків, перед нанесенням розчинових сумішей на основі цементного та гіпсового в'язучого (штукатурок, стяжок тощо) на всі види мінеральних поверхонь всередині будівель.

Технічні характеристики:

Кількість води для приготування розчинової суміші	4,25 – 4,75 л на 25 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 30 хвилин
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб ¹	не менше 0,5 МПа
Можливість виконання подальших робіт ¹	через 1 годину
Температура експлуатації	від 0 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м.п. при товщині 15 мм	від 1,2 кг



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0210

SILTEK T-91 ULTRA FORMAT

КЛЕЙ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЇ ПЛИТКИ ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
($\geq 1,4 \text{ Н/мм}^2$)



РОЗМІР ПЛИТКИ
до 3 м²



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
«ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ»



ШИРОКА СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ



ВОДО- ТА
МОРОЗОСТІЙНИЙ

Застосування:

Для приклеювання всіх типів природних (крім мармуру) та штучних (керамічних, мозаїчних, бетонних, скляних тощо) облицювальних виробів площею не більше ніж 3 м², на усі види мінеральних поверхонь всередині та зовні будівель. Рекомендується для облицювання поверхонь, що деформуються, з підвищеною щільністю та інших складних поверхонь (магнезитова плита, бетон, гіпсокартон, OSB тощо). Застосовується при облицюванні балконів, басейнів, терас, сходових клітин, цокольної частини будівель, плитка на плитку та всіх типів систем «тепла підлога». Може застосовуватися для облицювання барбекю, мангалів, камінів та печей, як всередині так і зовні будівель.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 3 годин
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб	не менше 1,4 Н/мм ²
Поперечна деформація (прогин)	не менше 2,5 мм
Технологічне пересування ¹	через 48 годин
Розшивка та заповнення швів ¹ :	
- на вертикальних поверхнях	через 24 години
- на горизонтальних поверхнях	через 48 годин
Відкритий час ¹	не менше 30 хвилин
Час коригування ¹	не менше 20 хвилин
Температура експлуатації	від -30 °C до +90 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 1 мм	≈ 1,3 кг



МІШОК 25 кг

Артикул: 1301 2597

SILTEK FUGA

ЕЛАСТИЧНА СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ



МІЦНІСТЬ НА СТИСК



ТЕХНОЛОГІЧНЕ
ПЕРЕСУВАННЯ



ВОДО- ТА
МОРОЗСТІЙКІСТЬ



ЗАХИЩАЄ ВІД
ПЛІСНІВКИ ТА ГРИБІВ

Застосування:

Для заповнення швів шириною 1-5 мм між облицювальними виробами (керамічними, керамогранітними, теракотовими, скляними тощо) всередині та зовні житлових, адміністративних та торгівельних будівель. Рекомендується для застосування на поверхнях, що піддаються деформаціям (система «тепла підлога», басейни, балкони, тераси тощо).

Властивості:

- Висока водовідштовхувальна здатність; ■ Для систем «тепла підлога»;
- Надійний захист від плісняви та грибків; ■ Тривало зберігає колір;
- Висока стійкість до стирання та миття з застосуванням мийних засобів;

Технічні характеристики:

Кількість води для приготування розчинової суміші	0,3 л на 1 кг сухої суміші
Ширина швів	1-5 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Можливість пересування ¹	через 24 години
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,2 кг/м²*√год
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 15 МПа
Міцність при вигині через 28 діб ¹	не менше 3,5 МПа
Стійкість до стирання	не більше 0,7 г/см²
Усадка	не більше 2 мм/м
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації	від -20 °С до +80 °С

Приблизна витрата сухої суміші в залежності від розміру плитки та ширини шва

Розмір плитки	Глибина шва	Ширина шва	Витрата
20x20 мм	3 мм	3 мм	1,2 кг/м²
100x100 мм	7,5 мм	3 мм	0,75 кг/м²
300x300 мм	7,5 мм	4 мм	0,35 кг/м²
500x500 мм	7,5 мм	5 мм	0,25 кг/м²
600x600 мм	7,5 мм	5 мм	0,20 кг/м²

ВІДРО 2 / 5 КГ

Білий	2 кг:	1301 0662
Сірий	2 кг:	1301 0653
Бетон	2 кг:	1301 0654
Антрацит	2 кг:	1301 0655
Жасмин	2 кг:	1301 0656
Кремний	2 кг:	1301 0657
Карамель	2 кг:	1301 0658
Венге	2 кг:	1301 0659
Білий	5 кг:	1301 0660
Сірий	5 кг:	1301 0661



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДБОРУ КЛЕЇВ ДЛЯ ПЛИТКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	T-80	T-801	T-803	T-81 Pro	T-82	T-83	T-84	T-91
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею	0,8 Н/мм²	1,0 Н/мм²	1,0 Н/мм²	1,4 Н/мм²	1,2 Н/мм²	1,2 Н/мм²	1,0 Н/мм²	1,4 Н/мм²
Відкритий час, не менше	15 хв.	20 хв.	20 хв.	30 хв.	20 хв.	20 хв.	20 хв.	30 хв.
Час коригування плитки, не менше	15 хв.	15 хв.	15 хв.	20 хв.	15 хв.	15 хв.	10 хв.	20 хв.
Термін придатності розчинової суміші, не менше	2 годин	3 годин	3 годин	2 годин	2 годин	2,5 годин	2 годин	3 годин
Технологічне пересування та розшивка швів, не раніше	24 годин	48 годин	48 годин	48 годин	24 годин	36 годин	24 годин	48 годин
Витрата сухої суміші на 1 м² при товщині шару 1 мм	1,4 кг	1,3 кг	1,35 кг	1,3 кг	1,2 кг	1,5 кг	1,2 кг	1,3 кг
Максимальний розмір плитки, см	50*50	80*80	60*60	120*120	80*80	100*100	60*60	260*120
Максимальна площа плитки	0,25 м²	0,65 м²	0,36 м²	1,5 м²	0,65 м²	1 м²	0,36 м²	3 м²
Маркування	Ц1.3К1	C2T	C1T	C2TE S1	C2T	C2	C1	C2TE S1
СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ								
Для внутрішніх робіт	+	+	+	+	+	Підлоги	+	+
Для зовнішніх робіт	+/-	+	+	+	+	Підлоги	-	+
Плитки з водопоглинанням більше 3 %	+	+	+	+	+	Підлоги	+	+
Плитки з водопоглинанням менше 3 % (Грес, природний камінь тощо)	+	+	+	+	+	-	+	+
Системи жорстко закріплених плит OSB, ДСП чи гіпсокартона	-	+	-	+	+	-	+	+
Системи не жорстко закріплених плит OSB, ДСП чи гіпсокартона	-	-	-	+	-	-	-	+
Балкони, тераси, цоколі	-	+	+	+	+	Підлоги	-	+
Системи «плитка на плитку»	-	-	-	+	-	Підлоги	-	+
Басейни, резервуари для води	-	-	-	+	-	-	-	+
Каміни, печі, димоходи	-	-	-	+	-	-	+	+
Облицювання плитками з мармуру та інших світлих порід	-	-	-	-	+	-	-	-
В СИСТЕМІ «ТЕПЛА ПІДЛОГА»								
На стяжки з водяним підігрівом та за допомогою електричного дроту	-	+	-	+	+	+	+	+
На електричні мати	-	-	-	+	+	+	-	+

– Рекомендується

– Можливе з використанням Siltek Arm-mix E-120

– Не рекомендується

SILTEK™



ПІДЛОГИ ТА СТЯЖКИ



SILTEK F-20

СТЯЖКА ДЛЯ ПІДЛОГИ ТОВЩИНОЮ
ВІД 10 ММ ДО 100 ММ



АРМОВАНА
МИКРОВОЛОКНОМ



РУЧНОГО
НАНЕСЕННЯ



ТРИЦІННОСТІКА



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ



МІЦНІСТЬ
НА СТИСК

Застосування:

Для влаштування стяжок підлог всередині та зовні будівель, перед нанесенням самовирівнювальних сумішей і укладанням плити. Рекомендується для ремонту існуючих стяжок та заповнення міжпанельних швів, а також для влаштування систем «тепла підлога».

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Можливість технологічного пересування ¹	через 24 години
Можливість укладання керамічних і кам'яних плиток ¹	через 72 години
Можливість укладання інших покриттів ²	через 7 діб
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 20 Н/мм ²
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації	від -30 °С до +70 °С
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	≈ 20 кг
Вихід розчинової суміші з 1 т сухої суміші	≈ 0,56 м ³



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0161

SILTEK F-22

СТЯЖКА ЛЕГКОВИРІВНЮВАЛЬНА
ТОВЩИНОЮ ВІД 5 ММ ДО 50 ММ



МІЦНІСТЬ НА СТИСК



РУЧНОГО ТА
МАШИНОГО
НАНЕСЕННЯ



АРМОВАНА
МИКРОВОЛОКНОМ



ТРИЦІННОСТІКА



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛОЇ
ПІДЛОГИ

Застосування:

Для влаштування стяжок підлог, в тому числі на поверхнях, що деформуються, перед укладанням плити, паркету, лінолеуму та інших покриттів, всередині та зовні будівель. Ефективна для влаштування над шаром паро-, гідро-, термо- і звукоізоляції. Дозволяється застосовувати для ремонту існуючих стяжок та заповнення міжпанельних швів. Рекомендується для влаштування систем водяного та електричного підігріву підлог.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Можливість технологічного пересування ¹	через 24 години
Можливість укладання керамічних і кам'яних плиток ¹	через 72 години
Можливість укладання інших покриттів ²	через 7 діб
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 20 Н/мм ²
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації	від -30 °С до +70 °С
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	≈ 18 кг
Вихід розчинової суміші з 1 т сухої суміші	≈ 0,47 м ³



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0162

SILTEK F-35

СТЯЖКА ВИСОКОМІЦНА ТОВЩИНОЮ ВІД 5 ММ ДО 50 ММ



РУЧНОГО
НАНЕСЕННЯ



МІЦНІСТЬ
НА СТИСК



АРМУВАНА
МИКРОВОЛОНОМ



ШВИДКОТВЕРДІЮЧА



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛОЇ
ПІДЛОГИ

Застосування:

Для створення тонкошарових високоміцних стяжок підлог, в тому числі на поверхнях, що деформуються всередині та зовні будівель перед нанесенням самовирівнювальних сумішей, укладанням всіх видів природних та штучних облицювальних плит. Ефективна для ремонту існуючих стяжок та бетону, заповнення міжпанельних швів, заливки обігрівальних елементів, влаштування підлог під нахилом. Для підвищення стійкості до стирання рекомендується покриття поверхні підлоги спеціальними фарбами. Дозволяється пересування по підлозі легких навантажувачів та автотранспорту на гумовому ході.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Можливість технологічного пересування ¹	через 12 години
Можливість укладання керамічних і кам'яних плиток ¹	через 24 години
Можливість укладання інших покриттів ²	не раніше, ніж через 3 доби
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 35 Н/мм ²
Температура експлуатації	від -30 °С до +70 °С
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	≈ 20 кг
Вихід розчинової суміші з 1 т сухої суміші	≈ 0,5 м ³



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0163

SILTEK F-05

САМОВИРІВНЮВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТОВЩИНОЮ ВІД 3 ММ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



РУЧНОГО ТА
МАШИНОГО
НАНЕСЕННЯ



МІЦНІСТЬ НА СТИСК



СТІЙКА ДО
УТВОРЕННЯ ТРИЩИН



ДЛЯ СИСТЕМ
«ТЕПЛА ПІДЛОГА»

Застосування:

Для влаштування рівної та міцної підлоги, перед укладанням плитки, лінолеуму та інших покриттів у сухих житлових та цивільних приміщеннях (спальні, вітальні, дитячі кімнати, кухні, а також коридори, фойє та інші місця загального користування). Суміш придатна для нанесення ручним та механізованим способом.

Технічні характеристики:

Рекомендована товщина одного шару	від 3 до 80 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 20 хвилин
Можливість технологічного пересування ¹	від 4 до 10 годин
Можливість укладання керамічних і кам'яних плиток ¹	через 72 години
Можливість укладання інших покриттів ²	через 7 діб
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 16 Н/мм ²
Усадка через 28 діб ¹	не більше 1 мм/м
Температура експлуатації	від +5 °С до +40 °С
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	≈ 16 кг



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0286

SILTEK F-50

САМОВИРІВНЮВАЛЬНА ПІДЛОГА ТОВЩИНОЮ ВІД 2 ММ ДО 40 ММ



ДЛЯ ВНУТРІШНЬХ РОБІТ



РУЧНОГО ТА МАШИНОГО НАНЕСЕННЯ



МІЦНІСТЬ НА СТИСК



ТРИСІКІСТЬ ТА БЕЗУСАДОВА



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

Застосування:

Для влаштування рівної та міцної підлоги, перед укладанням плитки, паркету, лінолеуму та інших покриттів у сухих приміщеннях (спальні, вітальні, дитячі кімнати, коридори, фойє), а також приміщеннях з низьким рівнем зволоження (санвузли, кухні тощо). Стійка до температурних перепадів в інтервалі від +5 °C до +70 °C, найкраще підходить для влаштування систем «тепла підлога».

Технічні характеристики:

Рекомендована товщина одного шару	від 2 до 40 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 25 хвилин
Можливість технологічного пересування (в залежності від товщини шару) ¹	через 8 годин
Можливість укладання керамічних і кам'яних плиток ¹	через 72 години
Можливість укладання інших покриттів ²	через 7 діб
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 20 Н/мм ²
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею в повітряно-сухих умовах через 28 діб ¹	не менше 1,0 Н/мм ²
Температура експлуатації	від +5 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	≈ 17 кг



МІШОК 25 кг

Артикул: 1301 2471

SILTEK FM-50

САМОВИРІВНЮВАЛЬНА ПІДЛОГА З ПІДВИЩЕНОЮ МІЦНІСТЮ



ДЛЯ ВНУТРІШНЬХ РОБІТ



РУЧНОГО ТА МАШИНОГО НАНЕСЕННЯ



МІЦНІСТЬ НА СТИСК



ТРИСІКІСТЬ ТА БЕЗУСАДОВА



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

Застосування:

Для влаштування рівної та міцної підлоги, перед укладанням плитки, паркету, лінолеуму та інших покриттів у сухих житлових приміщеннях (спальні, вітальні, дитячі кімнати, коридори, фойє), а також приміщеннях з низьким рівнем зволоження (санвузли, кухні тощо). Рекомендується використовувати в місцях з підвищеним навантаженням (торгівельні центри, сходові марші, гаражі, заводські та складські приміщення і т.ін.). Стійка до температурних перепадів в інтервалі від +5 °C до +70 °C, найкраще підходить для влаштування систем «тепла підлога».

Технічні характеристики:

Рекомендована товщина одного шару	від 2 до 40 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 25 хвилин
Можливість технологічного пересування ¹	через 8 годин
Можливість укладання керамічних і кам'яних плиток ¹	через 72 години
Можливість укладання інших покриттів ²	через 7 діб
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 25 Н/мм ²
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею в повітряно-сухих умовах через 28 діб ¹	не більше 1,0 Н/мм ²
Температура експлуатації	від +5 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	≈ 18 кг



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДБОРУ ПІДЛОГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТЯЖКИ			САМОВИРІВНЮВАЛЬНІ ПІДЛОГИ		
	F-20	F-22	F-35	F-05	F-50	FM-50
Товщина шару, мм	10-100	5-50	5-50	3-80	2-40	2-40
Міцність на стиск	20 Н/мм ²	20 Н/мм ²	35 Н/мм ²	16 Н/мм ²	20 Н/мм ²	25 Н/мм ²
Термін придатності розчинової суміші, не менше	1 години	1 години	1 години	20 хвилин	25 хвилин	25 хвилин
Можливість технологічного пересування, через	24 години	24 години	12 годин	4-10 годин	8 годин	8 годин
Можливість укладання керамічних і кам'яних плиток, через	72 години	72 години	24 години	72 години	72 години	72 години
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	20 кг	18 кг	20 кг	16 кг	17 кг	18 кг
ЗАСТОСУВАННЯ						
Для внутрішніх робіт	+	+	+	+	+	+
Для зовнішніх робіт	+	+	+	-	-	-
Водяний та електричний підігрів підлог	+	+	+	+	+	+
Машинне нанесення штукатурною станцією	-	+	-	+	+	+
РЕКОМЕНДОВАНІ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ						
Адміністративні та житлові приміщення	+	+	+	+	+	+
Підлоги під нахилом (пандуси, естакади)	-	-	+	-	-	-
Торгівельні комплекси, вокзали, аеропорти	+	+	+	-	+	+
Складські та виробничі приміщення, цеха, криті паркінги, гаражі	-	-	+	-	-	-
Тераси, балкони, зовнішні сходові марші, басейни, резервуари для води	+	+	+	-	-	-

+ – Рекомендується

+ – Можливе з влаштуванням гідроізоляції

- – Не рекомендується

SILTEK™



ШТУКАТУРКИ



SILTEK PM-10

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА



РУЧНОГО ТА
МАШИНОГО
НАНЕСЕННЯ



СТІЙКА ДО
СЛОВАННЯ



ВИСОКОПЛАСТИЧНА



ПОКРАЩЕНОЇ
ПАРПРОНИЙНОСТІ



ЗАПОБІГАЄ
УТВОРЕННЮ
ПІСІНИН

Застосування:

Для вирівнювання поверхонь стін та стель, загальним шаром до 50 мм всередині сухих приміщень, а також приміщень з помірним рівнем зволоження перед подальшим опорядженням (шпаклюванням, оздобленням декоративною штукатуркою, облицюванням плиткою тощо). Захищає поверхню від утворення грибків та плісняви, підтримує комфортний мікроклімат в приміщеннях. Ефективна для опорядження віконних відкосів.

Технічні характеристики:

Товщина одного шару штукатурки	від 8 до 20 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Густина розчину	$\leq 1600 \text{ кг/м}^3$
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 5 Н/мм ²
Коефіцієнт дифузії водяної пари, μ	5/35, згідно з ДСТУ EN 1745:2022
Теплопровідність (згідно з ДСТУ EN 1745:2022 табл. А.12)	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} < 0,61 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$ (для P=50%)
Клас реакції на вогонь	A1
Категорія капілярного водопоглинання	Wc0
Температура експлуатації	від 0 °C до +60 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	від 15,5 кг



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0202

SILTEK P-11

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНА СТАРТОВА



РУЧНОГО
НАНЕСЕННЯ



СТІЙКА ДО
СЛОВАННЯ



ТРИДІМЕНСІЙНА



ВОДО- ТА
МОРОЗОСТІЙКА



ЗРУЧНА У
ЗАСТОСУВАННІ

Застосування:

Для вирівнювання поверхонь стін та стель загальним шаром до 30 мм всередині та зовні будівель, перед подальшим опорядженням: шпаклюванням, нанесенням декоративної штукатурки, приклеюванням теплоізоляційних плит, плитки тощо. Рекомендується для опорядження поверхонь бетону, цегляного мурування, цементно-піщаних штукатурок тощо. Найкраще підходить для влаштування штукатурного шару у вологих приміщеннях.

Технічні характеристики:

Товщина одного шару штукатурки	від 8 до 15 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Густина розчину	$\leq 1600 \text{ кг/м}^3$
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 7,5 Н/мм ²
Коефіцієнт дифузії водяної пари, μ	15/35, згідно з ДСТУ EN 1745:2022
Теплопровідність (згідно з ДСТУ EN 1745:2022 табл. А.12)	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} < 0,61 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$ (для P=50%)
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Клас реакції на вогонь	A1
Категорія капілярного водопоглинання	Wc1
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	від 16 кг



SILTEK PM-11

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНА СТАРТОВА



РУЧНОГО ТА МАШИНОГО НАНЕСЕННЯ СТИЙКА ДО СТОВПОВИХ ПОВЕРХОВИНИ ТРИЩІЛИНОВА ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА ЗРУЧНА У ЗАСТОСУВАННІ

Застосування:

Для вирівнювання поверхонь стін та стель загальним шаром до 30 мм всередині та зовні будівель, перед подальшим опорядженням: шпаклюванням, нанесенням декоративної штукатурки, приклеюванням теплоізоляційних плит, плити тощо. Рекомендється для опорядження поверхонь бетону, цегляного мурування, цементно-піщаних штукатурок тощо. Найкраще підходить для влаштування штукатурного шару у вологих приміщеннях.

Технічні характеристики:

Товщина одного шару штукатурки	від 8 до 20 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Густина розчину	≤ 1600 кг/м ³
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 7,5 Н/мм ²
Коефіцієнт дифузії водяної пари, μ	5/20, згідно з ДСТУ EN 1745:2022
Теплопровідність (згідно з ДСТУ EN 1745:2022 табл. А.12)	$\lambda_{10, dry, mat} < 0,61$ Вт/м·К (для Р=50%)
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Клас реакції на вогонь	A1
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	від 15,5 кг

МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0203



SILTEK PM-114

ШТУКАТУРКА СТАРТОВА ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ



РУЧНОГО ТА МАШИНОГО НАНЕСЕННЯ МІСТИТЬ ПЕРЛИТ ТРИЩІЛИНОВА ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА ЗРУЧНА У ЗАСТОСУВАННІ

Застосування:

Для вирівнювання газобетону та будь-яких інших мінеральних поверхонь стін та стель загальною товщиною шару до 50 мм всередині та зовні будівель, перед подальшим опорядженням (шпаклюванням, улаштуванням теплоізоляції, опорядженням декоративною штукатуркою тощо). Найкраще підходить для виконання реставраційно-відновлювальних робіт та опорядження огороджуючих конструкцій. Суміш придатна для нанесення ручним або механізованим способом. Містить перлітовий наповнювач. Покращує теплотехнічні властивості огорожувальної конструкції.

Технічні характеристики:

Товщина одного шару штукатурки	від 5 до 30 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Густина розчину	≤ 1400 кг/м ³
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 2,5 Н/мм ²
Міцність зчеплення з бетонною основою	не менше 0,1 Н/мм ² , FP: А, В або С
Коефіцієнт дифузії водяної пари, μ	5/20, згідно з ДСТУ EN 1745:2022
Теплопровідність (згідно з ДСТУ EN 1745:2022 табл. А.12)	$\lambda_{10, dry, mat} < 0,45$ Вт/м·К (для Р=50%)
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Клас реакції на вогонь	A1
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	від 13,5 кг

МІШОК 25 кг

Артикул: 1301 2904



SILTEK PM-115 PRO

ШТУКАТУРКА УНІВЕРСАЛЬНА ПОЛЕГШЕНА



РУЧНОГО ТА МАШИНОГО МІСТИТЬ ПЕРІОД НАНЕСЕННЯ



ТРИЩИНІСТЬКА



ВОДО- ТА МЕРОЗСТІЙКА



ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНА

Застосування:

Для мурування зовнішніх та внутрішніх стін і перегородок блоками з водопоглинанням не більше 10 % (керамзитові, полістиролбетонними, силікатними, шлакблоками тощо). Суміш Siltek M-3 ефективна для тонкошарового заповнення швів і стиків між блоками. Дозволяється використовувати суміш Siltek M-3 з маркуванням на мішку «Зима» при температурі повітря не нижче -5°C .

Технічні характеристики:

Товщина одного шару штукатурки	від 3 до 30 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Густина розчину	$\leq 1200 \text{ кг/м}^3$
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 5 Н/мм^2
Коефіцієнт дифузії водяної пари, μ	5/20, згідно з ДСТУ EN 1745:2022
Теплопровідність (згідно з ДСТУ EN 1745:2022 табл. А.12)	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} < 0,33 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$ (для P=50%)
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Клас реакції на вогонь	A1
Температура експлуатації	від -30°C до $+70^{\circ}\text{C}$
Витрата сухої суміші на 1 м^2 при товщині шару 10 мм	від 11,5 кг



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0280

SILTEK PM-19

ШТУКАТУРКА ГІПСО-ЦЕМЕНТНА



ДЛЯ ВНУТРІШНЬХ РОБІТ



РУЧНОГО ТА МАШИНОГО НАНЕСЕННЯ



ТРИЩИНІСТЬКА



СТІЙКА ДО ОЗОНУВАННЯ



ЗРУЧНА У ЗАСТОСУВАННІ

Застосування:

Для вирівнювання недеформівних мінеральних поверхонь стін та стель у сухих приміщеннях, а також приміщеннях з низьким рівнем зволоження (спальні, вітальні, дитячі кімнати, кухні, ванни, а також коридори, фойє та інші місця загального користування), перед подальшим опорядженням (шпаклюванням, оздобленням декоративною штукатуркою, облицюванням плиткою тощо). Підтримує комфортний мікроклімат в приміщеннях.

Технічні характеристики:

Товщина одного шару штукатурки	від 5 до 30 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Подальше опорядження ¹ - гіпсовою або акриловою шпаклівкою - цементною шпаклівкою, декоративною штукатуркою, облицювання плиткою	не раніше, ніж через 1 добу ² не раніше, ніж через 7 діб ²
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею ¹	не менше 0,3 МПа
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 5 МПа
Температура експлуатації	від 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$
Витрата сухої суміші на 1 м^2 при товщині шару 10 мм	від 13 кг



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0260

SILTEK P-02

ШТУКАТУРКА ГІПСОВА СТАРТОВА



ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО РОБИТ



РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ



ВИСОКОПЛАСТИЧНА



СТІНА ДО СТОВБАННЯ



ЗРУЧНА У ЗАСТОСУВАННІ

Застосування:

Для вирівнювання недеформівних мінеральних поверхонь стін та стель, всередині сухих житлових та цивільних будівель. Ефективна для опорядження віконних відкосів.

Технічні характеристики:

Кількість води для приготування розчинової суміші	7,5 – 8,5 л на 25 кг сухої суміші
Товщина шару штукатурки	від 5 до 30 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Подальше опорядження гіпсовою шпаклівкою ¹	не раніше, ніж через 24 години
Міцність зчеплення з бетонною основою ¹	не менше 0,2 МПа
Міцність на тиск через 7 діб ¹	не менше 2,0 МПа
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м·год·Па
Температура експлуатації	від 0 °С до +60 °С
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	від 11,5 кг

МІШОК 25 кг

Артикул:1301 2903



SILTEK PM-20 PRO

ШТУКАТУРКА ГІПСОВА УНІВЕРСАЛЬНА



ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО РОБИТ



РУЧНОГО ТА МАШИНОГО ПАРПРОНИКНА НАНЕСЕННЯ



СТІНА ДО СТОВБАННЯ



ВИСОКОПЛАСТИЧНА

Застосування:

Для вирівнювання недеформівних мінеральних поверхонь стін та стель загальною товщиною до 50 мм, всередині сухих житлових та цивільних будівель. Ефективна для опорядження віконних відкосів.

Технічні характеристики:

Кількість води для приготування розчинової суміші	10 - 11 л на 25 кг сухої суміші
Товщина одного шару штукатурки	від 5 до 20 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Подальше опорядження гіпсовою шпаклівкою ¹	не раніше, ніж через 24 години
Міцність на тиск через 7 діб ¹	не менше 2,5 МПа
Паропроникність	не менше 0,2 мг/м·год·Па
Температура експлуатації	від 0 °С до +60 °С
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	від 11,5 кг

МІШОК 25 кг

Артикул:1300 0235



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДБОРУ ШТУКАТУРОК

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕМЕНТНІ ШТУКАТУРКИ					ГІПСОВІ ШТУКАТУРКИ		
	PM-10	P-11	PM-11	PM-114	PM-115 Pro	PM-19	P-02	PM-20 Pro
Товщина одного шару, мм	8-20	8-15	8-20	5-30	3-30	5-30	5-15	5-20
Загальна товщина шару	50 мм	30 мм	30 мм	50 мм	50 мм	80 мм	30 мм	50 мм
Міцність на стиск	5 Н/мм ²	7,5 Н/мм ²	7,5 Н/мм ²	2,5 Н/мм ²	5 Н/мм ²	5 Н/мм ²	5 Н/мм ²	5 Н/мм ²
Термін придатності розчинової суміші, не менше	2 годин	2 годин	2 годин	1 години	1 години	1 години	1 години	1 години
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	14 кг	15 кг	14,5 кг	13 кг	11,5 кг	13 кг	11,5 кг	11,5 кг
ЗАСТОСУВАННЯ								
Для внутрішніх робіт	+	+	+	+	+	+	+	+
Для зовнішніх робіт	-	+	+	+	+	-	-	-
Ручне нанесення	+	+	+	+	+	+	+	+
Машинне нанесення штукатурною станцією	+	-	+	+	+	+	-	+
Для ванних кімнат	+	+	+	+	+	+	-	-
Облицювання плиткою	+	+	+	+	+	+	+	+
Опорядження газобетонних блоків	+	-	-	+	+	+	+	+

 – Рекомендується

 – Приклеювання плитки розміром до 30*30 см

 – Не рекомендується

SILTEK™



ШПАКЛІВКИ



SILTEK S-11

ШПАКЛІВКА ЦЕМЕНТНА СТАРТОВА



АРМОВАНА ВОЛОКНИНАМИ



РУЧНОГО ТА МАШИНОГО НАНЕСЕННЯ



МІЦНІСТЬ НА СТИС



ПОКРАЩЕНА ПОЛІМЕРАМИ МОРОЗОСТІЙКА



Застосування:

Для ремонту та тонкошарового вирівнювання недеформівних поверхонь (стіл та стель) перед фінішним опорядженням (нанесення шпаклівки, декоративної штукатурки, облицюванням плиткою тощо) всередині та зовні будівель шаром від 2 до 20 мм. Ефективна для заповнення міжблочних швів та при ремонті дефектів вертикальних бетонних поверхонь, цегляного мурування тощо. Може експлуатуватись як фінішне покриття з дрібнозернистою фактурою всередині приміщень.

Технічні характеристики:

Рекомендована товщина шару	від 2 до 20 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2,5 години
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 7,5 МПа
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб ¹	не менше 0,7 МПа
Паропроникність	не менше 0,07 мг/м·год·Па
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м² при товщині шару 1 мм	приблизно 1,4 кг

МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0209



SILTEK S-12

ШПАКЛІВКА ЦЕМЕНТНА ФІНІШНА



ПАРПРОНИКНА



БІЛОГО КОЛЬОРУ



ВИСОКОПЛАСТИЧНА



ТРІЩИНІСТЬКА



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА

Застосування:

Для тонкошарового опорядження фасадів, а також поверхонь, які в процесі експлуатації піддаються систематичному зволоженню, перед фарбуванням. Рекомендється для фінішного вирівнювання стін та стель, всередині будівель перед нанесенням водно-дисперсійних фарб, приклеюванням шпалер тощо. Товщина шару за одне нанесення від 0,1 до 2 мм.

Технічні характеристики:

Колір	білий
Рекомендована товщина шару	0,1-2 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Приклеювання шпалер або фарбування водно-дисперсійними фарбами ¹	не раніше, ніж через 3 доби
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб ¹	не менше 0,5 МПа
Границя міцності при вигині через 28 діб ¹	не менше 1 МПа
Границя міцності на стиск через 28 діб ¹	не менше 7 МПа
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м·год·Па
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м² при товщині шару 1 мм	приблизно 1,1 кг

МІШОК 20 кг

Артикул: 1300 0211



SILTEK S-20

ШПАКЛІВКА ГІПСОВА ФІНІШНА



ВСЕРЕДНІЙ ВІДВІЛ



РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ



БІЛОГО КОЛЮРУ



ТРИЩОТІЙКА



ПЛАСТИЧНА

Застосування:

Для вирівнювання та фінішної обробки всіх видів недеформівних мінеральних поверхонь (стіл та стель), перед фарбуванням або приклеюванням шпалер у сухих приміщеннях. Товщина шару за одне нанесення від 0,1 до 3 мм.

Технічні характеристики:

Рекомендована товщина шару	від 0,1 до 3 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Шліфування ¹	не раніше, ніж через 4 години
Приклеювання шпалер або фарбування водно-дисперсійними фарбами ¹	не раніше, ніж через 24 години
Міцність на стиск через 7 діб ¹	не менше 2,5 МПа
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб ¹	не менше 0,3 МПа
Паропроникність	не менше 0,07 мг/м·год·Па
Температура експлуатації	від 0 °C до +40 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 1 мм	приблизно 1,1 кг

МІШОК 15 кг

Артикул: 1300 0214



SILTEK ACRYL FINISH

ШПАКЛІВКА ФІНІШНА АКРИЛОВА



ВСЕРЕДНІЙ ВІДВІЛ



РУЧНОГО ТА МЕХАНІЗОВАНОГО НАНЕСЕННЯ



БІЛОГО КОЛЮРУ



ГОТОВА ДО ЗАСТОСУВАННЯ



ПЛАСТИЧНА

Застосування:

Наноситься на гіпсові, цементно-піщані, цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB перед подальшим фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, декоративним оздобленням, наклеюванням шпалер тощо.

Технічні характеристики:

Густина	1,75 кг/л
Час висихання шару товщиною 1 мм (в залежності від поверхні) ¹	3 - 4 години
Максимальна товщина шару за одне нанесення	1,5 мм
Максимальний розмір часток наповнювача (зернистість)	не більше 100 мкм, дрібнозерниста згідно з EN 21524
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата:	
- фінішне шпаклювання	0,8 кг/м ²
- суцільне вирівнювання (при товщині шару 1 мм)	1,75 кг/м ²

ВІДРО 5 / 15 кг

5 кг: 1300 0401

15 кг: 1300 0402



SILTEK™



МУРУВАЛЬНІ СУМІШІ



SILTEK M-1

МУРУВАЛЬНА СУМІШ



ВИСОКОПЛАСТИЧНА



РУЧНОГО ТА МАШИНОГО МІЦНІСТЬ НА СТИСК НАНЕСЕННЯ



МІЦНІСТЬ НА СТИСК ≥ 10 МПа



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ 1,5 год



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА

Застосування:

Для мурування стін і перегородок з керамічної та силікатної цегли, всередині та зовні будівель. Суміш Siltek M-1 ефективна для мурування клінкерною цеглою, укладання каменю, а також для мурування стін підвалів та фундаментів. Дозволяється використовувати суміш Siltek M-1 з маркуванням на мішку «Зима» при температурі повітря не нижче -5 °С.

Технічні характеристики:

Кількість води для приготування розчинової суміші	3,0 – 3,5 л на 25 кг сухої суміші
Рекомендована товщина швів ¹	для горизонтальних 10-15 мм для вертикальних 8-10 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1,5 години
Міцність зчеплення з основою через 28 діб ¹	не менше 0,2 МПа
Марочна міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 10 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації	від -30 °С до +70 °С
Витрата сухої суміші на 1 м ³ мурування	від 420 кг

МІШОК 25 кг

«Літо» 1301 2811
«Зима» 1301 2812



SILTEK M-2

МУРУВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ ПОРИСТИХ БЛОКІВ



ВИТРАТА НА 1 М³ МУРУВАННЯ



ТОНКОШАРОВА



МІЦНІСТЬ НА СТИСК ≥ 5 МПа



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ 2 год



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА

Застосування:

Для мурування зовнішніх та внутрішніх стін і перегородок пористими блоками (газо-, пінобетон, ракушняк тощо). Суміш Siltek M-2 ефективна для тонкошарового локального вирівнювання поверхні, заповнення швів і стиків між блоками та всіма видами мінеральних (окрім гіпсових) поверхонь. Дозволяється використовувати суміш Siltek M-2 з маркуванням на мішку «Зима» при температурі повітря не нижче -5 °С.

Технічні характеристики:

Кількість води для приготування розчинової суміші	4,0 – 4,5 л на 25 кг сухої суміші
Рекомендована товщина шару	від 2 до 5 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Міцність зчеплення з основою через 28 діб ¹	не менше 0,2 МПа
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 5 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Теплопровідність	0,8 Вт/(м·К)
Температура експлуатації	від -30 °С до +70 °С
Витрата сухої суміші на 1 м ³ мурування	≈ 25 кг

МІШОК 25 кг

«Літо» 1300 0179
«Зима» 1300 0180



SILTEK M-3

МУРУВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ БЛОКІВ З ЛЕГКОГО БЕТОНУ



ВИТРАТА НА 1 М³
МУРУВАННЯ



ТОНКОШАРОВА



МІЦНІСТЬ НА СТИК
≥ 7,5 МПа



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ
2 год



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА

Застосування:

Для мурування зовнішніх та внутрішніх стін і перегородок блоками з водопоглинанням не більше 10% (керамзитовими, полістиролбетонними, силікатними, шлакоблоками тощо). Суміш Siltek M-3 ефективна для тонкошарового заповнення швів і стиків між блоками. Дозволяється використовувати суміш Siltek M-3 з маркуванням на мішку «Зима» при температурі повітря не нижче -5 °C.

Технічні характеристики:

Кількість води для приготування розчинової суміші	3,75 – 4,25 л на 25 кг сухої суміші
Рекомендована товщина шару	від 2 до 5 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Міцність зчеплення з основою через 28 діб ¹	не менше 0,2 МПа
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 7,5 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Теплопровідність	0,8 Вт/(м·К)
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ³ мурування	≈ 25 кг

МІШОК 25 кг

«Літо» 1300 0182

«Зима» 1300 0183



SILTEK M-4

МУРУВАЛЬНА СУМІШ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА



ВІСКОПОЛІАСТИЧНА



МІСТИТЬ ПЕРЛИТ



МІЦНІСТЬ НА СТИК
≥ 7,5 МПа



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ
1,5 год



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА

Застосування:

Для мурування стін та перегородок теплозберігаючими блоками (керамічними, газобетонними, керамзитобетонними та ін.) всередині та зовні будівель. Суміш Siltek M-4 ефективна для заповнення швів і стиків між блоками. Дозволяється використовувати суміш Siltek M-4 з маркуванням на мішку «Зима» при температурі повітря не нижче -5 °C.

Технічні характеристики:

Кількість води для приготування розчинової суміші	5,25 – 5,75 л на 25 кг сухої суміші
Рекомендована товщина шару	від 5 до 15 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1,5 години
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 7,5 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Теплопровідність	не менше 0,35 Вт/(м·К)
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ³ мурування	від 70 кг

МІШОК 25 кг

«Літо» 1300 0184

«Зима» 1300 0185



SILTEK M-5 / M-5 PLUS

КОЛЬОРОВА МУРУВАЛЬНА СУМІШ



ПЛАСТИЧНА



МІЦНІСТЬ НА СТИСК



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА

Застосування:

SILTEK M-5: для мурування зовнішніх та внутрішніх стін із фасадного каменю, колотих блоків, клінкерної цегли та інших декоративних мурувальних матеріалів із водопоглинанням до 8 %;

SILTEK M-5 PLUS: для мурування зовнішніх та внутрішніх стін із фасадного каменю, колотих блоків, клінкерної цегли та інших декоративних мурувальних матеріалів із водопоглинанням більше 8 %;

Технічні характеристики:

Найменування	M-5	M-5 Plus
Водопоглинання цегли	до 8 %	від 8 %
Кількість води для приготування розчинової суміші	3,0 – 3,75 л на 25 кг сухої суміші	
Максимальний розмір часточок	2,5 мм	
Рекомендована товщина шару розчину	вертикальний шов 8 – 10 мм; горизонтальний шов 8 – 12 мм;	
Витрата сухої суміші	для мурування цегли, від 370 кг на 1 м ³	
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1,5 години	
Міцність зчеплення з основою через 28 діб ¹	не менше 0,2 МПа	
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 10 МПа	
Морозостійкість	не менше 75 циклів	
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C	

МІШОК 25 кг

M-5 Білий: 1300 0236*
M-5 Plus Білий: 1300 0248*

* Артикул та наявність продукції інших кольорів
уточнюйте в точці продажу.



МІШОК 25 кг

M-5z Білий: 1300 0261*

* Артикул та наявність продукції інших кольорів
уточнюйте в точці продажу.

SILTEK M-5z

КОЛЬОРОВА СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ



ПЛАСТИЧНА



МІЦНІСТЬ НА СТИСК



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА

Застосування:

Рекомендується для влаштування кольорових швів при муруванні архітектурних елементів огорожувальних конструкцій (цоколів, арок, балюстрад, карнизів і т. і.).

Технічні характеристики:

Кількість води для приготування розчинової суміші	2,0 – 2,5 л на 25 кг сухої суміші
Рекомендована товщина шару розчину	ширина шву 8 – 20 мм глибина шву 8 – 20 мм
Витрата сухої суміші	для влаштування швів 3,0 – 6,0 кг/м ²
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1,5 години
Міцність зчеплення з основою через 28 діб ¹	не менше 0,2 МПа
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 10 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C



РЕКОМЕНДОВАНІ ВИТРАТИ МУРУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ ТМ SILTEK

Матеріал	Ширина мурування	Розмір (ДхШхВ)	Товщина швів	Витрата на 1 м³ мурування
Мурування цеглою				
SILTEK M-1 Мурувальна суміш	1 цегла	250х120х65 мм	горизонтальних 12 мм вертикальних 9 мм	приблизно 420 кг
	1,5 цегли			приблизно 480 кг
	2 цегли			приблизно 500 кг
	2,5 цегли			приблизно 500 кг
Мурування пористими блоками				
SILTEK M-2 Мурувальна суміш для пористих блоків	1 блок	600х200х200 мм	3,5 мм	приблизно 25 кг
		600х300х200 мм		
		600х375х200 мм		
		600х400х200 мм		
		600х500х200 мм		
		600х300х250 мм		приблизно 18 кг
600х375х250 мм				
600х400х250 мм				
	600х100х288 мм		приблизно 16,5 кг	
	600х150х288 мм			
Мурування блоками з легкого бетону				
SILTEK M-3 Мурувальна суміш для блоків з легкого бетону	1 блок	133х250х188 мм	3,5 мм	приблизно 25 кг
		199х250х188 мм		
		400х250х188 мм		
		165х115х188 мм		
		249х115х188 мм		
		500х115х188 мм		
Мурування теплоізоляційними керамічними блоками				
SILTEK M-4 Мурувальна суміш теплоізоляційна	1 блок	380х248х238 мм	10 мм	приблизно 70 кг
		440х248х238 мм		
		373х250х238 мм		
		300х248х238 мм		
Мурування теплоізоляційними блоками типу «2NF»				
SILTEK M-4 Мурувальна суміш теплоізоляційна	1 блок	250х120х138 мм	10 мм	приблизно 150 кг
	1,5 блоки			приблизно 220 кг
	2 блоки			приблизно 240 кг
	2,5 блоки			приблизно 250 кг
Мурування кольоровою цеглою				
SILTEK M-5 Мурувальна суміш	1 цегла	250х120х65 мм	горизонтальних 12 мм вертикальних 9 мм	приблизно 370 кг
SILTEK M-5Z Кольорова суміш для заповнення швів	1 м²		ширина шву 8-20 мм глибина шву 8-20 мм	приблизно 3-6 кг



SILTEK™

R-1
КОНТАКТНА СУМІШ

Для створення контактної шари на бетоні, цегляно-піщаних, металевих поверхнях та заповні тріщини, створення швів між зварними вироби та зливні бурови.

- Висхідна температура: +5°C
- Висхідна температура: +5°C
- Висхідна температура: +5°C
- Висхідна температура: +5°C

25 kg (nr)

SILTEK™

R-2
ШПАКЛІВКА РЕМОНТНА

Для ремонту дрібних тріщин, тріщин глибиною від 5,1 до 2 см та розривів в конструкції бетону та цеглянобетонних будівельних конструкцій.

- Висхідна температура: +5°C
- Висхідна температура: +5°C
- Висхідна температура: +5°C
- Висхідна температура: +5°C

20 kg (nr)

SILTEK A-40

МОНТАЖНО-АНКЕРНА СУМІШ



ВИСОКОМІЦНА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРІВ
ЗІ СТИГНЮЮ ВІДНОЮ ІШВІДНОТВЕРДІЮЧА ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙНА БЕЗУСАДНОВА

Застосування:

Спеціалізована високоякісна суміш для монтажу та закріплення конструктивних елементів обладнання та деталей будівельних конструкцій, вирівнювання бетонних поверхонь та заповнення монтажних отворів товщиною шару від 10 до 50 мм. Для заповнення проміжків товщиною від 50 до 100 мм. в суху суміш додати заповнювач фракції 5-10 мм в співвідношенні 4:1. Можливе механізоване нанесення.

Технічні характеристики:

Кількість води для приготування розчинової суміші	3,25 – 3,75 л на 25 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 20 хвилин
Міцність на стиск ¹ : - через 1 добу - через 28 діб	не менше 40 МПа не менше 70 МПа
Міцність на розтяг при вигині ¹ : - через 1 добу - через 28 діб	не менше 3,5 МПа не менше 8 МПа
Морозостійкість	не менше 100 циклів
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Вихід розчинової суміші з 1 т сухої суміші	приблизно 0,5 м ³
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	приблизно 20 кг



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0224

SILTEK B-25

УНІВЕРСАЛЬНА СУМІШ «СУХИЙ БЕТОН»



СТІЙКА
МУРОВАНИЙ
ШТУКАТУРЕННЯ ВОДО-
ТА МОРОЗОСТІЙНА ВИСОКОМІЦНА ЗРУЧНА
У ЗАСТОСУВАННІ МІСТИТЬ
ЛІГКОЗЕРНИСТИЙ
ГРАНІТ

Застосування:

Для локального бетонування, ремонту існуючих цементно-піщаних стяжок та заповнення міжпанельних швів, усунення дефектів заливки бетону. Рекомендується для всіх видів загальнобудівельних робіт: монтажу та штукатурення залізобетонних конструкцій, мурування цеглою та каменем, влаштування міцних підлог, фундаментів, пандусів тощо, всередині та зовні будівель. Дозволяється пересування по поверхні легких навантажувачів та автотранспорту на гумовому ході.

Технічні характеристики:

Мінімальна товщина шару: - для штукатурки - для стяжки	5 мм 20 мм
Максимальна товщина шару: - для штукатурки - для стяжки	30 мм 150 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1,5 години
Можливість технологічного пересування ¹	через 24 години
Можливість укладання керамічних і кам'яних плиток ¹	через 48 годин
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 25 МПа
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб ¹	не менше 0,5 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації	від -30 °C до +40 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	приблизно 18 кг
Вихід розчинової суміші з 1 т сухої суміші	приблизно 0,56 м ³



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0225

SILTEK R-1

КОНТАКТНА СУМІШ



НАДЛЕ ПОВЕРНІ
ШОРСТКОСТІ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ



ВИСОКОАДГЕЗИВНА



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА



ШВИДКОТВЕРДІЮЧА

Застосування:

Для створення контактної шару на поверхнях залізобетонних конструкцій, стяжок, бетонних підлог перед застосуванням ремонтних сумішей або подальшим опорядженням в промисловому і цивільному будівництві. Рекомендована для влаштування захисного антикорозійного та адгезійного шару на металевих елементах (арматурних стрижнях, закладних деталях). Ефективна при влаштуванні контактної шару в системі «плитка на плитку».

Технічні характеристики:

Максимальний розмір часточок	0,63 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Нанесення наступного шару ¹	через 4-6 годин
Подальше нанесення ремонтних розчинів ¹	через 24 години
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб ¹	не менше 2 МПа
Міцність зчеплення з металевою поверхнею через 28 діб ¹	не менше 1 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб ¹	не менше 4 МПа
Границя міцності на стиск через 28 діб ¹	не менше 15 МПа
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² (при нанесенні в один шар)	від 0,5 кг

МІШОК 25 кг

5 кг: 1301 2860
25 кг: 1300 0217



SILTEK R-2

ШПАКЛІВКА РЕМОНТНА



ВИСОКОМІЦНА



ДЛЯ РЕЗЕРВУВАННЯ
З ГИПНЮ ВОДОЮ



ВИСОКОАДГЕЗИВНА



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА



ТРИЩОСТІЙКА

Застосування:

Для ремонту локальних пошкоджень (раковин, сколів, тріщин, нерівностей тощо) глибиною від 0,1 до 2 мм, на поверхнях бетонних та залізобетонних конструкцій в промисловому та цивільному будівництві.

Технічні характеристики:

Максимальний розмір часточок	0,1 мм
Максимальна товщина одного шару	2 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	2-2,5 години
Шліфування поверхні	через 24 години
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 20 МПа
Усадка	не більше 1,2 мм/м
Морозостійкість	не менше 100 циклів
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 1 мм	приблизно 1 кг

МІШОК 20 кг

Артикул: 1300 0218



SILTEK R-5

СУМІШ РЕМОНТНА ДРІБНОЗЕРНИСТА



ВИСОКИМЦНА



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ



ВИСОКОДІЄЗІНА



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙНА



ТРІЩИНСТОЙКА

Застосування:

Для ремонту локальних дефектів (раковин, сколів, тріщин, нерівностей тощо) з глибиною пошкоджень до 5 мм, на поверхнях бетонних та залізобетонних конструкцій в промисловому та цивільному будівництві.

Технічні характеристики:

Максимальний розмір часточок	0,5 мм
Максимальна товщина одного шару	5 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 30 МПа
Міцність на розтяг при вигині через 28 діб ¹	не менше 5 МПа
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею (після витримки в повітряно-сухих умовах ¹ та поперемінного заморожування / відтавання)	не менше 2 МПа
Усадка	не більше 1,2 мм/м
Стіраність	не більше 0,5 г/см ²
Морозостійкість	не менше 100 циклів
Температура експлуатації	від -30 °С до +70 °С
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 1 мм	приблизно 1,6 кг

МІШОК 5/25 КГ

5 кг: 1301 2861
25 кг: 1300 0219



SILTEK R-30

СУМІШ РЕМОНТНА СЕРЕДНЬОЗЕРНИСТА



ВИСОКИМЦНА



АРМОВАНА
МИКРОВОЛОКНОМ



ВИСОКОДІЄЗІНА



ВОДО-
ТА МОРОЗОСТІЙКА



ТРІЩИНСТОЙКА

Застосування:

Наноситься на гіпсові, цементно-піщані, цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартон, ДВП, ДСП, ОСВ перед подальшим фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, декоративним оздобленням, наклеюванням шпалер тощо.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 30 хвилин
Максимальна товщина одного шару	30 мм
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 35 МПа
Міцність на розтяг при вигині через 28 діб ¹	не менше 7,5 МПа
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею (після витримки в повітряно-сухих умовах ¹ та поперемінного заморожування / відтавання)	не менше 2 МПа
Усадка	не більше 1,2 мм/м
Стіраність	не більше 0,5 г/см ²
Морозостійкість	не менше 100 циклів
Температура експлуатації	від -30 °С до +70 °С
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	приблизно 17 кг

МІШОК 5/25 КГ

5 кг: 1301 2862
25 кг: 1300 0220



SILTEK R-100

СУМІШ РЕМОНТНА КРУПНОЗЕРНИСТА



ВИСОКОМІЦНА



АРМУВАННЯ
МІКРОВІТКОМ



ВИСОКОДІЄЛІНА



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА



ТРІЩИНІЙКА

Застосування:

Для ремонту локальних дефектів (раковин, сколів, тріщин, нерівностей тощо) з глибиною пошкодження від 30 до 100 мм, на поверхнях бетонних та залізобетонних конструкцій в промисловому та цивільному будівництві. Рекомендується застосовувати для монтажу дрібних будівельних елементів.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 30 хвилин
Товщина шару	від 30 до 100 мм
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 40 МПа
Міцність на розтяг при вигині через 28 діб ¹	не менше 8,5 МПа
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею (після витримки в повітряно-сухих умовах ¹ та попереминого заморозування / відтавання)	не менше 2 МПа
Стіранність	не більше 0,5 г/см ²
Морозостійкість	не менше 100 циклів
Температура експлуатації	від -30 °С до +70 °С
Вихід розчинової суміші з 1 т сухої суміші	≈ 0,6 м ³
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	приблизно 18 кг



SILTEK RF-10

СУМІШ РЕМОНТНА ШВИДКОТВЕРДІЮЧА



МІЦНІСТЬ НА СТИСК



ШВИДКОТВЕРДІЮЧА



БЕЗУСАДНОВА



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА



ПОЛІМЕРЦЕМЕНТА

Застосування:

Для швидкого ремонту локальних дефектів глибиною від 1 до 10 мм (тріщин, раковин, каверн, нерівностей) бетонних або цементно-піщаних поверхонь, перед подальшим опорядженням. Дозволяється локальне вирівнювання шаром до 100 мм при додаванні фракціонованих заповнювачів. Технологічне пресування та подальша обробка, можливі через годину після нанесення. Можливе використання в якості фінішного покриття. Ефективна для ремонту систем «тепла підлога». Не використовувати для ремонту та вирівнювання конструкцій з легкого бетону.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	приблизно 15 хвилин
Рекомендована товщина шару:	
- без додавання заповнювачів	від 1 до 10 мм
- з додаванням заповнювача фракції до 2,5 мм	від 10 до 30 мм
- з додаванням заповнювача фракції до 5 мм	від 30 до 100 мм
Можливість технологічного пресування, укладання плити або ґрунтування ¹	через 60 хвилин
Можливість укладання інших покриттів ¹	через 24 години
Можливість температурного навантаження (при умові виконання тільки ремонтних робіт) ¹	через 3 доби
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 20 МПа
Міцність на вигин через 28 діб ¹	не менше 6 МПа
Міцність зчеплення з бетонною основою	не менше 0,8 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації	від -30 °С до +70 °С
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	приблизно 18 кг



МІШОК 25 кг

Артикул 1300 0221

МІШОК 25 кг

Артикул:1300 0222

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДБОРУ РЕМОНТНИХ СУМІШЕЙ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	A-40	B-25	R-1	R-2	R-5	R-30	R-100	RF-10
Товщина шару, мм	10 - 100	5 - 150	0,5 - 1	0,1 - 2	1 - 5	5 - 30	30 - 100	1 - 100
Міцність на стиск	70 МПа	25 МПа	15 МПа	20 МПа	30 МПа	35 МПа	40 МПа	20 МПа
Міцність на розтяг при вигині	8 МПа	-	4 МПа	-	5 МПа	7,5 МПа	8,5 МПа	6 МПа
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею	2 МПа	0,5 МПа	2 МПа	-	2 МПа	2 МПа	2 МПа	0,8 МПа
Термін придатності розчинової суміші, не менше	20 хвилин	1,5 години	1 години	2,5 години	1 години	30 хвилин	30 хвилин	15 хвилин
Морозостійкість	100 циклів	75 циклів	-	100 циклів	100 циклів	100 циклів	100 циклів	75 циклів
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 10 мм	20 кг	18 кг	0,5 кг \ 1 шар	1 кг / 1 мм	1,6 кг / 1 мм	17 кг	18 кг	18 кг
Вихід розчинової суміші з 1 т сухої суміші	0,5 м ³	0,56 м ³	-	-	-	-	0,6 м ³	-
Для зовнішніх робіт	+	+	+	+	+	+	+	+
Армована мікролокном	-	-	-	-	-	+	+	-
Швидкотвердіюча	+	-	+	-	-	-	-	+

+ – Рекомендується

- – Не рекомендується

SILTEK™



ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ



SILTEK V-30

СУМІШ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ



ШИРОКА СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ



МІЦНІСТЬ НА СТИСК



ВИСОКОАДГЕЗИВНА



ЕФЕКТИВНА ПРИ
ВИСОКОМУ ТИСКУ ВОДИ



ПАРОПРОНИКНОВА

Застосування:

Для влаштування гідроізоляційного шару на мінеральних поверхнях (бетон, цегляне мурування, цементно-піщана штукатурка, стяжка тощо), які в процесі експлуатації не піддаються деформаціям (фундаменти, басейни, відкриті балкони та тераси, фонтани, сан. вузли тощо). Ефективна для використання всередині та зовні будівель і споруд, при будівництві, а також реконструкції. Наноситься з боку дії води, перед облицюванням штучними або природними матеріалами. Може застосовуватись для гідроізоляції резервуарів з питною водою. Забезпечує надійний захист як при постійному, так і при періодичному зволоженні, а також при гідростатичному тиску водяного стовпа висотою до 5 м.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Стійкість до атмосферних опадів ¹	через 24 години
Можливість технологічного пересування та мінімальних навантажень ¹	через 72 години
Готовність до подальших робіт ¹	не раніше, ніж через 7 дб
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 дб ¹	не менше 1,0 МПа
Міцність на стиск через 28 дб ¹	не менше 25 МПа
Водонепроникність за 24 години	не менше 0,05 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C



SILTEK V-33/Е-33

СУМІШ ДЛЯ ЕЛАСТИЧНОЇ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ДВОКОМПОНЕНТНА



ВИСОКЕЛАСТИЧНА



ШИРОКА СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ



ВИСОКОАДГЕЗИВНА



ЕФЕКТИВНА ПРИ
ВИСОКОМУ ТИСКУ ВОДИ



ПАРОПРОНИКНОВА

Застосування:

Для влаштування гідроізоляційного шару на мінеральних поверхнях (бетон, цегляне мурування, цементно-піщана штукатурка, стяжка тощо), які в процесі експлуатації піддаються деформаціям (фундаменти, басейни, відкриті балкони та тераси, фонтани, сан. вузли тощо). Ефективна для використання всередині та зовні будівель і споруд при будівництві, реконструкції, а також в системі «тепла підлога». Наноситься з боку дії води, перед облицюванням штучними або природними матеріалами. Може застосовуватись для гідроізоляції резервуарів з питною водою. Забезпечує надійний захист як при постійному, так і при періодичному зволоженні, а також при гідростатичному тиску водяного стовпа висотою до 20 м.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Стійкість до атмосферних опадів ¹	через 24 години
Можливість технологічного пересування та мінімальних навантажень ¹	через 72 години
Готовність до подальших робіт ¹	не раніше, ніж через 7 дб
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 дб ¹	не менше 1,0 МПа
Водонепроникність за 24 години	не менше 0,2 МПа
Еластичність при згині	не більше 20 мм
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C

МІШОК 18 КГ / КАНІСТРА 5 Л

Артикул: 1300 0290



SILTEK VP-35

ПРОНИКАЮЧА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ



Зупиняє рух води
в обох напрямках



Проникає в дефекти та
відновлює цілісність



Паропроникна



Водо- та морозостійка

Застосування:

Для гідроізоляції міцних мінеральних поверхонь (бетон, цементно-піщана штукатурка, стіанка тощо), всередині та зовні будівель, які піддаються постійній чи тимчасовій дії води (підземні паркінги, підвальні приміщення, басейни, балкони і т. п.), при їх будівництві та реконструкції. Активні компоненти суміші вступають в хімічну реакцію та утворюють водонерозчинні кристали, що заповнюють пори глибоко в структурі бетону, що зупиняє рух води в обох напрямках. Утворення кристалів зупиняється при відсутності води та поновлюється при її появі, відновлюючи процес ущільнення структури матеріалу.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Можливість технологічного пересування та мінімальних навантажень	через 72 години
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею в повітряно-сухих умовах та при замочуванні у воді ¹	не менше 0,3 МПа
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 10 МПа
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C
Витрату сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 1 мм	приблизно 1,6 кг

МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0199



SILTEK VP-90

ГЕРМЕТИЗУЮЧА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ПОДВІЙНОЇ ДІЇ



Універсальна сфера
застосування



Зупиняє рух води
в обох напрямках



Водо- та морозостійка



Високоадгезійна



Ефективна при
високому тиску
води

Застосування:

Полімерцементна гідроізоляційна суміш, здатна забезпечувати водонепроникність конструкцій, як при постійному, так і при періодичному зволоженні. Забезпечує надійний захист при позитивному (висотою до 15 метрів) та негативному (висотою до 5 метрів) гідростатичному тиску водяного стовпа. Здатна перекривати мікротріщини до 0,3 мм.

Технічні характеристики:

Кількість води на 25 кг сухої суміші для приготування розчинової суміші:	
- для штукатурного шару	6,25 – 6,75 л
- для обмазувального шару	6,75 – 7,25 л
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 1 години
Стійкість до атмосферних опадів ¹	через 24 години
Можливість технологічного пересування та мінімальних навантажень ¹	через 72 години
Готовність до подальших робіт ¹	не раніше, ніж через 7 діб
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею в повітряно-сухих умовах та при замочуванні у воді ¹	не менше 0,8 МПа
Міцність на стиск через 28 діб ¹	не менше 20 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C

МІШОК 25 кг

Артикул: 1301 2984



SILTEK PROOFLEX

ВИСОКОЕЛАСТИЧНА ОДНОКОМПОНЕНТНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ



Застосування:

Підходить для нанесення на мінеральні поверхні (цегла, бетон, штукатурна, гіпсоволокнисті та цементно-волокнисті плити), а також гіпсокартон, дерево, ДСП, ОСБ. Використовується для гідроізоляції балконів, басейнів, терас, душових і ванних кімнат, для влаштування гідроізоляційного шару в системі «тепла підлога», а також для додаткової гідроізоляції цокольної частини будівель, виступаючих архітектурних елементів фасаду тощо. Може використовуватися в якості фінішного покриття, або перед нанесенням водно-дисперсійних фарб, декоративних штукатурок, облицюванням плиткою тощо.

Технічні характеристики:

Ступінь блиску	матова
Колір	білий
Водонепроникність під тиском згідно ДСТУ EN 14891-A.7 (150 кПа), через 7 діб	непроникний
Здатність перекривати тріщини	клас A ₄ згідно з EN 1062-7
Можливість подальшого опорядження або облицювання (при товщині шару 0,5 мм) ¹	не раніше, ніж через 24 години
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею після ¹ (згідно з ДСТУ EN 14891) - нормальних умов - замочування у воді, теплового старіння, циклів заморожування/відтавання, контакту з хлорованою водою	не менше 1,0 Н/мм ² не менше 0,5 Н/мм ²
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 8,8 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Температура експлуатації	від -20 °C до +150 °C
Витрату матеріалу на 1 м ² при товщині шару 0,5 мм	0,75-0,8 кг/м ²

ВІДРО 1,4/7,5/12 КГ

1,4 кг: 1301 2678
7,5 кг: 1300 0400
12 кг: 1301 2864



SILTEK

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА

Застосування:

Еластична паро- та водонепроникна стрічка для надійної герметизації швів і кутових зон всередині та зовні будівель. Застосовується для гідроізоляції (душових, санвузлів, басейнів, резервуарів, дренажних каналів і т. п.) в поєднанні з системою гідроізоляційних матеріалів TM Siltek.

Технічні характеристики:

Колір	сірий
Розмір стрічки: - ширина - товщина - довжина	120 мм 0,65- 0,75 мм 10 та 50 м
Густина	приблизно 1,5 кг/л
Температура експлуатації	від -30 °C до +90 °C
Стійкість до тиску води	більше 1,5 бар

РУЛОН 10/50 М

120 мм x 10 м: 1300 0651
120 мм x 50 м: 1300 0652



SILTEK™



ҐРУНТІВКИ ТА КОМПЗИЦІЇ



SILTEK UNIVERSAL E-100

ГРУНТІВКА ГЛИБОКОПРОНИКАЮЧА УНІВЕРСАЛЬНА



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ
4-6 год



ШИРОКА СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ



РУЧНЕ АБО МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ



БЕЗБАРВНА ПІСЛЯ
ВИСИХАННЯ



ПАРОПРОНИКНА

Застосування:

Для вирівнювання водопоглинання та підвищення міцності зчеплення матеріалів з мінеральними поверхнями перед виконанням опоряджувальних робіт: вирівнюванням поверхонь штукатуркою, шпаклівкою, облицюванням плитною, влаштуванням підлог, приклеюванням теплоізоляційних плит, наклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням латексними, силіконовими, силіконмодифікованими та водно-дисперсійними фарбами). Не містить органічних розчинників, без запаху.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	безбарвний
Термін висихання ¹	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення	від 0,1 л, витрата залежить від шорсткості та поглинаючої здатності поверхні

КАНІСТРА 2/5/10 Л

2 л: 1300 0503
5 л: 1300 0504
10 л: 1300 0505



SILTEK PROFI E-110

ГРУНТІВКА ГЛИБОПРОНИКАЮЧА ЗМІЦНЮЮЧА



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ
4-6 год



НАДІЙНО ЗМІЦНУЄ
ПОВЕРХНЮ



РУЧНЕ АБО МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ



БЕЗБАРВНА ПІСЛЯ
ВИСИХАННЯ



ПАРОПРОНИКНА

Застосування:

Для ґрунтування стін і стель усередині приміщень, а також фасадів житлових, торговельних, промислових, складських та інших будівель перед виконанням опоряджувальних робіт (вирівнюванням поверхонь шпаклівкою, наклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням тощо). Може використовуватися для укріплення поверхонь, раніше пофарбованих вапняними фарбами.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	безбарвна
Термін висихання ¹	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення	від 0,1 л, в залежності від поглинаючої здатності поверхні

КАНІСТРА 2/5/10 Л

2 л: 1300 0510
5 л: 1300 0511
10 л: 1300 0512



SILTEK GASBETON E-200

ҐРУНТІВКА З ІНДИКАТОРОМ ДЛЯ ГАЗОБЛОКІВ



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ



РУЧНЕ НАНЕСЕННЯ



ВОДОВІДШОБУВАЛЬНА
ВІЛАСТИВІСТЬ



ПАРПРОНИЙНА

Застосування:

Для підготовки внутрішніх мінеральних поверхонь з високим водопоглинанням (газобетон, пінобетон, ракушняк тощо), перед опорядженням гіпсовими, цементними, цементно-вапняними штукатурками та перед приклеюванням теплоізоляційних плит зовні будівель. Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів з газобетону та інших пористих поверхонь на зимовий період.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	рожевий
Термін висихання ¹	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення	від 0,25 л, витрата залежить від поглинаючої здатності поверхні



КАНІСТРА 10 Л

Артикул: 1301 2516

SILTEK CONTACT E-105

ҐРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ



РУЧНЕ НАНЕСЕННЯ



НАДАЄ ПОВЕРХНЮ
ШОРСТІСТІ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТЕМНІ КОЛІРАМИ



ПАРПРОНИЙНА

Застосування:

Для підготовки мінеральних поверхонь (гіпсові, цементно-піщані та цементно-вапняні штукатурки, бетон, цегла тощо), а також гіпсокартону, ДВП, ДСП, ОСБ та у системах фасадної теплоізоляції з застосуванням всіх видів утеплювача, перед оздобленням декоративними та мозаїчними штукатурками, структурними фарбами. Рекомендується для ґрунтування пористих поверхонь (ніздрюватий бетон, ракушняк тощо), перед приклеюванням теплоізоляційних плит. Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,55 кг/л
База / колір	база EA, EC можна використати як білу ґрунт-фарбу або затонувати; ґрунт-фарба тонується в світлі та темні тони наближені до кольору фінішного покриття
Термін висихання ¹	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата ґрунт-фарби на 1 м ² за одне нанесення	від 0,2 л, в залежності від шорсткості та пористості поверхні



ВІДРО 5/10 Л

База EA 5 л: 1301 0685
База EA 10 л: 1301 0687

База EC 5 л: 1301 2564
База EC 10 л: 1301 2566

SILTEK BETON CONTACT E-106

ГРУНТІВКА АДГЕЗІЙНА



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ



РУЧНЕ НАНЕСЕННЯ



НАДАЄ ПОВЕРХНЮ ШОРСТКОСТІ



ЕЛАСТИЧНА



ПАРПРОПІЙНА

Застосування:

Для вирівнювання водопоглинання та підвищення міцності зчеплення матеріалів з мінеральними поверхнями перед виконанням опоряджувальних робіт: вирівнюванням поверхонь штукатурною, шпаклівкою, облицюванням плиткою, влаштуванням підлог, приклеюванням теплоізоляційних плит, наклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням латексними, силіконовими, силіконмодифікованими та водно-дисперсійними фарбами). Не містить органічних розчинників, без запаху.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,5 кг/л
База / колір	від 8 до 12 годин
Термін висихання ¹	рожевий
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата грунт-фарби на 1 м ² за одне нанесення	від 0,25 л в залежності від шорсткості та пористості поверхні



ВІДРО 5/10 Л

5 л: 1300 0532

10 л: 1300 0533

SILTEK CONTACT SILICON ES-10

ГРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА СИЛІКОНОВА



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ



РУЧНЕ НАНЕСЕННЯ



НАДАЄ ПОВЕРХНЮ ШОРСТКОСТІ



ТОНІЄТЬСЯ У СВІТЛІ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРІ



ПАРПРОПІЙНА

Застосування:

Для підготовки мінеральних поверхонь (гіпсові, цементно-піщані та цементно-вапняні штукатурки, бетон тощо), а також гіпсокартону, ДВП, ДСП та у системах фасадної теплоізоляції з застосуванням всіх видів утеплювача, перед оздобленням декоративними та мозаїчними штукатурками з вмістом силікону. Рекомендується для ґрунтування пористих поверхонь (ніздрюватий бетон, ракушняк тощо), перед приклеюванням теплоізоляційних плит. Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,5 кг/л
База / колір	база ЕА, ЕС можна використати як білу грунт-фарбу або затонувати; грунт-фарба тоніється в світлі та темні тони наближені до кольору фінішного покриття
Термін висихання ¹	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата грунт-фарби на 1 м ² за одне нанесення	від 0,2 л, в залежності від шорсткості та пористості поверхні



ВІДРО 10 Л

База ЕА: 1301 0691

База ЕС: 1301 2568

SILTEK FORCE ER-2

ГРУНТІВКА ЗМІЦНЮЮЧА

КАНІСТРА 10 Л

Артикул: 1300 0515



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ



РУЧНЕ АБО МЕХАНІЗОВАНЕ НАНЕСЕННЯ



НАДІЙНО ЗМІЦНУЄ ПОВЕРХНЮ



БЕЗБАРВНА ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

Застосування:

Для зміцнення бетонних чи цементно-піщаних підлог всередині та зовні будівель: сховища, гаражі, виробничі приміщення. Рекомендується застосовувати для ґрунтування мінеральних поверхонь перед опорядженням при реставрації пам'яток архітектури.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,1 кг/л
Колір після висихання	безбарвний
Термін висихання ¹	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення	від 0,1 л



SILTEK ELASTIC E-5

ГРУНТІВКА ЕЛАСТИЧНА

КАНІСТРА 10 Л

Артикул: 1300 0516



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ



РУЧНЕ АБО МЕХАНІЗОВАНЕ НАНЕСЕННЯ



ЗНИЖУЄ ВОДОПРОПІЛАННЯ



ЕЛАСТИЧНА



ДЛЯ СИСТЕМ «ТЕПЛА ПІДЛОГА»

Застосування:

Для підготовки поверхонь бетонних чи цементно-піщаних підлог, перед нанесенням самовирівнювальних підлог, стяжок, приклеюванням плитки та опорядженням штукатурками пористих поверхонь (піно-, газобетону, ракушняку тощо). Підходить для поверхонь, які піддаються деформаціям в процесі експлуатації (магnezитові плити, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB тощо). Ефективна у всіх системах «тепла підлога».

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	безбарвний
Термін висихання ¹	від 6 до 12 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення	0,15-0,25 л, витрата залежить від поглинаючої здатності поверхні



SILTEK BIOSTOP E-112

АНТИСЕПТИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ
1-2 год



РУЧНЕ АБО МЕХАНІЗОВАНЕ ПАРОВИЙНЕ
НАНЕСЕННЯ



ЗАХИЩАЄ ВІД ГРИБНИХ ТА
БАКТЕРІЙ

Застосування:

Для знищення та профілактики розмноження грибків і водоростей на будівельних матеріалах (бетон, штукатурка, цегла тощо) та раніше пофарбованих поверхнях. Ефективна для профілактичної обробки поверхонь перед опорядженням штукатурками, шпаклівками, стяжками, влаштуванням гідроізоляції, облицюванням керамічними і природними матеріалами, фарбуванням будь-якими типами лакофарбових матеріалів всередині та зовні будівель. Рекомендується застосовувати в приміщеннях із підвищеною вологістю, а також для обробки фасадів, цоколів будівель, карнизів, балконів таке інше.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Термін висихання ¹	1-2 години
Витрата на 1 м ² за одне нанесення	від 0,1 л, витрата залежить від поглинаючої здатності поверхні

КАНІСТРА 1/5 Л

1 л: 1301 2525

5 л: 1301 2526



SILTEK GRUNT

ГРУНТІВКА УНІВЕРСАЛЬНА



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ
4-6 год



РУЧНЕ АБО МЕХАНІЗОВАНЕ ШИРОКА СФЕРА
НАНЕСЕННЯ



UNIVERSAL
ЗАСТОСУВАННЯ



ЕФЕКТИВНА ПІСЛЯ
ВИСИХАННЯ

Застосування:

Для підготовки поверхні перед нанесенням штукатурок, шпаклівок, облицювання, приклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням і т. п. Рекомендується для вирівнювання водопоглинання та підвищення міцності зчеплення опоряджувальних матеріалів з мінеральними поверхнями.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	безбарвний
Термін висихання ¹	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення	від 0,1 л, витрата залежить від шорсткості та поглинаючої здатності поверхні

КАНІСТРА 10 Л

Артикул: 1300 0541



SILTEK QUARTZGRUNT

ҐРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА

ВІДРО 14 КГ

Артикул: 1300 0543



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ



РУЧНЕ НАНЕСЕННЯ



НАДАЄ ПОВЕРХНЮ
ШОРСТКОСТІ



ПАРПРОНИЙНА

Застосування:

Для підготовки стін та стель перед вирівнюванням (гіпсовими, цементно-піщаними та цементно-вапняними штукатурками), нанесенням мінеральних декоративних штукатурок, при влаштуванні конструкції фасадної теплоізоляції.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Термін висихання ¹	від 4 до 6 годин
Колір	бежевий
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення ¹	0,3-0,4 кг в залежності від шорсткості та пористості поверхні



SILTEK T-75

КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
($\geq 0,5$ МПа)



ПАРПРОТІВНИЙ



ПРИКЛЕЮВАННЯ МВ,
XPS, EPS



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙНИЙ СТІЙКИЙ ДО СПОВІЗАННЯ



Застосування:

Для приклеювання всіх типів мінераловатних та пінополістирольних теплоізоляційних плит (скло- та кам'яної вати, гранульованого і екструдованого пінополістиролу тощо), до будь-яких мінеральних поверхонь, всередині та зовні будівель.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Когезійний розрив утеплювача ¹	не пізніше 5 діб
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею в повітряно-сухих умовах ¹ та після навіперемінного заморозування/відтавання (50 циклів) через 28 діб	не менше 0,5 МПа
Границя міцності на тиск через 28 діб ¹	не менше 7 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації	від -50 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² теплоізоляційного матеріалу	від 4 до 6 кг

МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0281



SILTEK T-76

СУМІШ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

«ТЕРМО-КОТЕДЖ» 2 В 1



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
($\geq 0,5$ МПа)



АРМОВАНА
МІНЕРОВОЛОКНОМ



СТІЙКА ДО УДАРІВ



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙНА



ПАРПРОТІВНИЙ

Застосування:

Для кріплення EPS, XPS та мінераловатних теплоізоляційних плит до будь-яких мінеральних поверхонь, а також для влаштування захисного армованого шару в системах теплоізоляції малоповерхових будівель.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Міцність зчеплення розчину з бетонною поверхнею (після зберігання в повітряно-сухих умовах ¹ та при навіперемінному заморозуванні/відтаванні)	не менше 0,5 МПа
Коефіцієнт водопоглинання	не менше 0,5 кг/м ² · √год
Міцність зчеплення розчину з утеплювачем (після зберігання в повітряно-сухих умовах ¹ та при витримці у воді):	
- з мінеральною ватою	не менше 0,015 МПа
- з пінополістиролом	не менше 0,08 МПа
Час коригування ¹	не менше 10 хвилин
Границя міцності на тиск через 28 діб ¹	не менше 5 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації	від -50 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 3-5 мм	від 4 до 6 кг

МІШОК 25 кг

Артикул: 1301 2902



SILTEK T-77

СУМІШ «УНІВЕРСАЛ» ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
(≥ 0,5 МПа)



АРМОВАНА
МІКРОВІСЛЮНКОМ



СТІЙКА ДО УДАРІВ



ПАРПРОТІВНИНА



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА

Застосування:

Для приклеювання всіх типів мінераловатних та пінополістирольних теплоізоляційних плит (скло- та кам'яної вати, гранульованого і екструдованого пінополістиролу тощо) і влаштування на їх поверхні армованого шару перед оздобленням декоративними матеріалами.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Міцність зчеплення розчину з бетонною поверхнею (після зберігання в повітряно-сухих умовах ¹ та при навіперемінному заморожуванні/відтаванні)	не менше 0,5 МПа
Міцність зчеплення розчину з утеплювачем (після зберігання в повітряно-сухих умовах ¹ та при витримуванні у воді):	
- з мінеральною ватою	не менше 0,015 МПа
- з пінополістиролом	не менше 0,08 МПа
Час коригування ¹	не менше 10 хв
Границя міцності на стиск через 28 діб ¹	не менше 7 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації	від -50 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² теплоізоляційного матеріалу	від 4 до 6 кг



МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0168

SILTEK T-85

КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
(≥ 0,8 МПа)



СТІЙКИЙ ДО СПОЗАННЯ
ПРИКЛЕЮВАННЯ МБ,
XPS, EPS



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКИЙ ПАРПРОТІВНИНИЙ



Застосування:

Для приклеювання всіх типів мінераловатних та пінополістирольних теплоізоляційних плит (скло- та кам'яної вати, гранульованого і екструдованого пінополістиролу тощо), до будь-яких мінеральних поверхонь, всередині та зовні будівель.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2,5 годин
Когезійний розрив утеплювача ¹	не пізніше 5 діб
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею в повітряно-сухих умовах ¹ та після навіперемінного заморожування/відтавання (50 циклів) через 28 діб	не менше 0,8 МПа
Границя міцності на стиск через 28 діб ¹	не менше 7 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації	від -50 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² теплоізоляційного матеріалу	від 4 до 6 кг



SILTEK T-87

СУМІШ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ
(0,8 МПа)



АРМОВАНА
МІКРОВОЛОКНОМ



СТІЙКА ДО УДАРІВ



ПАРПРОНИКНІВА



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА

Застосування:

Для приклеювання всіх типів мінераловатних та пінополістирольних теплоізоляційних плит (скло- та кам'яної вати, гранульованого і екструдованого пінополістиролу тощо) і влаштування на їх поверхні гідрозахисного армованого шару перед оздобленням декоративними матеріалами. Дозволяється приклеювання декоративних елементів з пінополістиролу всередині та зовні будівель.

Технічні характеристики:

Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2,5 годин
Міцність зчеплення розчину з бетонною поверхнею ¹	не менше 0,8 МПа
Міцність зчеплення розчину з утеплювачем (після зберігання в повітряно-сухих умовах ¹ та при витримуванні у воді):	
- з мінеральною ватою	не менше 0,015 МПа
- з пінополістиролом	не менше 0,08 МПа
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,4 кг/м²·√год
Ударна міцність через 28 діб ¹	не менше 3 Дж
Час коригування ¹	не менше 10 хв
Границя міцності на стиск через 28 діб ¹	не менше 7 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації	від -50 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м² теплоізоляційного матеріалу	від 4 до 6 кг

МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0169



SILTEK S-17

ДЕКОРАТИВНО-АРМУВАЛЬНА СУМІШ



БІЛОГО КОЛОРУ



РУЧНОГО ТА МАШИЙНОГО
НАНЕСЕННЯ



СТІЙКА ДО УДАРІВ



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА



ПАРПРОНИКНІВА

Застосування:

Для приклеювання теплоізоляційних плит (EPS, XPS, MB) та влаштування декоративно-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, а також фактурного оздоблення мінеральних поверхонь стін та стель всередині та зовні будівель перед нанесенням водно-дисперсійних фарб. Може застосовуватись для стартового шпаклювання існуючих штукатурок.

Технічні характеристики:

Товщина шару	до 10 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 2 годин
Міцність зчеплення розчину з бетонною поверхнею ¹ (75 циклів)	не менше 0,5 МПа
Міцність зчеплення розчину з утеплювачем (після зберігання в повітряно-сухих умовах ¹ та при витримуванні у воді):	
- з мінеральною ватою	не менше 0,015 МПа
- з пінополістиролом	не менше 0,08 МПа
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м²·год·Па
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,5 кг/м²·√год
Ударна міцність через 28 діб ¹	не менше 3 Дж
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації	від -50 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м² поверхні при:	
- армуванні	від 4 до 6 кг
- шпаклюванні	від 3 до 4,8 кг
- декоративному оздобленні	від 5,5 до 8 кг

МІШОК 25 кг

Артикул: 1301 2599



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЛИТИ

ЗІ СПІНЕНОГО ПОЛІСТИРОЛУ EPS



МІЦНІСТЬ



ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ
НЕ МЕНШЕ 25 РОКІВ



ГРУПА ГОРЮЧОСТІ

Застосування:

Теплоізоляційні плити зі спіненого полістиролу EPS захищають будівлі від холоду та спеки, забезпечують комфортну та здорову атмосферу в приміщеннях, значно заощаджують кошти на оплату енергії для опалення та охолодження. Ізоляційні вироби з пінополістиролу EPS характеризуються малою вагою та високою міцністю. Стійкі до впливу комах та мікроорганізмів, не схильні до гниття, у воді не розчиняються, не набухають. Хімічно стійкі до дії більшості лугів та неконцентрованих кислот.

EPS 100: для влаштування теплоізоляційного шару в конструкціях зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, де на утеплювач діють значні механічні навантаження. В якості теплоізоляційного шару конструкцій перекриттів, покрівель, підлог (крім промислових) тощо.

EPS 70: для утеплення конструкцій, де на утеплювач діють помірні механічні навантаження, типові для стінових та дахових сендвіч-панелей, суміщенні покриття, підлоги під стяжку, терас, балконів, лоджій, а також у промисловості та на транспорті, тощо.

EPS 50: для утеплення конструкцій, де на утеплювач діють слабкі механічні навантаження, типові для каркасних стін та перекриттів, стінових та дахових багатошарових панелей, балконів, лоджій та інших конструкцій.

Технічні характеристики:

Марка	EPS 100	EPS 70	EPS 50
Довжина, мм*	1000	1000	1000
Ширина, мм*	500	500	500
Група горючості	Г1	Г1	Г1
Заявлена теплопровідність, Вт / (м*К)	≤0,036	≤0,038	≤ 0,040
Рівень міцності під час стиснення за 10% лінійної деформації, кПа	≥100	≥70	≥50
Рівень міцності під час розтягу перпендикулярно до площини плити, кПа	≥150	≥115	≥75
Рівень міцності під час згинання, кПа	≥150	≥115	≥75
Густина, кг/м³	≥18	≥15	≥12

* Під замовлення можливе виробництво плит інших розмірів.



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЛИТИ

ЗІ СПІНЕНОГО ПОЛІСТИРОЛУ EPS З ДОДАВАННЯМ ГРАФІТУ



МІЦНІСТЬ



ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ
НЕ МЕНШЕ 25 РОКІВ



ГРУПА ГОРИМОСТІ

Опис:

EPS з додаванням графіту відрізняється від звичайного білого сріблясто-сірим кольором та є ефективнішою до 20%, що дає можливість зменшити вартість утеплювача при закупівлі. Ефективніший захист будівельних конструкцій від холоду та від спливи забезпечує комфортнішу атмосферу утеплених приміщень, значні заощадження коштів на оплату енергії для їх опалення та охолодження, більшу привабливість будинку для життя та здачі в оренду, вища вартість при продажу нерухомості.

EPS 120 Grafite: для влаштування теплоізоляційного шару в конструкціях зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, де на утеплювач діють значні механічні навантаження. В якості теплоізоляційного шару конструкцій перекриттів, покрівель, підлог (крім промислових) тощо.

EPS 90 Grafite: для влаштування теплоізоляційного шару в конструкціях зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, де на утеплювач діють помірні механічні навантаження. В якості теплоізоляційного шару конструкцій перекриттів, покрівель, підлог (крім промислових) тощо.

EPS 60 Grafite: для утеплення конструкцій, де на утеплювач діють слабкі механічні навантаження, типові для каркасних стін та перекриттів, стінових та дахових багатошарових панелей, балконів, лоджій та інших конструкцій.

Технічні характеристики:

Марка	EPS 60 Graphite	EPS 90 Graphite	EPS 120 Graphite
Довжина, мм*	1000	1000	1000
Ширина, мм*	500	500	500
Група горючості	Г1	Г1	Г1
Заявлена теплопровідність, Вт / (м*К)	≤0,032	≤0,031	≤0,031
Рівень міцності під час стискання за 10% лінійної деформації, кПа	≥60	≥90	≥120
Рівень міцності під час розтягу перпендикулярно до площини плити, кПа	≥100	≥135	≥170
Рівень міцності під час згинання, кПа	≥100	≥135	≥170
Густина, кг/м ³	≥13	≥17	≥22

* Під замовлення можливе виробництво плит інших розмірів.



SILTEK

АРМУЮЧА СІТКА

РУЛОН 50 М

1,0 м х 50 м: 1300 0650



ЛУГОСТІЙКА



ГУСТІНА



ДОВГОВІЧНА

Застосування:

Для армування гідрозахисного шару в системі теплоізоляції TM Siltek. Ефективна для влаштування армуючого шару при штукатурних та шпаклювальних роботах всередині та зовні будівель.

Властивості:

- Лугостійка
- Збільшує міцність штукатурного шару
- Запобігає розтріскуванню штукатурки
- Довговічна
- Зручна у застосуванні
- Не містить токсичних та небезпечних для людини речовин

Технічні характеристики:

Розмір	1,0 м х 50 м
Щільність, г/м ²	160
Розмір плетіння, мм	5,0 х 5,0
Ширина рулону, м	1
Розривне навантаження у вихідному стані, Н/5см	1500
Зменшення розривного навантаження, %	до 50%
Номінальна площа рулону, м ²	50
Площа опорядження, м ²	45



SILTEK™



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ



SILTEK S-15

ДЕКОР-СПРЕЙ



ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО РОБИТ



МЕХАНІЗОВАНЕ НАНЕСЕННЯ



ПРИКОВУЄ НЕДОЛІКИ ПОВЕРХНІ



ПАРПРОНИКНІВНА



ШВИДКОТВЕРДІЮЧА

Застосування:

Для декоративного, фактурного оздоблення мінеральних поверхонь, що не деформуються: стіни та стелі всередині будівель, перед нанесенням водно-дисперсійних фарб.

Технічні характеристики:

Колір	кремовий
Максимальний розмір часточок	0,2 мм
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше 3 годин
Фарбування водно-дисперсійними фарбами ¹	не раніше, ніж через 2 доби
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб ¹	не менше 0,2 МПа
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м·год·Па
Температура експлуатації	від 0 °C до +40 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ²	0,3 - 0,8 кг



МІШОК 20 кг

Артикул: 1300 0160

SILTEK P-15

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА МІНЕРАЛЬНА



БІЛОГО КОЛОРУ



ПАРПРОНИКНІВНА



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА



ТРІЩИНІСТІКА



МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ

Застосування:

Для тонкошарового декоративного опорядження всіх видів мінеральних поверхонь (бетон, гіпсові та цементно-піщані штукатурки, гіпсокартон тощо) всередині та зовні будівель. Рекомендуються застосовувати для влаштування декоративного шару в системі фасадної теплоізоляції з використанням мінераловатних та пінополістирольних плит (EPS, XPS). Потребує подальшого покриття водно-дисперсійними фарбами ТМ Siltek.

Технічні характеристики:

Колір	біла		
Термін придатності розчинової суміші ¹	не менше, ніж 2 години		
Фарбування ¹ :			
- водно-дисперсійними фарбами	через 3 доби		
- органорозчинними фарбами	через 7 діб		
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею в повітряно-сухих умовах через 28 діб ¹	не менше 0,8 МПа		
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,5 кг/м ² ·√год		
Паропроникність	не менше 0,07 мг/м·год·Па		
Морозостійкість	не менше 75 циклів		
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C		
Структура	«камінцева» «короїд»		
Максимальна товщина шару	1,5 мм	2,0 мм	2,0 мм
Витрата сухої суміші на 1 м ²	≈ 2,4 кг/м ²	≈ 2,9 кг/м ²	≈ 2,6 кг/м ²

МІШОК 25 кг

Камінцева 1,5 мм: 1300 0157
Камінцева 2,0 мм: 1300 0158
Короїд 2,0 мм: 1300 0159



SILTEK DECOR

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА



ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ТА
ВНУТРІШНЬОГО РОБІТ



ТОКУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТЕМНО КОЛЬОРІ



ПАРПРОНИКНИНА



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙНА



РУЧНЕ І МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ

Застосування:

Для декоративного оздоблення фасадів, в тому числі для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, з використанням мінераловатних та пінополістирольних плит (EPS, XPS). Може використовуватись для декоративного оздоблення стін вестибюлів, холів, сходових клітин тощо.

Технічні характеристики:

Паропроникність	висока, клас V ₁	
Водопроникність	середня, клас W ₂	
Час висихання ¹	24 години	
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб ¹	не менше 0,5 МПа	
Структура	«камінцева»	«короїд»
Максимальна товщина шару	1,5 мм	2,0 мм
Витрата суміші на 1 м ²	від 2,7 кг/м ²	від 2,8 кг/м ²
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 20 г/л	до 11 г/л
База / колір	база DA можна використовувати як білу штукатурку або затонувати; база DC (безбарвна), використовувати тільки після тонування.	

ВІДРО 25 кг

Камінцева 1,5 мм:
Камінцева 1,5 мм:
Короїд 2,0 мм:

База DA: 1300 0502
База DC: 1301 2666
База DA: 1300 0500



SILTEK DECOR PRO

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА АРМОВАНА МІКРОВОЛОКНОМ



ЕФЕКТИВНИЙ СТРОК
ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ТОКУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТЕМНО КОЛЬОРІ



1 КЛАС ПАРПРОНИКНИНОСТІ



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙНА



РУЧНЕ І МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ

Застосування:

Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів житлових, торгівельних, адміністративних, промислових будівель. Рекомендується для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватись для декоративного оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.

Технічні характеристики:

Паропроникність	висока, клас V ₁			
Водопроникність	середня, клас W ₂			
Час висихання ¹	24 години			
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб ¹	не менше 0,5 МПа			
Структура	«камінцева»			«короїд»
Максимальна товщина шару	1 мм	1,5 мм	2 мм	2 мм
Витрата суміші на 1 м ²	від 1,9 кг	від 2,7 кг	від 3,0 кг	від 2,8 кг
Максимальний вміст летких органічних сполук ⁴	до 30 г/л			до 10 г/л
База / колір	база DA можна використовувати як білу штукатурку або затонувати; база DC (безбарвна), використовувати тільки після тонування.			

ВІДРО 25 кг

Камінцева 1,5 мм: База DA: 1300 0403
Камінцева 1,5 мм: База DC: 1300 0405
Камінцева 2,0 мм: База DA: 1300 0407
Камінцева 2,0 мм: База DC: 1300 0485
Короїд 2,0 мм: База DA: 1300 0409
Короїд 2,0 мм: База DC: 1300 0411



SILTEK DECOR SILICON PRO

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА СИЛІКОНОВА СТРУКТУРА «КАМІНЦЕВА»



Застосування:

Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів житлових, торговельних, адміністративних, промислових будівель. Рекомендується для влаштування фінішного оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватись для декоративного оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.

Технічні характеристики:

Паропроникність	висока, клас V ₁		
Водопроникність	низька W ₃		
Час висихання ¹	24 години		
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб ¹	не менше 0,5 МПа		
Максимальна товщина шару	1 мм	1,5 мм	2 мм
Витрата суміші на 1 м ²	від 1,9 кг	від 2,7 кг	від 3 кг
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 30 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019		
База / колір	база DA можна використовувати як білу штукатурку або затонувати; база DC (безбарвна), використовувати тільки після тонування.		

ВІДРО 25 кг

База DA: 1300 0413
База DC: 1300 0415



SILTEK DECOR SI&SI PRO

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА СИЛІКАТ-СИЛІКОНОВА



Застосування:

Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів житлових, торговельних, адміністративних, промислових будівель. Рекомендується для влаштування фінішного оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, з використанням мінераловатних та пінополістирольних плит (EPS, XPS).

Технічні характеристики:

Паропроникність	висока, клас V ₁		
Водопроникність	середня, клас W ₂		
Час висихання ¹	24 години		
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб ¹	не менше 0,5 МПа		
Максимальна товщина шару	1 мм	1,5 мм	2 мм
Витрата суміші на 1 м ²	від 1,9 кг	від 2,6 кг	від 2,8 кг
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 28 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019		
База / колір	база DA можна використовувати як білу штукатурку або затонувати; база DC (безбарвна), використовувати тільки після тонування.		

ВІДРО 25 кг

База DA: 1301 2557
База DC: 1301 2558



SILTEK DECOR SILICON MOSAIC

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА «МОЗАІКА» СИЛІКОН-АКРИЛОВА



РІЗНОКОЛЬОРОВА ГАМА



УДАРОСТІЙКА



ВОДОВИШТОКОВАЛЬНА
ВІЛАСТІВІСТЬ



УВАГА ДО УВІ-
СЛОВИНОК ВИКОРИСТАННЯ

Застосування:

Для приклеювання всіх типів мінераловатних та пінополістирольних теплоізоляційних плит (скло- та кам'яної вати, гранульованого і екструдованого пінополістиролу тощо) і влаштування на їх поверхні гідрозахисного армованого шару перед оздобленням декоративними матеріалами. Дозволяється приклеювання декоративних елементів з пінополістиролу всередині та зовні будівель.

Технічні характеристики:

Паропроникність	середня V_2		
Водопроникність	низька W_3		
Час висихання ¹	24 години		
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 дб ¹	не менше 0,5 МПа		
Температура експлуатації	від -30 °C до +70 °C		
Структура	мозаїка	мармур	граніт
Максимальна товщина шару	1 мм	1,5 мм	2 мм
Витрата суміші на 1 м ²	від 3,3 кг	від 2,7 кг	від 4,5 кг
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 2 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019		
База / колір	Кольори згідно каталогу «Декоративні штукатурки Mosaic»		

ВІДРО 25 кг

Колір №1: 1300 0478*

*Артикул та наявність продукції інших кольорів уточнюйте в точці продажу



SILTEK INTERIOR MOSAIC

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА «МОЗАІКА» З ВМІСТОМ ВОСКУ



ДЛЯ ВІСНУТШЕХ
РАБОТ



РІЗНОКОЛЬОРОВА ГАМА



ЕЛАСТИЧНА



УДАРОСТІЙКА



ТРЕЩИНІСТІЙКА

Застосування:

Для оздоблення мінеральних поверхонь (бетон, штукатурка тощо), гіпсокартону, ДВП, ДСП, OSB плит в житлових, офісних, торговельних приміщеннях, місцях загального користування.

Технічні характеристики:

Час висихання ¹	24 години
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 дб ¹	не менше 0,5 МПа
Максимальна товщина шару	1,6 мм
Витрата	від 3,3 кг/м ²
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Колір	Кольори згідно каталогу «Декоративні штукатурки Mosaic»

ВІДРО 25 кг

Колір №1: 1301 2876*

*Артикул та наявність продукції інших кольорів уточнюйте в точці продажу



SILTEK STONE VARNISH

ЛАК ДЛЯ КАМЕНЮ І БЕТОНУ



ПАРПРОНИКНИЙ



ВОДОДІШКОПУВАЛЬНА
ВІЛАСТІВІСТЬ



СТІЙКІСТЬ ДО
МОКРОГО СТІРЯННЯ



АТМОСФЕРНОСТІЙНЕ
ПОКРИТТЯ



ЗАХИЩАЄ ВІД ПОЛІОНІВ
ТА ГРИБІВ

Застосування:

Для фінішного оздоблення мінеральних поверхонь (камінь, бетон, клинкерна цегла, цементні та гіпсові штукатурки тощо). Підходить для захисту та відновлення зовнішнього вигляду поверхонь оздоблених полімерними декоративними штукатурками, вододисперсійними чи алкідними фарбами, шпалерами, ДСП, ДВП, OSB. Рекомендується для обробки цоколів, елементів фасаду, бетонних огорож, поверхонь що облицьовані натуральним та штучним каменем, бетонних елементів ландшафтного дизайну чи декору приміщення, гіпсової плитки та ліпнини всередині будівлі. Не використовувати лак як фінішне покриття підлог (тротуарної, кам'яної плитки тощо), всередині та зовні будівель.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Колір	безколірний після висихання
Густина	приблизно 1 кг/л
Блиск	середній глянець
Паропроникність	середня, клас V ₂
Водопроникність	низька, клас W ₃
Стійкість до мокрого стирання	1 клас
Час висихання ¹	30 хвилин, наступний шар можна наносити через 2 години
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата при одношаровому нанесенні	від 0,15 л/м ² , витрата лаку залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при лакуванні

SILTEK DECOR LASUR

ДЕКОРАТИВНА ЛАЗУР



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ



ТОНІТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТЕПЛО КИЛКОРИ



1 КЛАС ПАРПРОНИКНИСТІ



ЗАХИЩАЄ ВІД ПОЛІОНІВ



МІСТИТЬ ВІСК

Застосування:

Для створення декоративних лесуючих покриттів, що підкреслюють фактуру поверхні на фасадах житлових, торговельних, громадських, промислових будівель, а також при реставрації пам'яток архітектури. Рекомендована для використання в поєднанні з декоративно-армувальною сумішшю Siltek S-17 для отримання різноманітних декоративних ефектів (бетону, природного каменю тощо) всередині та зовні будівель. Ефективна для фінішного оздоблення в системі фасадної теплоізоляції в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,1 кг/л (база L)
Блиск	матовий
Витрата при одношаровому нанесенні	0,08 – 0,15 л/м ²
Паропроникність	висока, V ₁
Водопроникність	середня, W ₂
Час висихання одного шару ¹	4-6 годин
Максимальний вміст ЛОС ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база L - (безбарвна) – можна використовувати як прозору лазур або затонувати. Відтінок та бажана ступінь прозорості лесуючого шару визначаються пробним нанесенням.

ВІДРО 0,75/2,5/10 Л

0,75 л: 1301 2529
2,5 л: 1301 2530
10 л: 1301 2517



ВІДРО 0,9/2,7 Л

0,9 л: 1301 2817
2,7 л: 1301 2819



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФІНІШНОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Decor	Decor Pro	Decor Silicon Pro	Decor Si&Si Pro	Decor Silicon Mosaic	Interior Mosaic
Паропроникність	Висока, V ₁	Висока, V ₁	Висока, V ₁	Висока, V ₁	Середня, V ₂	-
Водопроникність	Середня, W ₂	Середня, W ₂	Низька, W ₃	Середня, W ₂	Низька W ₃	-
База	DA	DA, DC	DA, DC	DA, DC	-	-
ФІНІШНЕ ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ						
Фасади оштукатурені	++	++	++	++	+	-
Бетонні конструкції	++	++	++	++	++	-
Конструкції з ніздрюватого бетону або інших пористих матеріалів	+	+	+	+	-	-
Фасади, що піддаються інтенсивному зволоженню	-	+	++	++	+	-
Система утеплення фасадів з застосуванням мінераловатних плит	++	++	++	++	-	-
Система утеплення фасадів з застосуванням пінополістирольних плит	+	++	++	++	++	-
Цокольна частина будинку	-	-	-	-	++	-
ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ						
Сухі житлові приміщення	+	+	+	+	+	++
Вологі приміщення	-	-	-	-	+	-
Місця загального користування (сходові клітини, фойє)	+	+	+	+	+	++
Офісні приміщення	+	+	+	+	+	++
Учбові заклади	+	+	+	+	+	++
Торговельно-розважальні заклади, кафе, ресторани	+	+	+	+	+	++
Підземні паркінги, гаражі	++	++	+	+	+	-

++ – Рекомендується

+ – Можна застосовувати

- – Не рекомендується застосовувати

SILTEK™



ФАРБИ ІНТЕР'ЄРНІ



SILTEK INTERIOR STANDARD

ФАРБА МАТОВА ДЛЯ СТЕЛІ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
КОЛЬОРИ



4 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО
МОКРОГО СТИРАННЯ



СТУПІНЬ БЛИСКУ –
МАТОВИЙ



ДЛЯ СУХИХ ПРИМІЩЕНЬ



ПРИКРИВУЄ НЕДОЛІКИ
ПОВЕРХНІ

Застосування:

Для первинного або ремонтного пофарбування мінеральних поверхонь (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка тощо), гіпсокартону, ДВП, ДСП в сухих житлових та громадських приміщеннях.

Технічні характеристики:

Блиск	матовий
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,2-0,27 кг/м ²
Стійкість до мокрого стирання	4 клас
Час висихання одного шару ¹	1-2 години
Покривність, згідно з ДСТУ EN 13300	1 клас, при нормі вкриття 3,0 м ² /кг; 2 клас, при нормі вкриття 8,5 м ² /кг;
Максимальний вміст ЛОС ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база А - можна використати як білу фарбу або затонувати, можливе незначне відхилення від кольору еталону

ВІДРО 1,4/7/14 КГ

База А	1,4 кг:	1300 0394
База А	7 кг:	1300 0396
База А	14 кг:	1300 0398



SILTEK INTERIOR MATT LATEX

ФАРБА МАТОВА ЛАТЕКСНА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛІ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
КОЛЬОРИ



3 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО
МОКРОГО СТИРАННЯ



СТУПІНЬ БЛИСКУ –
МАТОВИЙ



ВИСОКА ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ



ПРИКРИВУЄ НЕДОЛІКИ
ПОВЕРХНІ

Застосування:

Для первинного або ремонтного пофарбування мінеральних поверхонь (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартону, ДВП, ДСП в сухих житлових, громадських, офісних, торгівельних, складських приміщеннях, дитячих садках, школах, курортно-оздоровчих закладах, підприємствах громадського харчування. Підходить для ремонтного оздоблення поверхонь, раніше пофарбованих латексною чи алкідною фарбою.

Технічні характеристики:

Блиск	матовий
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,16-0,21 кг/м ²
Стійкість до мокрого стирання	3 клас
Час висихання одного шару ¹	1-2 години
Покривність, згідно з ДСТУ EN 13300	1 клас, при нормі вкриття 3,1 м ² /кг; 2 клас, при нормі вкриття 5,5 м ² /кг;
Максимальний вміст ЛОС ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база А - можна використати як білу фарбу або затонувати.

ВІДРО 1,4/7/14 КГ

База А	1,4 кг:	1301 2486
База А	7 кг:	1301 2487
База А	14 кг:	1301 2488



SILTEK INTERIOR TOP LATEX

ФАРБА ЛАТЕКСНА З ВИСОКОЮ ПОКРИВНОЮ ЗДАТНІСТЮ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТІМНІ КОЛІРИ



3 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО
МОКРОГО СТІРАННЯ



СТУПІнь БЛИСКУ –
МАТОВИЙ



ПРИКРИЄ НЕДОПІЛКИ
ПОВЕРХНІ



РУЧНЕ ТА МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ

Застосування:

Для первинного або ремонтного пофарбування мінеральних поверхонь (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартону, ДВП, ДСП, шпалер в житлових (спальні, вітальні, передпокої), офісних, торговельних приміщеннях, місцях загального користування таке інше. Практичне рішення для швидкого оздоблення більшості житлових та громадських приміщень, в тому числі дошкільних та шкільних учбових закладів. Підходить для ремонтного оздоблення поверхонь, раніше пофарбованих латексною чи алкідною фарбою.

Технічні характеристики:

Блиск	матовий
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,10-0,14 л/м ²
Стойкість до мокрого стирання	3 клас
Час висихання одного шару ¹	1-2 години
Покривність, згідно з ДСТУ EN 13300	1 клас, при нормі вкриття 5,8 м ² /л; 2 клас, при нормі вкриття 9,9 м ² /л;
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база А – можна використати як білу фарбу або затонувати; база С (безбарвна) – використовувати тільки після тонування.

ВІДРО 0,9/4,5/9 л

База А	0,9 л:	1300 0330
База А	4,5 л:	1300 0332
База А	9 л:	1300 0334
База С	0,9 л:	1301 2523
База С	4,5 л:	1300 0336
База С	9 л:	1300 0338



SILTEK INTERIOR ELITE

ФАРБА ЛАТЕКСНА МАТОВА ПРЕМІУМКЛАСУ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТІМНІ КОЛІРИ



1 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО
МОКРОГО СТІРАННЯ



СТУПІнь БЛИСКУ –
ГЛИБОКОМАТОВИЙ



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
ДЛЯ ДІТЯЧИХ КИМНАТ



РУЧНЕ ТА МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ

Застосування:

Рекомендується для пофарбування приміщень з високими вимогами до безпеки оздоблювальних матеріалів та зовнішнього вигляду пофарбованих поверхонь: спальні, вітальні, дитячі кімнати, інші житлові приміщення, а також дошкільні, учбові, курортно-оздоровчі заклади, готелі тощо. Легкість нанесення фарби і уповільнений час висихання полегшує роботу на великих площинах. Підходить для ремонтного оздоблення поверхонь, раніше пофарбованих латексною чи алкідною фарбою.

Технічні характеристики:

Блиск	глибокоматовий
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,09-0,11 л/м ²
Стойкість до мокрого стирання	1 клас
Час висихання одного шару ¹	2-3 години
Покривність, згідно з ДСТУ EN 13300	1 клас, при нормі вкриття 5,2 м ² /л; 2 клас, при нормі вкриття 11,2 м ² /л;
Максимальний вміст ЛОС ³	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база А – можна використати як білу фарбу або затонувати; база С (безбарвна) – використовувати тільки після тонування.

ВІДРО 0,9/4,5/9 л

База А	0,9 л:	1300 0340
База А	4,5 л:	1300 0342
База А	9 л:	1300 0344
База С	4,5 л:	1300 0346
База С	9 л:	1300 0348



SILTEK INTERIOR MAGIC MATT

ФАРБА ЛАТЕКСНА МАТОВА ПРЕМІУМ КЛАСУ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТІМНІ КОЛЬОРИ



1 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО
МОКРОГО СТІРАННЯ



СТУПІНЬ БЛИСКУ –
ГЛИБОКОМАТОВИЙ



ВОДО-БРУДОВОДІТЛИВО-
ВАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ



РУЧНЕ ТА МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ

Застосування:

Для створення зносостійких глибокоматових покриттів на мінеральних поверхнях (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартоні, ДВП, ДСП, різних видах шпалер у житлових та громадських приміщеннях. Рекомендується для пофарбування стін та стелі у спальнях, вітальнях, передпокоїх, кухнях санвузлах та інших житлових приміщеннях, а також для оздоблення приміщень дитячих садків, учбових аудиторій, офісів, готелів, підприємств громадського харчування, торгових приміщень, інших місць загального користування. Посилена воском, який підвищує водовідштовхувальні властивості та полегшує видалення забруднень з пофарбованої поверхні. Підходить для ремонтного оздоблення поверхонь, раніше пофарбованих латексною чи алкідною фарбою.

Технічні характеристики:

Блиск	глибокоматовий
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,09-0,12 л/м ²
Стійкість до мокрого стирання	1 клас
Час висихання одного шару ¹	до 2 годин
Покривність, згідно з ДСТУ EN 13300	1 клас, при нормі вкриття 4,3 м ² /л; 2 клас, при нормі вкриття 7,3 м ² /л;
Максимальний вміст ЛОС ³	до 17,5 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база А - можна використати як білу фарбу або затонувати; база С (безбарвна) – використовувати тільки після тонування.

ВІДРО 0,9/4,5/9 Л

База А	0,9 л:	1301 2972
База А	4,5 л:	1301 2974
База А	9 л:	1301 2976
База С	4,5 л:	1301 2978
База С	9 л:	1301 2970



SILTEK INTERIOR PRESTIGE 5

ФАРБА ЛАТЕКСНА ОКСАМИТОВО-МАТОВА



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТІМНІ КОЛЬОРИ



2 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО
МОКРОГО СТІРАННЯ



ЗАХИСТ ВІД ПЛІСНИНИ
ТА ГРИБКІВ



ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
ВОЛОГИТИХ ПОВЕРХНЬ



РУЧНЕ ТА МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ

Застосування:

Для створення зносостійких матових покриттів на мінеральних поверхнях (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартоні, ДВП, ДСП, різних видах шпалер в сухих або вологих приміщеннях. Рекомендується для пофарбування житлових та громадських приміщень з високим експлуатаційним навантаженням: передпокої, санвузлів, фойє, сходові майданчики, готелі, офісні приміщення, дитячі садки, школи, кухні, підприємства громадського харчування тощо. Висока покривна здатність фарби дозволяє зменшити витрати матеріалу. Підходить для ремонтного оздоблення поверхонь, раніше пофарбованих латексною чи алкідною фарбою.

Технічні характеристики:

Блиск	матовий
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,07-0,09 л/м ²
Стійкість до мокрого стирання	2 клас
Час висихання одного шару ¹	2-3 години
Покривність, згідно з ДСТУ EN 13300	1 клас, при нормі вкриття 5,2 м ² /л; 2 клас, при нормі вкриття 15 м ² /л;
Максимальний вміст ЛОС ³	до 5 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база А - можна використати як білу фарбу або затонувати; база С (безбарвна) – використовувати тільки після тонування.

ВІДРО 0,9/4,5/9 Л

База А	0,9 л:	1300 0350
База А	4,5 л:	1300 0352
База А	9 л:	1300 0354
База С	4,5 л:	1301 2804
База С	9 л:	1301 2806



SILTEK INTERIOR PRESTIGE 7

ФАРБА ЛАТЕКСНА ШОВКОВИСТА

ПРЕМІУМ КЛАСУ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТІМНІ КОЛІРИ



1 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО
МОКРОГО СТІРАННЯ



СТУПІНЬ БЛИСКУ –
СЕРЕДНІЙ ГЛЯНЕЦЬ



ВОДО-ВРУДОВІДШОКУ-
ВАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ



РУЧНЕ ТА МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ

Застосування:

Для створення тонкошарових, стійких до стирання покриттів на гладких та структурних мінеральних поверхнях (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартоні, ДВП, ДСП, різних видах шпалер в сухих або вологих приміщеннях. Рекомендуються для пофарбування приміщень з високим експлуатаційним навантаженням, необхідністю частого очищення чи дезінфекції поверхонь: кухні, санвузли, торгово-розважальні центри, басейни, медичні заклади, підприємства громадського харчування, таке інше. Ідеально підходить для пофарбування рельєфних поверхонь та фактурних шпалер. Підходить для ремонтного оздоблення поверхонь, раніше пофарбованих латексною чи алкідною фарбою.

Технічні характеристики:

Густина	приблизно 1,25 кг/л (база А), 1,2 кг/л (база С)
Блиск	середній глянець
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,09-0,11 л/м²
Стійкість до мокрого стирання	1 клас
Час висихання одного шару¹	2-3 години
Покривність, згідно з ДСТУ EN 13300	1 клас, при нормі вкриття 5,5 м²/л; 2 клас, при нормі вкриття 15,5 м²/л;
Максимальний вміст ЛОС³	до 11 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база А - можна використати як білу фарбу або затонувати; база С (безбарвна), використовувати тільки після тонування.

ВІДРО 0,9/4,5/9 Л

База А	0,9 л:	1300 0356
База А	4,5 л:	1300 0358
База А	9 л:	1300 0360
База С	4,5 л:	1300 0362
База С	9 л:	1301 0364



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФІНІШНОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Interior Standard	Interior Matt Latex	Interior Top Latex	Interior Elite	Interior Prestige 5	Interior Prestige 7	Magic Matt
Блиск	матовий	матовий	матовий	глибоко матовий	матовий	середній глянець	глибокоматовий
Стійкість до мокрого стирання	4 клас	3 клас	3 клас	1 клас	2 клас	1 клас	1 клас
База	A	A	A, C	A, C	A, C	A, C	A, C
Час висихання	1-2 години	1-2 години	1-2 години	2-3 години	2-3 години	2-3 години	2 години
Витрата	0,2-0,27 кг/м ²	0,16-0,21 кг/м ²	0,1-0,14 л/м ²	0,09-0,11 л/м ²	0,07-0,09 л/м ²	0,09-0,11 л/м ²	0,09-0,12 л/м ²
1 клас покривності при нормі вкриття	3 м ² /кг	3,1 м ² /кг	5,8 м ² /л	5,2 м ² /л	5,2 м ² /л	5,5 м ² /л	4,3 м ² /л
2 клас покривності при нормі вкриття	8,5 м ² /кг	5,5 м ² /кг	9,9 м ² /л	11,2 м ² /л	15 м ² /л	15,5 м ² /л	7,3 м ² /л
Метод нанесення фарби	ручний	ручний	ручний та механізований	ручний та механізований	ручний та механізований	ручний та механізований	ручний та механізований
ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ							
Стелі в сухих приміщеннях	++	++	++	+	++	+/-	++
Стелі у вологих приміщеннях	-	-	-	-	++	+	++
Стіни в спальні, вітальні, кабінеті	+	++	++	++	++	+	++
Стіни в санвузлах, кухні	-	-	-	-	++	++	++
Стіни в дитячій кімнаті	+/-	+	+	++	+	+	++
«Фактурні поверхні» (шпалери під фарбування)	+/-	+/-	+/-	++	+/-	++	++
Місця загального користування (сходові клітини, фойє)	+	++	++	+	++	+	++
Офісні приміщення	+/-	++	++	+	++	+	++
Учбові заклади	+/-	++	++	+	++	+	++
Торговельно-розважальні заклади	+/-	+	+	+	++	++	++
Кафе, бари, ресторани	-	+	+	+	++	++	++
Містить протипіслявий компонент	-	-	-	-	+	+	++

++ – Рекомендується

+

– Можна застосовувати

+/- – Можна застосовувати, якщо влаштовує зовнішній вигляд поверхні

- – Не рекомендується застосовувати

SILTEK™



ФАРБИ ФАСАДНІ



SILTEK FACADE

ФАРБА ЛАТЕКСНА АТМОСФЕРОСТІЙКА

ВІДРО 14 кг

База FA 1300 0371



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
КОЛЬОРИ



СТУПІнь БЛІСКУ –
МАТОВИЙ



ПРИКОВІС НЕДОЛГІЙ
ПОВЕРХНІ



ВИСОКА
ПАРПРОНИКНІСТЬ



РУЧНЕ ТА МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ

Застосування:

Для первинного або ремонтного фарбування зовнішніх мінеральних поверхонь (штукатурка, бетон, декоративні штукатурки тощо). Рекомендована для фарбування систем фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Можна використовувати для фарбування стін та стель всередині будівель.

Технічні характеристики:

Блиск	матовий
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	200-250 г/м²
Покривність	1 клас, при нормі вкриття 3,6 м²/кг; 2 клас, при нормі вкриття 8,7 м²/кг;
Паропроникність	висока, V ₁
Водопроникність	низька, W ₃
Час висихання одного шару ¹	4-6 годин
Максимальний вміст ЛОС ³	до 17 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база FA - можна використати як білу фарбу або затонувати у світлі кольори; можливе незначне відхилення від кольору еталону.



SILTEK FACADE PRO

ФАРБА ФАСАДНА ДОВГОВІЧНА

ВІДРО 0,9/4,5/9 Л



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТІМНІ КОЛЬОРИ



ЕФЕКТИВНИЙ СТРОК
ЕКСПЛУАТАЦІЇ²



ПІДВИЩЕНА ПОКРИВНА
ЗДАТІСТЬ



ЗАХИСТ ВІД ВОДОСТІСІВ,
ПОПОВНІ ТА ТРИСКІВ



РУЧНЕ ТА МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ

Застосування:

Призначена для первинного або ремонтного фарбування мінеральних поверхонь (бетон, штукатурка, декоративні штукатурки, силікатна цегла, цементно-волокнисті плити) всередині та зовні будівель. Рекомендована для фарбування оздоблення системи фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може застосовуватися для пофарбування стін та стель в місцях загального користування, де необхідне довговічне покриття, стійке до багаторазового миття (сходові клітини, фойє, офісні приміщення, громадські заклади таке інше), а також для пофарбування елементів інтер'єру з оцинкованого металу (вентиляційні, кабельні канали тощо).

Технічні характеристики:

Блиск	матовий
Витрата фарби при нанесенні в 1 шар	гладкі невібираючі поверхні: 0,09-0,11 л/м² шорсткі та пористі поверхні: 0,17-0,25 л/м²
Час висихання одного шару ¹	4-6 годин
Покривність	1 клас, при нормі вкриття 5,2 м²/л; 2 клас, при нормі вкриття 11 м²/л;
Паропроникність	висока, V ₁
Водопроникність	низька, W ₃
Стійкість до мокрого стирання	1 клас, згідно ДСТУ EN 13300
Максимальний вміст ЛОС ³	до 2 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база FA - можна використати як білу фарбу або затонувати; база FC (безбарвна) – використовувати тільки після тонування.

База FA	0,9 л:	1300 0298
База FA	4,5 л:	1300 0300
База FA	9 л:	1300 0302
База FC	0,9 л:	1301 2521
База FC	4,5 л:	1300 0304
База FC	9 л:	1300 0306



SILTEK FACADE SILICON PRO

ФАРБА СИЛІКОНОВА

ПРЕМІУМ КЛАСУ



ТОНІТЕТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТІМНІ КОЛІОРІ



ЕФЕКТИВНИЙ СТРОК
ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ВИСОКА ПАРОПРРОНИКНІСТЬ



ВИСОКА ВОДОПОГЛИНАЛЬНА
ЗДАТНІСТЬ



РУЧНЕ ТА МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ

Застосування:

Для первинного або ремонтного фарбування мінеральних поверхонь (бетон, штукатурка, декоративні штукатурки, силікатна цегла, цементно-волокнисті плити тощо). Рекомендована для використання в умовах підвищеної вологості або забрудненості середовища, фарбування системи фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватися для стін та стель в місцях загального користування: паркінги, гаражі, сходові клітини, офісні приміщення, розважальні центри, громадські заклади таке інше.тощо).

Технічні характеристики:

Блиск	матовий
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,11-0,25 л/м ²
Паропроникність	висока, V ₁
Водопроникність	низька, W ₃
Час висихання одного шару ¹	4-6 годин
Покривність	1 клас, при нормі вкриття 4,6 м ² /л; 2 клас, при нормі вкриття 10,2 м ² /л;
Максимальний вміст ЛОС ²	2 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база FA - можна використати як білу фарбу або затонувати; база FC (безбарвна) - використовувати тільки після тонування.

ВІДРО 4,5/10 л

База FA 4,5 л: 1300 0310
База FA 9 л: 1300 0312
База FC 4,5 л: 1300 0314
База FC 9 л: 1300 0316



SILTEK FACADE SILICAT PRO

ФАРБА СИЛІКАТНА ПРЕМІУМ КЛАСУ



ТОНІТЕТЬСЯ У СВІТЛІ
КОЛІОРІ



ДОВГОВІЧНИЙ ЗАХИСТ
ФАСАДУ



СТІЙКА ДО УФ
ВИПРОМІНЮВАННЯ



НАЙВИЩА ПАРОПРРОНИКНІСТЬ



РУЧНЕ ТА МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ

Застосування:

Для фарбування фасадів житлових та громадських будівель в тому числі пам'яток архітектури, а також для ремонтного пофарбування поверхонь раніше оздоблених силікатними фарбами або штукатурками. Використовується у котеджному та багатоповерховому будівництві, для фарбування огорожувальних конструкцій з нідздрюватого бетону або інших пористих матеріалів. Рекомендована для фарбування системи фасадної теплоізоляції з використанням мінераловатного утеплювача.

Технічні характеристики:

Блиск	матовий
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,17-0,25 л/м ² , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Паропроникність	висока, клас V ₁
Водопроникність	середня, клас W ₂
Час висихання одного шару ¹	4-6 годин
Покривність	1 клас, при нормі вкриття 4,6 м ² /л; 2 клас, при нормі вкриття 8,5 м ² /л;
Максимальний вміст ЛОС ²	до 17 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база FA - можна використати як білу фарбу або затонувати

ВІДРО 9 л

База FA 9 л: 1300 0318



SILTEK FACADE SI&SI PRO

ФАРБА СИЛІКАТ-СИЛІКОНОВА



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТЕМНІ КОЛІОРІ



1 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО
МОКРОГО СТІРАННЯ



ВИСОКА ПАРОПРОНИКНІСТЬ



НИЗЬКА



ЧАС ВИСИХАННЯ

Застосування:

Для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, торговельних, громадських, промислових будівель, а також пам'яток архітектури. Рекомендована для фарбування системи фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватись для фарбування стін та стель в місцях загального користування, де необхідне довговічне покриття, здатне витримувати багаторазове миття: паркінги, гарані, сходові клітини, фойє, готелі, офісні приміщення, розважальні центри, громадські заклади таке інше.

Технічні характеристики:

Блиск	матовий
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,11-0,25 л/м ²
Паропроникність	висока, V ₁
Водопроникність	низька, W ₃
Час висихання одного шару ¹	4-6 годин
Покривність	1 клас, при нормі вкриття 5,5 м ² /л; 2 клас, при нормі вкриття 11,8 м ² /л;
Максимальний вміст ЛОС ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база FA - можна використати як білу фарбу або затонувати; база FC (безбарвна) – використовувати тільки після тонування.

ВІДРО 9 Л

База FA 9 л: 1301 2813
База FC 9 л: 1301 2815



SILTEK FACADE ELASTIC PRO

ФАРБА ГУМОВА УНІВЕРСАЛЬНА



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТЕМНІ КОЛІОРІ



1 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО
МОКРОГО СТІРАННЯ



СТІЙКІСТЬ ДО
МОКРОГО СТІРАННЯ



ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ
ДО ДІ ВОДИ



ЧАС ВИСИХАННЯ

Застосування:

Для первинного та ремонтного пофарбування фасадів житлових та громадських будівель, цоколів, парканів, стін та стель в сухих і вологих приміщеннях де потрібне стійке до частого миття покриття. Може застосовуватися для фарбування покрівель з профнастилу, шиферу, металочерепиці, бітумної черепиці, вентиляційних труб, а також поверхонь раніше пофарбованих латексними або алкідними фарбами.

Технічні характеристики:

Блиск	матовий
Витрата фарби при нанесенні в 1 шар	від 0,18 кг/м ²
Час висихання одного шару ¹	2-4 години
Покривність	1 клас, при нормі вкриття 2,9 м ² /л; 2 клас, при нормі вкриття 3,8 м ² /л;
Паропроникність	середня, V ₂
Водопроникність	низька, W ₃
Стійкість до мокрого стирання	1 клас, згідно з ДСТУ EN 13300
Максимальний вміст ЛОС ²	до 15 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база FA - можна використати як білу фарбу або затонувати; база FC (безбарвна) – використовувати тільки після тонування.

ВІДРО 3,5/6/12 КГ

База FA 3,5 кг: 1301 2883
База FA 6 кг: 1301 2881
База FA 12 кг: 1301 2879
База FC 3,5 кг: 1301 2913
База FC 6 кг: 1301 2911
База FC 12 кг: 1301 2909



SILTEK FACADE TEXTURIT

ФАРБА СТРУКТУРНА З СИЛІКОНОМ



ТОНІТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТІМНІ КОЛІРИ



ДОВГОТРИВА ЗАХИСТ
ФАСАДУ



ВИСОКА
ПАРПРОНИКНІСТЬ



ПРИКОБУЄ ДРІННІ
НЕДІЛКИ ПОВЕРХНІ



ЗАХИСТ ВІД ВОДОРОСТЕЙ,
ГЛІВНИКІВ ТА ГРИБІВ

Застосування:

Для первинного або ремонтного фарбування міцних мінеральних поверхонь (бетон, штукатурка тощо) всередині та зовні будівель. Рекомендована для опорядження системи фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватися для створення декоративних ефектів в інтер'єрі і на фасаді.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,6 кг/л
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,25-0,5 л/м ² , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також від методу нанесення та умов при фарбуванні
Паропроникність	висока, V ₁
Водопроникність	низька, W ₃
Час висихання	4-6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ³	до 17 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база ТА - можна використати як білу фарбу або затонувати

ВІДРО 4,5/9 КГ

База ТА 4,5 л: 1300 0320
База ТА 9 л: 1300 0322



SILTEK STRUCTURIT

ФАРБА ЛАТЕКСНА СТРУКТУРНА



ТОНІТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТІМНІ КОЛІРИ



ВОДО - ТА МОРОЗОСТІЙКА



ВИСОКА
ПАРПРОНИКНІСТЬ



ПРИКОБУЄ НЕДІЛКИ
ПОВЕРХНІ



ЗРУЧНА У
ЗАСТОСУВАННІ

Застосування:

Для декоративного оздоблення і захисту міцних мінеральних поверхонь (бетон, штукатурка таке інше) всередині та зовні будівель. Використовуючи різні інструменти та техніки нанесення, можливе отримання необмеженої кількості декоративних ефектів. Підходить для створення рельєфних малюнків за допомогою трафарету.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,7 кг/л (база ТА), 1,65 (база ТС)
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,5 - 3 кг/м ² , витрата фарби залежить від фактури, товщини шару, методу нанесення, а також від шорсткості поверхні та умов при роботі
Паропроникність	висока, клас V ₁
Водопроникність	низька, W ₃
Максимальна кількість летких органічних сполук ³	до 14 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Час висихання	4-6 годин, при товщині шару 1 мм
База / колір	база ТА - можна використати як білу фарбу або затонувати; база ТС (безбарвна), використовувати тільки після тонування.

ВІДРО 7/14 КГ

База ТА 7 кг: 1301 2531
База ТА 14 кг: 1301 2533
База ТС 7 кг: 1301 2607
База ТС 14 кг: 1301 2609



SILTEK BETON PRO

ФАРБА ДЛЯ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ



ТОНІУЄТЬСЯ У СВІТЛІ
ТА ТІМНІ ПОЛІСЬОМ



1 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО
МОКРОГО СТІРАННЯ



СТУПІНЬ БЛИСКУ -
СЕРЕДНІЙ ГЛЯНЕЦЬ



ВОДО-ПРОДУВІЩІВІСТЬ -
ВІСЬОКЕ ПОРІСТІТ



ПАРПРОНИКІВНА

Застосування:

Призначена для декоративно-захисного фарбування бетонних конструкцій, що піддаються періодичному зволоженню, всередині та зовні будівель: цоколі, елементи паркану, стінові панелі, підпірні стінки, паркінги, огороження автомагістралей, бордюри, елементи садово-паркової архітектури тощо. Може застосовуватися для фарбування бетонних або раніше пофарбованих підлог і сходів в сухих та вологих приміщеннях де поверхні піддаються помірного механічного впливу (житлові та офісні приміщення, ванні кімнати, підвали, сховища, майстерні таке інше), елементів фасаду та інтер'єру з оцинкованого металу, волокнисто-цементних плит, керамічної плитки. Фарба не призначена для пофарбування дахів.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,3 кг/л (база FA), 1,2 кг/л (база FC)
Блиск	середній глянець
Витрата фарби при нанесенні в 1 шар	0,1-0,14 л/м², витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Час висихання одного шару¹	2-4 години
Покривність	1 клас, при нормі вкриття 4,6 м²/л; 2 клас, при нормі вкриття 10,7 м²/л;
Рекомендована товщина сухої плівки при фарбуванні підлоги	100-150 мкм (витрата фарби для досягнення рекомендованої товщини сухої плівки: 0,25 – 0,3 л/м²)
Парпроникність	середня, V₂
Водопроникність	низька, W₃
Стійкість до мокрого стирання	1 клас, згідно ДСТУ EN 13300
Опір до стирання	110 мг (1 кг, 1000 циклів, абразиметр Табера) згідно з ДСТУ ISO 7784-2
Максимальний вміст летких органічних сполук²	до 15 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база FA - можна використати як білу фарбу або затонувати; база FC (безбарвна) – використовувати тільки після тонування.

ВІДРО 0,9/4,5/9 Л

База FA	0,9 л:	1301 2498
База FA	4,5 л:	1300 0378
База FA	9 л:	1300 0308
База FC	0,9 л:	1301 2493
База FC	4,5 л:	1300 0380
База FC	9 л:	1300 0376



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФІНІШНОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Facade	Facade Pro	Facade Silicon Pro	Facade Silicat Pro	Facade Si&Si Pro	Facade Elastic Pro	Facade Texturit	Structurit	Beton Pro
Блиск	матовий	матовий	матовий	матовий	матовий	матовий	-	-	матовий
Паропроникність	Висока, V ₁	Висока, V ₁	Висока, V ₁	Висока, V ₁	Висока, V ₁	Середня, V ₂	Висока, V ₁	Висока, V ₁	Середня, V ₂
Водопроникність	Низька, W ₃	Низька, W ₃	Низька, W ₃	Середня, W ₂	Низька, W ₃	Низька, W ₃	Низька, W ₃	Низька, W ₃	Низька, W ₃
База	FA	FA, FC	FA, FC	FA	FA, FC	FA, FC	TA	TA, TC	FA, FC
Витрата	0,2-0,25 кг/м ²	0,09-0,25 л/м ²	0,11-0,25 л/м ²	0,17-0,25 л/м ²	0,11-0,25 л/м ²	від 0,18 кг/м ²	0,25-0,5 л/м ²	0,5-3 кг/м ²	0,1-0,14 л/м ²
1 клас покривності при нормі вкриття	3,6 м ² /кг	5,2 м ² /л	4,6 м ² /л	4,6 м ² /л	5,5 м ² /л	2,9 м ² /л	-	-	4,6 м ² /л
2 клас покривності при нормі вкриття	8,7 м ² /кг	11 м ² /л	10,2 м ² /л	8,5 м ² /л	11,8 м ² /л	3,8 м ² /л	-	-	10,7 м ² /л
Метод нанесення фарби	ручний та механізований	ручний та механізований	ручний та механізований	ручний та механізований	ручний та механізований	ручний та механізований	ручний	ручний	ручний та механізований
ФІНІШНЕ ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ									
Фасади оштукатурені	++	++	++	+	++	+	+	+	-
Бетонні конструкції	+	+	+	+	+	++	+	+	++
Конструкції з ніздрюватого бетону або інших пористих матеріалів	+	+	++	++	++	+	++	++	+
Фасади, що піддаються інтенсивному зволоженню	-	+	++	-	++	+	-	-	+
Система утеплення фасадів з застосуванням мінераловатних плит	++	++	++	++	++	-	++	++	-
Система утеплення фасадів з застосуванням пінополістирольних плит	++	++	++	+	++	++	++	++	++
Цокольна частина будинку	-	-	-	-	-	++	-	-	++
Покрівлі та металеві конструкції (шифер, профнастил, металочерепиця, вентилятори тощо)	-	-	-	-	-	+	-	-	-
ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ									
Стіни в сухих приміщеннях	+/-	+/-	+/-	-	+/-	+	+/-	+	+/-
Стіни у вологих приміщеннях	-	-	+/-	-	+/-	+	+/-	+/-	+
Місця загального користування (сходові клітини, фойє)	++	++	+	-	++	++	++	++	++
Офісні приміщення	+	+	+	-	+	+	-	-	+
Учбові заклади	+	+	+	-	+	+	-	-	+
Торговельно-розважальні заклади, кафе, ресторани	+	+	+	-	+	++	+/-	+/-	++
Підземні паркінги, гаражі	++	++	+	-	++	++	++	++	++

- ++

– Рекомендується
- +/-

– Можна застосовувати, якщо влаштовує зовнішній вигляд поверхні
- +

– Можна застосовувати
- – Не рекомендується застосовувати

SILTEK™



ПІНИ, ГЕРМЕТИКИ, МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ



SILTEK MULTIFIX

КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

ВІДРО 1,4 / 4,2 / 12 кг



ВІТРАТА МАТЕРІАЛУ



ВІДКРИТИЙ ЧАС



ЕЛАСТИЧНИЙ



ТЕМПЕРАТУРНИЙ
ВІД -30°C ДО +60°C



СТІЙКИЙ ДО
СПОВЗАННЯ

1,4 кг: 1301 2514

4,2 кг: 1301 2512

12 кг: 1301 2513

Застосування:

Для склеювання практично всіх видів будівельних матеріалів всередині сухих та вологих приміщень: стінових панелей та декору з дерева, ДСП, OSB, керамічної плитки, мозаїки, гіпсу, деяких видів пластику (полістирол, ПВХ, органічне скло). Можливе приклеювання лінолеуму та текстильних покриттів для підлоги, встановлення плінтусів та підвіконь.

Властивості:

- Еластичний та міцний шов;
- Стійкий до сповзання, зручне приклеювання на вертикальні поверхні;
- Відмінна фіксація легких та тонких будівельних матеріалів;
- Не містить розчинників, без запаху.

Технічні характеристики:

Колір	білий
Відкритий час	не менше 15 хвилин
Час висихання: ¹	
- водопоглинаючі покриття	через 48 годин
- не водопоглинаючі покриття	не раніше 7 діб
Температура експлуатації	від -30 °C до +60 °C
Витрата матеріалу	0,25-0,8 кг/м², витрата може збільшитись в залежності від поверхонь склеювання, методу нанесення та товщини шару.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СУМІСНОСТІ ПОВЕРХОНЬ ТА ПОКРИТТІВ (ВИРОБІВ) ПРИ СКЛЕЮВАННІ

Що клеїти До чого клеїти	Плитка керамічна	Керамограніт (Грес)	Камінь	Дерево, ДСП	OSB	ПВХ	Гіпс	Пінополістирол
Плитка керамічна	+	+	+	+	+	-	+	+
Керамограніт (Грес)	+	+	+	+	+	-	+	+
Камінь	+	+	+	+	+	+	+	+
Дерево, ДСП	+	+	+	+	+	+	+	+
OSB	+	+	+	+	+	+	+	+
ПВХ	-	-	-	+	+	-	+	+
Бетон	+	+	+	+	+	+	+	+
Гіпс	+	+	+	+	+	+	+	+
Пінополістирол	+	+	-	+	+	-	+	+
Скло	-	-	-	+	-	-	+	-

МОНТАЖНА ПІНА



ТЕПЛО- ТА
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНА



ТЕРМОСТІЙКА
від -55°C до +90°C



ВСЕРЕДИНІ
ТА ЗОВНІ



ШВИДКЕ
ЗАТВЕРДІННЯ

Застосування:

Всесезонна поліуретанова однокомпонентна монтажна піна, призначена для використання в побутових умовах. Піна має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів: дерева, бетону, каменю, пластику, металу та ін. Використовується для встановлення та фіксації віконних та дверних блоків, заповнення швів і щілин, ізоляції труб та дротів, заповнення пустот і отворів. Має високі звуко- та теплоізоляційні властивості.

Властивості:

- Всередині та зовні будівель;
- Всесезонна формула;
- Підвищена адгезія, забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями;
- Швидкотвердіюча;
- Звуко- та теплоізоляційна.

Виконання робіт:

- Перед початком і протягом монтажу температура балона повинна бути від +10 °C до +25 °C. Добре струснути балон (не менше 20 разів).
- Зняти захисну кришку і прикрутити трубку до балона та переконатися в надійності з'єднання. Під час роботи балон тримати клапаном вниз.
- Нанести піну на 1/3 ширини шва.
- Піну, що не затверділа можна видалити спеціальним очищувачем або ацетоном. Затвердішу піну видалити тільки механічним способом.
- Всі роботи рекомендовано виконувати при температурі від -5 °C до +35 °C.

Технічні характеристики

Час твердіння ¹	10–15 хвилин
Час повного висихання ¹	не пізніше, ніж через 24 години
Температура експлуатації	від -55 °C до +90 °C
Об'єм готової піни	до 50 л/балон

БАЛОН 750 мл

Артикул: 1301 2455



МОНТАЖНА ПІНА PRO



ТЕПЛО- ТА
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНА



ТЕРМОСТІЙКА
від -55°C до +90°C



ВСЕРЕДИНІ
ТА ЗОВНІ



ШВИДКЕ
ЗАТВЕРДІННЯ

Застосування:

Всесезонна поліуретанова однокомпонентна монтажна піна, призначена для професійного використання. Піна має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів: дерева, бетону, каменю, пластику, металу та ін. Використовується для встановлення та фіксації віконних та дверних блоків, заповнення швів і щілин, ізоляції труб та дротів, заповнення пустот і отворів. Має високі звуко- та теплоізоляційні властивості.

Властивості:

- Всередині та зовні будівель;
- Всесезонна формула;
- Підвищена адгезія, забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями;
- Швидкотвердіюча;
- Звуко- та теплоізоляційна.

Виконання робіт:

- Перед початком і протягом монтажу температура балона повинна бути від +10 °C до +25 °C. Добре струснути балон (не менше 20 разів).
- Зняти захисну кришку і прикрутити балон до монтажного пістолету та переконатися в надійності з'єднання. Під час роботи балон тримати клапаном вниз.
- Нанести піну на 2/3 ширини шва.
- Піну, що не затверділа можна видалити спеціальним очищувачем або ацетоном. Затвердішу піну видалити тільки механічним способом.
- Всі роботи рекомендовано виконувати при температурі від -5 °C до +35 °C.

Технічні характеристики

Час твердіння ¹	10–15 хвилин
Час повного висихання ¹	не пізніше, ніж через 24 години
Температура експлуатації	від -55 °C до +90 °C
Об'єм готової піни	до 65 л/балон

БАЛОН 860 мл

Артикул: 1301 2456



МОНТАЖНА КЛЕЙ-ПІНА PRO



ВСЕРЕДИНІ
ТА ЗОВНІ



ПІДВИЩЕНА
АДГЕЗІЯ



ТЕРМОСТІЙКА
від -50 °C до +100 °C



ШВИДКЕ
ЗАТВЕРДІННЯ

Застосування:

Всесезонна поліуретанова однокомпонентна клей-піна для приклеювання піно-, газобетону, пінополістиролу, матеріалів для утеплення фасадів. Призначена для професійного використання. Клей-піна має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів: дерева, бетону, каменю, пластику, металу та ін. за винятком тефлону, поліетилену, жирних поверхонь і силікону. Характеризується невеликим вторинним розширенням. Клейове з'єднання володіє відмінною еластичністю і міцністю, а також має відмінні звуко- та теплоізоляційні властивості.

Властивості:

- Всередині та зовні будівель;
- Всесезонна формула;
- Підвищена адгезія, забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями;
- Швидкоотвердіюча;
- Низьке вторинне розширення.

Виконання робіт:

- Перед початком і протягом монтажу температура балона повинна бути від +10 °C до +25 °C. Добре струснути балон (не менше 20 разів).
- Зняти захисну кришку і прикрутити балон до монтажного пістолету та переконатися в надійності з'єднання. Під час роботи балон тримати клапаном вниз.
- Нанести клей-піну по периметру і всередині плити, почекати 5–10 хвилин і щільно притиснути до основи. При необхідності коригувати плити можна протягом 10-ти хвилин після приклеювання.
- Всі роботи рекомендовано виконувати при температурі від -5 °C до +30 °C.
- Встановити пластикові дюбелі.
- Витрата до 12 м²/балон (в залежності від способу нанесення).

Технічні характеристики

Час твердіння ¹	5–15 хвилин
Час повного висихання ¹	12–24 годин
Температура експлуатації	від -50 °C до +100 °C
Об'єм готової піни	до 12 м ² /балон

БАЛОН 860 мл

Артикул: 1301 2464



SILTEK ВОГНЕСТІЙКА ПІНА PRO



ВСЕРЕДИНІ ТА
ЗОВНІ



ПІДВИЩЕНА
АДГЕЗІЯ



ШВИДКЕ
ЗАТВЕРДІННЯ

Застосування:

Призначена для професійного використання у місцях з підвищеним класом вогнестійкості. Піна має високу адгезію до більшості будівельних матеріалів: дерева, бетону, каменю, пластику, металу тощо. Застосовується для встановлення та фіксації віконних та дверних блоків, ущільнення швів та зазорів, ізоляції труб та проводів, заповнення порожнеч та отворів. Має гарні звуко- та теплоізоляційні властивості.

Властивості:

- внутрішнє і зовнішнє використання
- підвищена адгезія
- термостійкість від -55 °C до +90 °C
- об'єм готової піни 65 л

Виконання робіт:

- перед початком і протягом монтажу температура балона повинна бути від +10 °C до +25 °C. Добре струснути балон (не менше 20 разів);
- зняти захисну кришку і прикрутити балон до монтажного пістолету та переконатися в надійності з'єднання. Під час роботи балон тримати клапаном вниз;
- нанести піну на 2/3 ширину шва;
- піну, що не затверділа можна видалити спеціальним очищувачем або ацетоном;
- затверділу піну видалити тільки механічним способом.
- використовувати при температурі навколишнього середовища від +5 °C до +35 °C;
- Використовувати при температурі від +5 °C до +40 °C.

Технічні характеристики

Час твердіння ¹	10–15 хвилин
Час повного висихання ¹	не пізніше, ніж через 24 години
Температура експлуатації	від -55 °C до +90 °C
Об'єм готової піни	до 65 л/балон

БАЛОНЧИК 860 мл

Артикул: 1301 2853



МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ ПРОЗОРИЙ



СИЛА СКЛЕЮВАННЯ



РІДКІ ЦВЯХИ



ПІДВИЩЕНА АДГЕЗІЯ



ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ

Застосування:

Білий однокомпонентний клей (рідкі цвяхи) швидкої фіксації, виготовлений на основі акрилової дисперсії. Монтажный клей призначається для склеювання будь-яких будівельних матеріалів всередині та зовні приміщень. Має підвищену адгезію до керамічної плитки, цегли, бетону, гіпсокартону, твердому ПВХ, виробам з деревини. Сила склеювання 21 кг/см² (метод дерево-дерево). Набуває прозорість після полімеризації.

Властивості:

- Всередині та зовні будівель;
- Підвищена адгезія, забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями;
- Сила склеювання 21 кг/см²;
- Фарбується різними видами фарб.

Виконання робіт:

- Відрізати наконечник картриджа вище гвинта, прикрутити насадку і зрізати її наконечник в співвідношенні з необхідною шириною шва.
- За допомогою пістолету нанести клей на поверхню смужками або крапками.
- Щільно притиснути поверхні, які потрібно склеїти одну до одної й зафіксувати їх у такому положенні до повного висихання.
- Одна з поверхонь склеювання повинна бути пористою, оскільки твердіння клею відбувається за рахунок випаровування води.
- Використовувати при температурі від +5 °C до +40 °C.

Технічні характеристики

Колір	Прозорий
Основа	Акрил
Час фіксації*	5–10 хвилин
Час повного висихання*	12–24 годин
Температура експлуатації	від –25 °C до +80 °C

БАЛОНЧИК 280 мл

Артикул: 1301 2459



МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ БІЛИЙ



СИЛА СКЛЕЮВАННЯ



РІДКІ ЦВЯХИ



ПІДВИЩЕНА АДГЕЗІЯ



ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ

Застосування:

Білий однокомпонентний клей (рідкі цвяхи) швидкої фіксації, виготовлений на основі акрилової дисперсії. Монтажный клей призначається для склеювання будь-яких будівельних матеріалів всередині та зовні приміщень. Має підвищену адгезію до керамічної плитки, цегли, бетону, гіпсокартону, твердому ПВХ, виробам з деревини. Сила склеювання 14 кг/см² (метод дерево-дерево).

Властивості:

- Всередині та зовні будівель;
- Підвищена адгезія, забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями;
- Сила склеювання 14 кг/см²;
- Фарбується різними видами фарб.

Виконання робіт:

- Відрізати наконечник картриджа вище гвинта, прикрутити насадку і зрізати її наконечник в співвідношенні з необхідною шириною шва.
- За допомогою пістолету нанести клей на поверхню смужками або крапками.
- Щільно притиснути поверхні, які потрібно склеїти одну до одної й зафіксувати їх у такому положенні до повного висихання.
- Одна з поверхонь склеювання повинна бути пористою, оскільки твердіння клею відбувається за рахунок випаровування води.
- Використовувати при температурі від +5 °C до +40 °C.

Технічні характеристики

Колір	Білий
Основа	Акрил
Час фіксації*	5–10 хвилин
Час повного висихання*	12–24 годин
Температура експлуатації	від –25 °C до +80 °C

БАЛОНЧИК 280 мл

Артикул: 1301 2458



ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ



ФАРБУЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИМИ ФАРБАМИ



ДОВЖИНА ШВА (25 мм)



ТЕРМОСТІЙКИЙ від -25 °C до +80 °C



ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ

Застосування:

Призначений для герметизації віконних та дверних коробок, заповнення щілин у цегляній кладці, штукатурці, дерев'яних елементах, ущільнення зазорів між трубами. Використовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Має високу адгезію до більшості будівельних матеріалів. Можна фарбувати будь-якими видами фарб, запобігає корозії металу. Стійкий до високих та низьких температур в діапазоні від -25 °C до +80 °C.

Властивості:

- Всередині та зовні будівель;
- Підвищена адгезія, забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями;
- Еластичний;
- Фарбується різними видами фарб.

Виконання робіт:

- Відрізати наконечник картриджа вище гвинта, прикрутити насадку і зрізати її наконечник в співвідношенні з необхідною шириною шва.
- За допомогою пістолету нанести герметик на шов.
- Оптимальна ширина шва 5 мм.
- Всі роботи рекомендується виконувати при температурі від +5 °C до +40 °C.

Технічні характеристики

Колір	Білий
Основа	Акрил
Час фіксації*	5–10 хвилин
Час повного висихання*	24–48 годин (шов 5 мм)
Температура експлуатації	від -25 °C до +80 °C
Витрата матеріалу	до 15 м/балон (шов 5 мм)

БАЛОНЧИК 280 мл

Артикул: 1301 2457



SILTEK ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ (БІЛИЙ, ПРОЗОРИЙ)



ДЛЯ ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕНЬ



ТЕРМОСТІЙКИЙ від -50 °C до +180 °C



ГНУЧКЕ ЕЛАСТИЧНЕ З'ЄДНАННЯ



НЕ ТЕМНІЄ З ЧАСОМ

Застосування:

Призначений для герметизації швів та щілин у кухнях, ванних кімнатах, ущільнення та склеювання непористих склоподібних поверхонь. Ідеально підходить для герметизації у вологих приміщеннях. Має підвищену водостійкість та термостійкість. Не темніє з часом. Стійкий до високих та низьких температур в діапазоні від -50 °C до +180 °C.

Властивості:

- Водостійкий
- Термостійкий
- Еластичний
- Не темніє з часом

Виконання робіт:

- відрізати наконечник картриджа вище гвинта, прикрутити насадку і зрізати її наконечник в співвідношенні з необхідною шириною шва;
- за допомогою пістолету нанести герметик на шов;
- оптимальна ширина шву 5 мм;
- всі роботи рекомендується виконувати при температурі від +5 °C до +40 °C.

Технічні характеристики:

Колір	білий та прозорий
Основа	силікон з оцтовою кислотою
Час фіксації ¹	5–10 хвилин
Час повного висихання ¹	24–48 годин (шов 5 мм)
Температура експлуатації	від -50 °C до +180 °C
Витрата матеріалу	до 15 м/балон (шов 5 мм)

БАЛОНЧИК 280 мл

Білий: 1301 2461
Прозорий: 1301 2460



ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ САНІТАРНИЙ



ДЛЯ ВОЛОГИХ
ПРИМІЩЕНЬ



ПРОТИ ГРИБКА
ТА ЦВІЛІ



ГНУКМЕ ЕЛАСТИЧНЕ
З'ЄДНАННЯ



НЕ ТЕМНІЄ
З ЧАСОМ

Застосування:

Призначений для герметизації швів та щілин у кухнях, ванних кімнатах, ущільнення та склеювання непористих склоподібних поверхонь. Ідеально підходить для герметизації у вологих приміщеннях. Має підвищену водостійкість та термостійкість. Не темніє з часом. Містить фунгіцидні добавки. Стийкий до високих температур в діапазоні від -50°C до $+180^{\circ}\text{C}$.

Властивості:

- Водостійкий;
- Термостійкий;
- Еластичний;
- Не темніє з часом;
- Сповільнює утворення грибків.

Виконання робіт:

- Відрізати наконечник картриджа вище гвинта, прикрутити насадку і зрізати її наконечник в співвідношенні з необхідною шириною шва.
- За допомогою пістолету нанести герметик на шов.
- Оптимальна ширина шва 5 мм.
- Всі роботи рекомендується виконувати при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.

Технічні характеристики

Колір	Білий та Прозорий
Основа	Силікон з оцтовою кислотою
Час фіксації*	5–10 хвилин
Час повного висихання*	24–48 годин (шов 5 мм)
Температура експлуатації	від -50°C до $+180^{\circ}\text{C}$
Витрата матеріалу	до 15 м/балон (шов 5 мм)

БАЛОНЧИК 280 мл

Білий: 1301 2462
Прозорий: 1301 2463



ОЧИЩУВАЧ ПІНИ МОНТАЖНОЇ



ОЧИЩЕННЯ
МОНТАЖНОГО ПІСТОЛЕТУ

Застосування:

Професійний, багатофункціональний засіб для усунення свіжих залишків поліуретанової монтажної піни і клей-піни. Застосовується для очищення зовнішніх та внутрішніх поверхонь монтажного пістолета. Можна використовувати як знежирювач поверхні.

Виконання робіт:

- Для очищення пістолета, зняти використаний балон монтажної піни. Натиснути на важіль монтажного пістолета і випустити залишки монтажної піни. Добре струснути балон (не менше 20 разів) та зняти захисну кришку.
- Закріпити насадку-розпилювач на клапан. Під час роботи балон тримати клапаном вниз. Нанести рідину на сопло пістолета та редуктор балона (посадочне місце).
- Оброблені місця протерти сухою тканиною з бавовни. Зняти насадку-розпилювач і прикрутити балон до пістолета та переконаватися в надійності з'єднання. Натиснути кілька разів на важіль монтажного пістолета направивши струмінь убік.
- Залишити очищувач на 2–3 хвилини в середині пістолета. Повторно натиснути на важіль монтажного пістолета, щоб промити його від залишків піни. Не залишати на тривалий час прикрученим до пістолета.

БАЛОН 400 мл

Артикул: 1301 2465



SILTEK™



ПЛАСТИФІКАТОРИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ



SILTEK PLASTIFIKATOR G-500

ПЛАСТИФІКАТОР ДЛЯ БЕТОНУ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»



ШИРОКА СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ



ПОЛЕГШУЄ РОБОТУ
З РОЗЧИНОМ



ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ ПІДВИЩУЄ



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ
ТА МОРОЗОСТІЙНІСТЬ

Застосування:

Для покращення технологічних властивостей всіх видів бетонних та цементних розчинів при проведенні будівельних робіт: заливка фундаменту, монолітне будівництво, влаштування стяжки, мурувальні роботи тощо. Полегшує роботи з розчиновою сумішшю за рахунок уповільнення тухавлення, збільшення пластичності та рухомості. Підвищує щільність, водонепроникність та довговічність готових виробів.

Властивості:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт;
- Зниження водопотреби суміші;
- Полегшення роботи з розчином;
- Підвищення довговічності готових виробів;

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Температура застосування	від +5 °C до +30 °C
Тип	пластифікуюча
Витрата	0,8-1,5 % від кількості цементу (0,8-1,5 л на 100 кг цементу)

КАНІСТРА 1 / 5 / 10 л

1 л: 1301 2621

5 л: 1301 2625

10 л: 1301 2629



SILTEK PLASTIFIKATOR G-510

ПОВІТРОВТЯГУЮЧА ДОБАВКА ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ ТА МУРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ «ЗАМІННИК ВАПНА»



ШИРОКА СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ



ЗБІЛЬШУЄ
ПЛАСТИЧНІСТЬ



ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ ПІДВИЩУЄ



МОРОЗОСТІЙНІСТЬ

Застосування:

Для регулювання властивостей розчинових сумішей та розчинів для проведення штукатурних, мурувальних робіт, приклеювання плитки тощо. Під час перемішування розчину формує велику кількість закритих повітряних пор, покращує легкуюкладальність матеріалу, попереджає усадку розчину, зберігає в'язкість та пластичність під час технологічних перерв.

Властивості:

- Покращення легкоукладальності розчинової суміші;
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт;
- Широка сфера застосування;
- Підвищення та морозостійкості швів кладки або штукатурки;
- Зниження собівартості будівельних розчинів.
- Подовження часу використання розчинових сумішей;

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Температура застосування	від +5 °C до +30 °C
Тип	повітровтворююча
Витрата	0,5-1,0% від кількості цементу (0,5-1 л на 100 кг цементу)

КАНІСТРА 1 / 5 / 10 л

1 л: 1301 2622

5 л: 1301 2626

10 л: 1301 2630



SILTEK PLASTIFIKATOR G-520

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ БЕТОНУ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ «АНТИФРИЗ»



ШИРОКА СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ



ЗБІЛЬШУЄ
ПЛАСТИЧНІСТЬ



ПРИСКОРОЄ
ТУШКОВЛЕННЯ



ПІДВИЩУЄ
ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ
ТА МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

Застосування:

Для регулювання властивостей всіх видів цементних розчинів, бетону та сухих будівельних сумішей при виконанні будівельних робіт (монолітне будівництво, мурувальні роботи, влаштування стяжок підлог, приклеювання плити таке інше) при низьких температурах.

Властивості:

- Зниження водопотреби суміші;
- Збільшення пластичності та рухливості розчинових сумішей;
- Прискорення тушковлення;
- Забезпечення потрібних темпів набору міцності;
- Підвищення міцності готових виробів.
- Підвищення водонепроникності та морозостійкості виробів;

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Температура застосування	від -10 °C до +30 °C
Тип	пластифікуюча
Витрата	1,2-2 % від кількості цементу (1,2-2 л на 100 кг цементу)



КАНІСТРА 1 / 5 / 10 л

1 л: 1301 2623

5 л: 1301 2627

10 л: 1301 2631

SILTEK PLASTIFIKATOR G-530

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ «ТЕПЛА ПІДЛОГА»



ЗБІЛЬШУЄ
МІЦНІСТЬ



ЗБІЛЬШУЄ
ПЛАСТИЧНІСТЬ



ВСЕРЕДИНІ
ТА ЗОВНІ



ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛА
ПІДЛОГА



СЕРТИФІКОВАНИЙ
ПРОДУКТ

Застосування:

Для покращення фізико-механічних характеристик будівельних розчинів на основі портландцементу що застосовуються при влаштуванні стяжок підлог. Рекомендований при приготуванні стяжок для системи «тепла підлога».

Властивості:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт;
- Збільшення пластичності та рухливості розчинової суміші;
- Покращення розподілу тепла по поверхні за рахунок підвищення щільності стяжки;

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Температура застосування	від +5 °C до +30 °C
Тип	пластифікуюча
Витрата	0,7-1,2 % від кількості цементу (0,7-1,2 л на 100 кг цементу)



КАНІСТРА 1 / 5 / 10 л

1 л: 1301 2624

5 л: 1301 2628

10 л: 1301 2632

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.

The first part of the paper discusses the importance of understanding the cultural context of the research. It highlights the need for researchers to be sensitive to the values and beliefs of the communities they are studying. This is particularly important in the field of education, where cultural differences can significantly impact learning outcomes.

The second part of the paper focuses on the methodology used in the study. It describes the process of selecting participants, collecting data, and analyzing the results. The authors emphasize the importance of using a mixed-methods approach to gain a comprehensive understanding of the research topic.

The third part of the paper presents the findings of the study. It discusses the results of the quantitative data analysis and the insights gained from the qualitative interviews. The authors conclude that there are significant cultural differences in the way that students learn and that these differences should be taken into account when designing educational programs.

The final part of the paper discusses the implications of the findings for future research and practice. It suggests that further studies should be conducted to explore the cultural factors that influence learning outcomes. Additionally, it recommends that educators should be trained to recognize and address cultural differences in the classroom.

