



МОЗ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**  
**«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ**  
**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**  
**(ДУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦКПХ МОЗ»)**

вул. Естонська, 3, м.Київ, 03190 тел. (044) 486-22-54

E-mail: kccdc@ses.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296

Санітарно-гігієнічна лабораторія (радіологічна група)

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190 тел.(044) 4271179

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005  
за № 06-0105/2023 видане 12.12.2023 р. ДП «Київоблстандартметрологія»,  
чинне до 12.12.2026 р.

**ПРОТОКОЛ № 151 р-25**

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу

від « 02 » липня 2025 року

1. Замовник: ПрАТ «Термінал-М»
2. Адреса замовника: вул. Резервна, 8, м.Київ, 04074, Україна, тел./факс (044) 501-91-82
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М «АКП-С», зав. № 07800
5. Дата проведення Держпівірки: свідоцтво № UA /26/250305/000213 від 05.03.2025р., діє до 05.03.2026р.

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ**

| № п/п | Назва сировини і будматеріалу                                                                                                      | Питома активність<br>Бк·кг <sup>-1</sup> |                   |                 | A <sub>сф</sub><br>Бк·кг <sup>-1</sup> | Клас<br>засто-<br>сування |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|
|       |                                                                                                                                    | <sup>226</sup> Ra                        | <sup>232</sup> Th | <sup>40</sup> K |                                        |                           |
| 1     | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11<br>ДСТУ Б В.2.7-126 :2011«Суміші будівельні<br>сухі модифіковані. Загальні технічні умови» | 12,3                                     | 5,8               | 96              | 28,06                                  | 1 клас                    |

Ефективна питома активність (A<sub>сф</sub>) природних радіонуклідів (ПРН) складає 28,06 Бк·кг<sup>-1</sup>

Вимірювання провів: провідний інженер  Борозенко В.П.

(посада, підпис, П.І.Б.)

**Висновок:** представлений на дослідження зразок шпаклівки цементної стартової Siltek S-11, ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови», відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Лікар з радіаційної гігієни  Бабенко Р.І.

(підпис, П.І.Б.)

Зав. санітарно-гігієнічною лабораторією  Дмитрієва Л. Р.

(підпис, П.І.Б.)

