

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SILTEK HYDROSTOP E-7 “ГІДРОФОБІЗАТОР”

Опис: гідрофобізувача композиція для захисту зовнішніх та внутрішніх мінеральних поверхонь від зволоження. Створює водовідштовхувальний паропроникний шар на будівельних матеріалах та конструкціях.

Застосування: для підготовки та захисту мінеральних поверхонь (гіпсові, цементно-піщані, цементно-вапняні штукатурки, бетон, керамічна та силікатна цегла, шифер, черепиця), а також мурувальні блоки з високим водопоглинанням (газобетон, пінобетон, керамзитобетон, ракушняк тощо). Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

Властивості:

- для зовнішніх та внутрішніх робіт;
- водовідштовхувальне та паропроникне покриття;
- додатковий захист поверхні від утворення бруду, висолів, плісняви та грибків;
- має ефект самоочищення;
- збільшує термін експлуатації будівель і споруд;
- для обробки вертикальних та похилих поверхонь.

Склад: комплекс гідрофобних та модифікуючих добавок.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	безбарвний
Термін висихання ¹	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата композиції на 1 м ²	від 0,1 л для матеріалів з низьким водопоглинанням; від 0,2 л для пористих поверхонь.

¹ За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби, тощо;
- не застосовувати композицію Siltek Hydrostop E-7 на горизонтальних поверхнях без улаштування відповідного ухилу, а також поверхнях що піддаються постійній дії води;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

Виконання робіт:

- композицію перед використанням ретельно перемішати;
- наноситься на поверхню за допомогою пензля або валика, рівномірно без пропусків;
- в залежності від стану поверхні та водопоглинання матеріалу, наносять в один або, за необхідності, в декілька шарів методом «мокре по мокрому» до повного насичення, не залишаючи надлишкової композиції на поверхні;
- поверхня вважається обробленою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна, гідрофобна, без видимої плівки та блиску на поверхні;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка: пластикова каністра, об'єм 2 л, 5 л та 10 л.

Зберігання: в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні за температури від +5 °С до +35 °С. Строк придатності композиції Siltek Hydrostop E-7 – 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності, рекомендується передати продукт для утилізації як будівельні відходи.

Увага:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %;
- не використовувати в якості заміни гідроізоляції конструкцій та споруд;
- для обробки та консервування незакінчених фрагментів фасадів застосовувати композицію в нерозбавленому стані.

Правила безпеки:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- запобігати контакту зі шкірою;
- у разі потрапляння композиції в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря;
- вся необхідна інформація з описом основних характеристик і можливої небезпеки, яка може виникнути при використанні, зберіганні або транспортуванні композиції, вказана в паспорті безпеки, який можна отримати за запитом.

Гарантії виробника:

- виробник гарантує відповідність вказаним фізико-технічним властивостям композиції Siltek Hydrostop E-7 лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даним описом. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника.

² Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 7 "Грунтовки", вміст ЛОС не перевищує допустимі 30 г/л.

**Виробник ПрАТ «Термінал-М»
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8
Гаряча лінія – тел. 0 (800) 60-70-55**

Відповідність радіологічним та санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновками.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015