



МОЗ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦКПХ МОЗ»)

вул. Естонська, 3, м.Київ, 03190, тел. (044) 486-22-54

E-mail: kccdc@ses.gov.ua, код ЄДРПОУ 38518296

Санітарно-гігієнічна лабораторія

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел. (044) 427-11-79

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

за № 06-0105/2023 від 12 грудня 2023р.

видане ДП «Київоблстандартметрологія» чинне до 12 грудня 2026р.

ПРОТОКОЛ № 193р-25

від « 27 » жовтня 2025 року

дослідження питомої активності природних радіонуклідів у будівельних матеріалах

1. Замовник: ПрАТ «Термінал-М»
2. Адреса замовника: вул. Резервна, 8, м.Київ, 04074, Україна, тел./факс (044)507-24-16
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання скінтіляційного типу СЕГ-001М «АКП-С», зав. № 07800
5. Дата проведення Держпівірки: сертифікат калібрування №UA/26/250305/000213 від 05.03.2025р., діє 1рік

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність Бк·кг ⁻¹			A _{ef} Бк/кг	Клас застосува ння
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K		
1	Клей для плитки та каменю універсальний Siltek T-801 ДСТУ EN 12004-1:2020 Клейові суміші для керамічних плиток Частина 1. Вимоги, оцінка та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик, класифікація та маркування	8,79	7,04	161,0	31,69	1 клас

Ефективна питома активність (A_{ef}) природних радіонуклідів (ПРН) складає 31,69 Бк/кг

Вимірювання провела: провідний інженер М.Сирветник

Висновок: представлений на дослідження зразок клею для плитки та каменю універсальний Siltek T-801 ДСТУ EN 12004-1:2020 відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б) для всіх видів будівництва без обмежень

Лікар з радіаційної гігієни

Бабенко Р.І.

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Л. Дмитрієва