

SILTEK

**БУКЛЕТ
ФАКТУР
2025**



ФАКТУРА

РОГОЖКА



Відеоінструкція

ВІДРО 7/14 кг

База ТА	7 кг:	1301 2531
База ТА	14 кг:	1301 2533
База ТС	7 кг:	1301 2607
База ТС	14 кг:	1301 2609

SILTEK STRUCTURIT

ФАРБА ЛАТЕКСНА СТРУКТУРНА

Інструменти



ШПАТЕЛЬ



ГЛАДИЛКА



ВАЛИК



ЩІТКА 1000 ЛІНІЙ



ШЛІФУВАЛЬНИЙ
БРУСОК



Основний матеріал: дрібнозерниста латексна структурна фарба, для моделювання різноманітних фактур на фасаді та в інтер'єрі.

Властивості:

- при нанесенні створює чіткий рельєфний малюнок, не сповзає на вертикальних поверхнях;
- можливе створення як тонкошарових дрібнозернистих покриттів так і товстошарових рельєфних фактур;
- пластична, «слухняна» при роботі будь-яким інструментом приховує недоліки поверхні;
- водо- та морозостійка;
- витримує очищення мийними засобами;
- добре зберігає яскравість кольору протягом тривалого часу;
- екологічно сертифікований продукт.

Допоміжні матеріали



Технологія виконання робіт:

- підготовлена для оздоблення поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- поверхню обробити ґрунтовкою Siltek Contact E-105, тонованою в колір структурної фарби та витримати не менше 4 годин;
- фарбу перед застосуванням ретельно перемішати за допомогою низькооборотного міксера;
- за допомогою широкого шпателя або металевої гладилки нанести перший шар структурної фарби Siltek Structurit та сформувати рельєф нижніх «волокон» переміщуючи щітку «1000 ліній» вертикально, рівномірно не відриваючи щітку від поверхні. Термін висихання першого шару приблизно 6 годин;
- після висихання першого шару, нанести другий шар тим самим способом та сформувати рельєф верхніх «волокон» переміщуючи щітку «1000 ліній» горизонтально не відриваючи щітку від поверхні;
- надлишок матеріалу з щітки можна видаляти несильними ударами по листу гіпсокартону або іншій поверхні;
- через 6 годин після нанесення другого шару можливе шліфування поверхні та обробка лаком або шовковисто-матовою фарбою;
- нанесення лаку або фарби виконувати за допомогою валика.

ФАКТУРА

РЕЛЬЄФНА



Відеоінструкція

ВІДРО 7/14 кг

База ТА	7 кг:	1301 2531
База ТА	14 кг:	1301 2533
База ТС	7 кг:	1301 2607
База ТС	14 кг:	1301 2609

SILTEK STRUCTURIT

ФАРБА ЛАТЕКСНА СТРУКТУРНА

Інструменти



ШПАТЕЛЬ



ГЛАДИЛКА



ВАЛИК



ЩІТКА



Основний матеріал: дрібнозерниста латексна структурна фарба, для моделювання різноманітних фактур на фасаді та в інтер'єрі.

Властивості:

- при нанесенні створює чіткий рельєфний малюнок, не сповзає на вертикальних поверхнях;
- можливе створення як тонкошарових дрібнозернистих покриттів так і товстошарових рельєфних фактур;
- пластична, «слухняна» при роботі будь-яким інструментом;
- приховує недоліки поверхні;
- водо- та морозостійка;
- витримує очищення мийними засобами;
- добре зберігає яскравість кольору протягом тривалого часу;
- екологічно сертифікований продукт.

Допоміжні матеріали



Технологія виконання робіт:

- підготовлена для оздоблення поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- поверхню обробити ґрунтовкою Siltek Contact E-105, тонованою в колір структурної фарби та витримати не менше 4 годин;
- фарбу перед застосуванням ретельно перемішати за допомогою низькообертового міксера;
- за допомогою широкого шпателя або металевої гладилки нанести шар структурної фарби Siltek Structurit та сформувати рельєф, окремими мазками в довільному порядку застосовуючи металеву гладилку;
- через 6 годин після нанесення фарби можливе шліфування поверхні та обробка лаком;
- нанесення лаку виконувати за допомогою валика в два шари, час висихання одного шару 2-3 години.

ФАКТУРА

ДЕРЕВ'ЯНІ ДОШКИ



Відеоінструкція

ВІДРО 7/14 кг

База ТА	7 кг:	1301 2531
База ТА	14 кг:	1301 2533
База ТС	7 кг:	1301 2607
База ТС	14 кг:	1301 2609

SILTEK STRUCTURIT

ФАРБА ЛАТЕКСНА СТРУКТУРНА

Інструменти



ШПАТЕЛЬ



ГЛАДИЛКА



КЕРНЕР



ГУБКА



ПЛАСТИКОВА ТЕРКА



ПРАВИЛО



Основний матеріал: дрібнозерниста латексна структурна фарба, для моделювання різноманітних фактур на фасаді та в інтер'єрі.

Властивості:

- при нанесенні створює чіткий рельєфний малюнок, не сповзає на вертикальних поверхнях;
- можливе створення як тонкошарових дрібнозернистих покриттів так і товстошарових рельєфних фактур;
- пластикна, «слухняна» при роботі будь-яким інструментом приховує недоліки поверхні;
- водо- та морозостійка;
- витримує очищення мийними засобами;
- добре зберігає яскравість кольору протягом тривалого часу;
- екологічно сертифікований продукт.

Допоміжні матеріали



Технологія виконання робіт:

- підготовлена для оздоблення поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- поверхню обробити ґрунтовкою Siltek Contact E-105 та витримати не менше 4 годин;
- фарбу перед застосуванням ретельно перемішати за допомогою низькообертового міксера;
- за допомогою широкого шпателя або металевої гладилки нанести перший шар структурної фарби Siltek Structurit та сформувати рельєф переміщуючи щітку вертикально, зверху-вниз рівномірно не відриваючи щітку від поверхні. Круговими рухами в довільному порядку за допомогою щітки сформувати характерні для деревини «дефекти»;
- приблизно через 20 хвилин після нанесення загладити поверхню за допомогою пластикової терки та використовувати правило та керн розмітити вертикальні лінії імітуючи шви;
- через 6 годин після нанесення можливе шліфування поверхні та обробка декоративною лазур'ю;
- нанесення лазури виконувати за допомогою пензля, декоративну обробку поверхні виконувати не пізніше 5 – 10 хвилин після нанесення лазури за допомогою вологої губки.

ФАКТУРА

БЕТОННІ БЛОКИ



Відеоінструкція

МІШОК 25 кг

Артикул: 1301 2599

SILTEK S-17 ДЕКОРАТИВНО- АРМУВАЛЬНА СУМІШЬ

Інструменти



ШПАТЕЛЬ



ГЛАДИЛКА



КЕРНЕР



ЩІТКА



ПЛАСТИКОВА ТЕРКА



ПРАВИЛО



Основний матеріал: дрібнозерниста мінеральна декоративно-армувальна суміш, для вирівнювання поверхонь шаром до 5 мм. Дозволяє створювати різноманітні декоративні фактури всередині та зовні будівель.

Властивості:

- ручного та механізованого нанесення;
- білого кольору;
- стійка до ударів;
- водо- та морозостійка;
- паропроникна;
- не містить шкідливих та токсичних для людини речовин.

Допоміжні матеріали



Технологія виконання робіт:

- підготовлена для оздоблення поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- поверхню обробити ґрунтовкою Siltek Universal E-100 та витримати не менше 4 годин;
- приготувати розчинову суміш - у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 5,0 – 5,5 л на 1 мішок Siltek S-17 (0,2 – 0,22 л на 1 кг сухої суміші), поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати;
- за допомогою широкого шпателя або металевої гладилки нанести шар суміші на поверхню та за допомогою щітки в довільному порядку сформувати характерні для бетону «дефекти»;
- приблизно через 30-60 хвилин після нанесення (коли зникне липкість суміші) загладити поверхню за допомогою пластикової терки та використовуючи правило та керн розмітити лінії імітуючи шви;
- через 12 годин після нанесення можливе шліфування поверхні та обробка декоративною лазур'ю;
- нанесення лазури виконувати за допомогою пензля, декоративну обробку поверхні виконувати не пізніше 5 – 10 хвилин після нанесення лазури за допомогою вологої губки.

ФАКТУРА

РЕЛЬЄФНА ЗЕРНИСТА



Відеоінструкція

МІШОК 25 кг

Артикул: 1301 2599

SILTEK S-17 ДЕКОРАТИВНО- АРМУВАЛЬНА СУМІШ

Інструменти



ШПАТЕЛЬ



ГЛАДИЛКА



ГУБКА



ЩІТКА



ПЛАСТИКОВА ТЕРКА



Основний матеріал: дрібнозерниста мінеральна декоративно-армувальна суміш, для вирівнювання поверхонь шаром до 5 мм. Дозволяє створювати різноманітні декоративні фактури всередині та зовні будівель.

Властивості:

- ручного та механізованого нанесення;
- білого кольору;
- стійка до ударів;
- водо- та морозостійка;
- паропроникна;
- не містить шкідливих та токсичних для людини речовин.

Допоміжні матеріали



Технологія виконання робіт:

- підготовлена для оздоблення поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- поверхню обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100 та витримати не менше 4 годин;
- приготувати розчинову суміш - у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 5,0 – 5,5 л на 1 мішок Siltek S-17 (0,2 – 0,22 л на 1 кг сухої суміші), поступово додати суху суміш і перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати;
- за допомогою широкого шпателя або металевої гладилки нанести шар суміші на поверхню;
- приблизно через 10-20 хвилин після нанесення сформувати фактуру, окремими мазками в довільному порядку застосовуючи металеву гладилку;
- приблизно через 30-60 хвилин після нанесення (коли зникне липкість суміші) загладити поверхню за допомогою пластикової терки та використовуючи правило та керн розмітити лінії імітуючи шви;
- через 12 годин після нанесення можливе шліфування поверхні та обробка декоративною лазур'ю;
- нанесення лазури виконувати за допомогою пензля, декоративну обробку поверхні виконувати не пізніше 5 – 10 хвилин після нанесення лазури за допомогою вологої губки.

ФАКТУРА

КОРА ДЕРЕВА



Відеоінструкція

МІШОК 25 кг

Артикул: 1301 2599

SILTEK S-17 ДЕКОРАТИВНО- АРМУВАЛЬНА СУМІШ

Інструменти



ШПАТЕЛЬ



ГЛАДИЛКА



ГУБКА



ЩІТКА



ПЛАСТИКОВА ТЕРКА



Основний матеріал: дрібнозерниста мінеральна декоративно-армувальна суміш, для вирівнювання поверхонь шаром до 5 мм. Дозволяє створювати різноманітні декоративні фактури всередині та зовні будівель.

Властивості:

- ручного та механізованого нанесення;
- білого кольору;
- стійка до ударів;
- водо- та морозостійка;
- паропропінна;
- не містить шкідливих та токсичних для людини речовин.

Допоміжні матеріали



Технологія виконання робіт:

- підготовлена для оздоблення поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- поверхню обробити ґрунтовкою Siltek Universal E-100 та витримати не менше 4 годин;
- приготувати розчинову суміш - у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 5,0 – 5,5 л на 1 мішок Siltek S-17 (0,2 – 0,22 л на 1 кг сухої суміші), поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати;
- за допомогою широкого шпателя або металевої гладилки нанести шар суміші на поверхню;
- приблизно через 10-20 хвилин після нанесення сформувати фактуру, окремими мазками в довільному порядку застосовуючи металеву гладилку;
- приблизно через 30-60 хвилин після нанесення (коли зникне липкість суміші) загладити поверхню за допомогою пластикової терки та використовуючи правило та керн розмітити лінії імітуючи шви;
- через 12 годин після нанесення можливе шліфування поверхні та обробка декоративною лазур'ю;
- нанесення лазури виконувати за допомогою пензля, декоративну обробку поверхні виконувати не пізніше 5 – 10 хвилин після нанесення лазури за допомогою вологої губки.

ФАКТУРА

МОЗАІЧНА



Відеоінструкція

ВІДРО 25 кг

Колір №1: 1300 0478*

*Артикул та наявність продукції інших кольорів уточнюйте в точці продажу

SILTEK DECOR SILICON MOSAIC ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА «МОЗАІКА» СИЛІКОН-АКРИЛОВА

Інструменти



ШПАТЕЛЬ



ГЛАДИЛКА



ЩІТКА



Основний матеріал: готова до застосування тонкошарова полімерна штукатурка з кольоровим заповнювачем, для декоративного оздоблення стін та стель всередині будівлі. Для опорядження стін в сухих приміщеннях рекомендується застосовувати Siltek Interior Mosaic.

Властивості:

- різноманітна кольорова гама (близько 4000 варіантів кольорових рішень);
- еластична, не утворює мікротріщин під час висихання;
- стійка до експлуатаційних навантажень;
- містить віск, стійка до забруднень;
- не перешкоджає проходженню водяної пари;
- відповідає вимогам директиви 2004/42/ЄС про обмеження кількості летких органічних сполук.

Допоміжні матеріали



Технологія виконання робіт:

- підготовлена для оздоблення поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- поверхню обробити ґрунтовкою Siltek Contact E-105, тонованою в колір штукатурку та витримати не менше 4 годин;
- штукатурку перед використанням ретельно перемішати низькооборотним міксером протягом 1-2 хвилин;
- нанести штукатурку на поверхню металевим шпателем з нержавіючої сталі суцільно без пропусків та вирівняти на максимальну товщину шару. До створення фактурної поверхні необхідно приступати одразу після нанесення, використовуючи пластикову терку, але не пізніше, ніж через 10 хвилин (за нормальних умов – температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %);
- час висихання шару 24 години.

ФАКТУРА

КАМІНЦЕВА

ФАСАДИ ТА ІНТЕР'ЄРИ



Відеоінструкція

ВІДРО 25 кг

SILTEK DECOR PRO

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА АРМОВАНА МІКРОВОЛОКНОМ

Камінцева 1,5 мм:	База DA: 1300 0403
Камінцева 1,5 мм:	База DC: 1300 0405
Камінцева 2,0 мм:	База DA: 1300 0407
Камінцева 2,0 мм:	База DC: 1300 0485
Корорід 2,0 мм:	База DA: 1300 0409
Корорід 2,0 мм:	База DC: 1300 0411

Інструменти



ШПАТЕЛЬ



ГЛАДИЛКА



ЩІТКА



Основний матеріал: готова до застосування, тонкошарова полімерна штукатурка для декоративного оздоблення мінеральних поверхонь зовні та всередині будівель.

Властивості:

- для зовнішніх та внутрішніх поверхонь;
- зручна у застосуванні, легке нанесення;
- містить армуючі волокна, що запобігають утворенню мікротріщин;
- утворює довговічне покриття, стійке до дії вологи, УФ-випромінювання, високих та низьких температур;
- ефективний строк експлуатації 25 років*;
- професійно тонується, зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу.

Допоміжні матеріали



Технологія виконання робіт:

- підготовлена для оздоблення поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- поверхню обробити ґрунтовкою Siltek Contact E-105, тонованою в колір штукатурку та витримати не менше 4 годин;
- штукатурку перед використанням ретельно перемішати низькооборотним міксером протягом 1-2 хвилин;
- нанести штукатурку на поверхню металевим шпателем з нержавіючої сталі суцільно без пропусків та вирівняти на максимальну товщину шару. До створення фактурної поверхні необхідно приступати одразу після нанесення, використовуючи пластикову терку, але не пізніше, ніж через 10 хвилин (за нормальних умов – температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %);
- час висихання шару 24 години.

* Система теплоізоляції з декоративним опорядженням відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008, термін ефективної експлуатації складає 25 умовних років (відповідно до протоколу випробування №18/17 від 24.03.2017р. ДП «ДНІБК»).

ФАКТУРА

КАМІНЦЕВА

ФАСАДИ



Відеоінструкція

ВІДРО 25 кг

База DA: 1301 2557
База DC: 1301 2558

SILTEK DECOR SI&SI PRO

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА СИЛІКАТ- СИЛІКОНОВА

Інструменти



ШПАТЕЛЬ



ГЛАДИЛКА



ЩІТКА



Основний матеріал: готова до застосування, тонкошарова силікат-силіконова штукатурка з мікрОВОЛОКНОМ, для декоративного оздоблення мінеральних поверхонь зовні будівель (бетон, штукатурка тощо).

Властивості:

- оптимальний захист фасаду від вологи при високій паропрохідності;
- утворює довговічне покриття стійке до атмосферних впливів та дії УФ-випромінювання;
- стійка до ураження пліснявою та іншими грибками;
- професійно тонується, зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу;
- містить армуючі волокна, що запобігають утворенню мікротріщин;
- ефект самоочищення, відштовхує воду та бруд;
- висока адгезія до мінеральних поверхонь;
- відповідає вимогам директиви 2004/42/ЄС про обмеження кількості летких органічних сполук.

Допоміжні матеріали



Технологія виконання робіт:

- підготовлена для оздоблення поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- поверхню обробити ґрунтовкою Siltek Contact E-105, тонованою в колір штукатурку та витримати не менше 4 годин;
- штукатурку перед використанням ретельно перемішати низькооборотним міксером протягом 1-2 хвилин;
- нанести штукатурку на поверхню металевим шпателем з нержавіючої сталі суцільно без пропусків та вирівняти на максимальну товщину шару. До створення фактурної поверхні необхідно приступати одразу після нанесення, використовуючи пластикову терку, але не пізніше, ніж через 10 хвилин (за нормальних умов – температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %);
- час висихання шару 24 години.

КОВАЛЬСЬКА

Виробник ПрАТ «Термінал-М»

Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8

Гаряча лінія: 0 (800) 60-70-55

www.siltek.ua