



МОЗ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ  
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
(ДУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦКПХ МОЗ»)

вул. Естонська, 3, м.Київ, 03190, тел. (044) 486 22 54, e-mail: info@kyiv.cdc.gov.ua  
web: https://kyiv.cdc.gov.ua, код ЄДРПОУ 38518296

Санітарно-гігієнічна лабораторія

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел. (044) 427-11-79  
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005  
за № 06-0105/2023 від 12 грудня 2023р.  
видане ДП «Київоблстандартметрологія» чинне до 12 грудня 2026р.

ПРОТОКОЛ № 132р-26

від « 31 » серпня 2026 року

дослідження питомої активності природних радіонуклідів у будівельних матеріалах

1. Замовник: ПрАТ «Термінал-М»
2. Адреса замовника: вул. Резервна, 8, м.Київ, 04074, Україна, тел./факс (044)507-24-16
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М «АКП-С», зав. № 07800
5. Дата проведення Держпівірки: сертифікат калібрування №02446/RI-2026 від 20.04.2026р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

| № п/п | Назва сировини і будматеріалу                                                                                                                                | Питома активність<br>Бк·кг <sup>-1</sup> |                   |                 | A <sub>ef</sub><br>Бк·кг <sup>-1</sup> | Клас<br>застосува<br>ння |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                              | <sup>226</sup> Ra                        | <sup>232</sup> Th | <sup>40</sup> K |                                        |                          |
| 1     | Самовирівнювальна підлога товщиною від 2 до 40 мм Siltek F-50<br><br>ДСТУ EN 13813-2019<br>Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги | 8,3                                      | 4,2               | 102,0           | 22,47                                  | 1 клас                   |

Ефективна питома активність (A<sub>ef</sub>) природних радіонуклідів (ПРН) складає 22,47 Бк·кг<sup>-1</sup>

Вимірювання провів: провідний інженер  В.Борозенко

**Висновок:** представлений на дослідження зразок самовирівнювальної підлоги товщиною від 2 до 40 мм Siltek F-50 відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б) для всіх видів будівництва без обмежень

Лікар з радіаційної гігієни  Р.Бабенко

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії  Л. Дмитрієва

