



МОЗ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦКПХ МОЗ»)

вул. Естонська, 3, м.Київ, 03190, тел. (044) 486 22 54, e-mail: info@kyiv.cdc.gov.ua
web: https://kyiv.cdc.gov.ua, код ЄДРПОУ 38518296

Санітарно-гігієнічна лабораторія

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел. (044) 427-11-79

Свідцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
за № 06-0105/2023 від 12 грудня 2023р.

видане ДП «Київоблстандартметрологія» чинне до 12 грудня 2026р.

ПРОТОКОЛ № 144р-26

від « 25 » вересня 2026 року

дослідження питомої активності природних радіонуклідів у будівельних матеріалах

1. Замовник: ПрАТ «Термінал-М»
2. Адреса замовника: вул. Резервна, 8, м.Київ, 04074, Україна, тел./факс (044)507-24-16
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М «АКП-С», зав. № 07800
5. Дата проведення Держпівірки: сертифікат калібрування №02446/RI-2026 від 20.04.2026р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність Бк·кг ⁻¹			A _{еф} Бк·кг ⁻¹	Клас застосува ння
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K		
1	Кольорова мурувальна суміш для матеріалів з водопоглинанням більше 8% (в асортименті) Siltek M-5 Plus ДСТУ EN 998-2:2023 Технічні умови для розчину для кладки. Частина 2. Розчин для кладки	-	-	126,0	10,71	1 клас

Ефективна питома активність (A_{еф}) природних радіонуклідів (ПРН) складає 10,71 Бк·кг⁻¹

Вимірювання провів: провідний інженер В.Борозенко

Висновок: представлений на дослідження зразок кольорової мурувальної суміші для матеріалів з водопоглинанням більше 8% (в асортименті) Siltek M-5 Plus відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень

Лікар з радіаційної гігієни Р.Бабенко

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Л. Дмитрієва