КОВАЛЬСЬКА

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SILTEK PROFORCE ER-10 “ҐРУНТІВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА ЗМІЦНЮВАЛЬНА ДЛЯ ПІДЛОГ”

Опис: спеціалізована ґрунтівка глибокого проникнення на основі водного розчину силікатів. Призначена для зміцнення крихких та недостатньо міцних цементно-піщаних стяжок перед виконанням подальших опоряджувальних робіт (улаштуванням гідроізоляції, облицюванням плиткою, укладанням ламінату тощо).

Застосування: для просочення цементно-піщаних стяжок підлог із недостатньою поверхневою міцністю всередині та зовні будівель: житлові, офісні приміщення, місця загального користування, сховища, гаражі, виробничі приміщення.

Властивості:

- для зовнішніх та внутрішніх робіт;
- максимально глибоко проникає в основу;
- високоефективне та надійне зміцнення поверхонь;
- попереджає пилоутворення;
- покращує когезійні властивості підлог;
- паропроникна.

Склад: водний розчин силікатів, модифікуючі добавки.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,2 кг/л
Колір після висихання	безбарвний
Термін висихання[1]	не менше 24 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м^2	від 0,4 л (в залежності від поглинаючої здатності поверхні)

[1] *За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.*

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- підготовлена до зміцнення поверхня повинна бути сухою, очищеною від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби, тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження;
- для забезпечення кращого проникнення ґрунтівки в основу рекомендується попередньо виконати механічне шліфування поверхні;
- після шліфування поверхню основи очистити від пилу та інших забруднень.

Виконання робіт:

- перед використанням ґрунтівку ретельно перемішати;
- ґрунтівку наносити на поверхню рівномірно, без пропусків, за допомогою щітки, валика чи розпилювача. При використанні розпилювача додатково розподілити ґрунтівку валиком по поверхні основи;
- в залежності від стану та пористості основи ґрунтівку наносять в один або в декілька шарів, дотримуючись методу «мокре по мокрому» до повного насичення, не залишаючи надлишкової кількості ґрунтівки на поверхні, оскільки це призведе до зниження адгезії;

- запобігати переґрунтуванню поверхні. У разі переґрунтування (утворення глянцевої плівки на поверхні), перед виконанням наступних робіт поверхню необхідно відшліфувати та прибрати пил;
- подальше опорядження поверхонь виконувати лише після повного висихання ґрунтівки Siltek ER-10 (не раніше ніж через 24 години[1]), для вирівнювання та зниження водопоглинання поверхню попередньо обробити відповідними ґрунтівками ТМ Siltek;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Увага:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- не використовувати для просочення поверхонь на основі гіпсових в'яжучих;
- не рекомендується наносити ґрунтівку на свіжовлаштовані вологі поверхні та поверхні з низьким водополгинанням;
- запобігати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні ґрунтівки Siltek ER-10.

Упаковка: пластикова каністра об'ємом 10 л.

Зберігання: в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності ґрунтівки – 24 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунтівки, рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

Правила безпеки:

- зберігати в місці, недоступному для дітей. Не вдихати пари. Надягнути захисні рукавички / засоби захисту очей / обличчя;
- У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин;
- У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води;
- за потреби негайно звернутися до лікаря.

Гарантії виробника:

- виробник гарантує відповідність вказаним фізико-технічним властивостям ґрунтівки Siltek ProForce ER-10 лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даним описом. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника.

Виробник ПрАТ «Термінал-М»
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8
Гаряча лінія – тел. 0 (800) 60-70-55
ТУ У 20.3-31749934-004:2015